

TRANSPARENT

ÁTLÁTSZÓ RUGALMAS RAGASZTÓ

Egy professzionális, kiváló minőségű 100 %-ban átlátszó, rugalmas, a POWER-BOOST innovatív technológia alapján kidolgozott ragasztó, különféle anyagok szemmel nem látható ragasztására.

TULAJDONSÁGOK

- Átlátszó rugalmas ragasztó.
- Beltéri és kültéri használatra.
- Kiváló tapadás: betonhoz, márványhoz, kerámiához, porcelánhoz, üveghez, PVC-hez, poliészterhez, parafához, alumíniumhoz, bádoghoz, fához... (kivétel a PE, PP, PTFE).
- Jó extrudálhatóság alacsony hőmérsékleten is.
- Nem csúszik a függőleges hézagokban.
- Kiváló mechanikai tulajdonságok.
- Környezetbarát; oldószer-, izocianát- és szilikonmentes.
- Kémiaileg semleges ragasztó, nem károsítja a felületet.
- Nem okoz korróziót.
- Szagtalan.
- Festhető, oldószer alapú bevonat nem ajánlott.
- Keményedés közben a térfogat nem változik, nincs zsugorodás.
- Ellenáll az időjárási viszonyoknak, UV-álló és időtálló.
- Vegyi anyagokkal szembeni ellenállás
 - jól ellenáll: víznek, alifás oldószereknek, ásványi olajoknak, zsíroknak, híg szerves savaknak és bázisoknak;
 - gyengén vagy nem áll ellen: aromás oldószereknek, tömény savaknak és klórozott szénhidrogéneknek.
- Szín: átlátszó.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

- Különféle anyagok szemmel nem látható összeillesztésére, ragasztására.
- Rezgésnek kitett szerkezetek elemeinek rugalmas ragasztása.
- Üveg, illetve különböző átlátszó és áttetsző anyagok szemmel nem látható ragasztására.

MŰSZAKI ADATOK

Friss ragasztó

Alap:

Külső megjelenés:

Kötési mechanizmus

Fajsúly:

hibrid STP polimer paszta
levegő nedvességtartalmának hatására
1060 ± 10 kg/m³



Bőrképződés ideje:	23 °C/50 % relatív levegő nedvességtartalom	15-25 perc
Megszilárdulási idő:	23 °C/50 % relatív levegő nedvességtartalom	2-3 mm/nap
Alkalmazási hőmérséklet:		5 °C és +30 °C között

Megkötött ragasztó

Shore A Keménység:	ISO 868	30-35
Térfogatvesztés:	ISO 10563	< 1,0 %
Szakítószilárdság:	ISO 8339	0,9-1,2 MPa
E Modul 100 %:	ISO 8339	0,7 MPa
Szakadási nyúlás:	ISO 8339	200 ± 50 %
Szakítószilárdság:	ISO 37	1,90-2,30 MPa
Szakadási nyúlás:	ISO 37	200-250 %
Időjárásállóság:		-40 °C és +90 °C között

ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

- A ragasztót közvetlenül a kartusból vigye fel.
- A ragasztandó felületeknek szilárdnak, tisztáknak, zsír- és pormenteseknek kell lenniük.
- Bizonyos felületekhez való tapadás javítása érdekében alkalmazzon megfelelő alapozót.

Ragasztási eljárás:

- Vigye fel a ragasztót a teljes felületre vagy a nem látható vagy fedett felület szélére.
- A ragasztó felvitele után legkésőbb 15 percen belül helyezze a ragasztandó tárgyat a kívánt helyre.
- Nehezebb tárgyak ragasztásakor alkalmazzon ideiglenes rögzítéseket, amíg a ragasztó meg nem köt (2-3 mm/nap 23 °C-on; 50 % páratartalom).
- A tárgyak 48 óra elteltével terhelhetők.
- A még friss ragasztó alkohollal tisztítható, a megszilárdult ragasztó viszont már csak mechanikusan távolítható el.

CSOMAGOLÁS

- 290 ml-es kartus és 125 ml-es tubus.

TÁROLÁS

Tárolja 15 hónapig száraz és hűvös helyen, +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten az eredeti, lezárt csomagolásban.

INFORMÁCIÓK EGÉSZSÉGÜGYI, BIZTONSÁGI RENDELKEZÉSEKRŐL ÉS A HULLADÉKKEZELÉSRŐL

A biztonsági információkkal, a biztonságos kezelési útmutatókkal, az egyéni védőeszközökkel, valamint a hulladék kezelésével kapcsolatos további információk megtalálhatók a biztonsági adatlapon. A biztonsági adatlapot kérésére eljuttatjuk Önnek. Emellett TKK forgalmazójától is kérhet egy példányt.

FIGYELEM

Az utasítások megbízható teszteken és gyakorlati tapasztalatokon alapulnak. Azonban a speciális körülményekre és munkamódszerekre való tekintettel, javasoljuk, hogy minden egyes használat előtt végezzen előzetes tesztelést.



TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 384 13 00, tkk.si