



ZAPTIVNA MASA I LEPAK NA BAZI AKRILNE DISPERZIJE. POGODNA JE ZA POPRAVKE I ISPUNJAVANJE PUKOTINA I ŠUPLJINA U ZIDOVIMA I PLAFONU.

OSOBI NE

- Ne sadrži rastvarače.
- Skoro bez mirisa.
- Veoma lagana masa.
- Ne skuplja se prilikom očvršćavanja.
- Kada masa očvrstne, može da se brusi.
- Od 10 do 20 minuta nakon nanošenja može da se prefarba vodenim ili sintetičkim farbama, ne puca i ne gubi boju.
- Može da se nanosi u debljem sloju od običnih akrilnih masa koje moramo da nanosimo u više slojeva (ušteta novca i vremena).
- Praktično bez skupljanja, dobijamo estetski ravnu površinu, bez pukotina.
- Nakon očvršćavanja ostaje malo elastičan, iako je pogodan sam za statička opterećenja sa niskom deformabilnošću.
- Dobro prijanja na porozne materijale kao što su gipsane ploče, malter i blokovi od gipsa.
- Hemijski neutralna masa koja ne uzrokuje koroziju.
- Konzistencija mekane paste.
- U vertikalnim fugama ne klizi.
- Boja: bela.

OBLAST PRIMENE

- Ispunjavanje šupljina, pukotina i ogrebotina u malteru, na zidu i plafonu.
- Maskiranje pri izradi pregradnih zidova i spuštenih plafona.
- Manje popravke pre farbanja.

TEHNIČKI PODACI

Osnova

Izgled

Boja

Mehanizam stvrdnjavanja

Specifična težina

Vreme stvaranja pokorice

Temperatura nanošenja

Temperaturna postojanost

23 °C/50 % rel. vlaž.

akrilna disperzija

lagana pasta

potpuno bela

isparavanje vode

480 ± 20 kg/m³

~ 5 min.

od +5 °C do +30 °C

od -20 °C do +75 °C

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Priprema površine:

Površina koju zaptivamo mora da bude čvrsta, čista, bez prašine i masnoća. Uklanjammo sve labave i loše vezane delove. TTK SEAL FAST & EASY REPAIR ACRYL može da se nanosi na vlažne podloge.

Priprema fuge i doze:

- Pripravljanje možemo da poboljšamo upotrebom prednamaza koji se pravi od zaptivne mase TKK SEAL FAST & EASY REPAIR ACRYL i vode u razmeri 1 : 3. Četkom ili krpom nakvasimo površinu i ostavimo nekoliko minuta.
- Dozu sa gornje strane pored navoja odsečemo, navijemo dozator koji s obzirom na širinu spoja odn. fuge koso isečemo i stavimo u pištolj. Pri prekidu rada, odnosno pri zameni doza olabavimo ručicu na ručnom pištolju i povučemo klip unazad. Nanošenje zaptivne mase treba da bude što ravnomernije. Za nanošenje mase možemo da koristimo lopaticu.
- Na kraju alatom za zaglađivanje, preciznije TKK mistrijom, ili prstom koji smo umočili u vodu, poravnavamo zaptivnu masu pre nego što se stvori pokorica. Veoma je važno da zaptivnu masu dobro pritisnemo na površinu koju zaptivamo.
- Svežu masu i alate nakon upotrebe očistimo vodom. Očvrslu masu možemo da uklonimo mehaničkim putem.

PAKOVANJE

- Kartuša 300 ml.
- Po dogovoru moguća su i druga pakovanja.

SKLADIŠTENJE

12 meseci na suvom mestu na temperaturi između 5 °C i 30 °C, u originalnoj zatvorenoj ambalaži. Zaštititi od smrzavanja.

ZDRAVLJE, BEZBEDNOST, RUKOVANJE I INFORMACIJE ZA UKLANJANJE

Dodatne informacije o bezbednosti, uputstvima za bezbedno rukovanje i ličnoj zaštitnoj opremi, kao i informacije o odlaganju, nalaze se u bezbednosnom listu. Bezbednosti list se može dobiti na zahtev. Primerak možete da dobijete i kod svog prodajnog zastupnika TKK.

UPOZORENJE

Masu ne nanosimo ukoliko postoji opasnost od zamrzavanja, kiše ili stalne izloženosti vodi. Uputstva su data na osnovu naših istraživanja i iskustava, međutim, zbog specifičnih uslova i načina rada preporučujemo da izvedete testiranja za svaki slučaj upotrebe.



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija
+386 (0) 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com