

TKK CLEAN PROTECT AQUASTOP TERRACOTTA

Szilikonos vízlepergető impregnálószer klinker téglához

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Az Aquastop Terracotta egy szilán-sziloxán és lenolaj alapú folyadék porózus [nedvszívó] szervesetlen anyagok, különösen mázolatlan klinker és téglá burkolat [terracotta] víz és nedvesség elleni végleges védelmére. Nagy nedvszívó képességének köszönhetően mélyen behatol az anyag pórusaiba, és az oldószer elpárolgása után láthatatlan impregnálást képez a felületen, filmképződés nélkül.

A vízlepergető impregnálások olyan felületeken a leghatékonyabbak, ahol a víz el tud folyni, ezért leggyakrabban függőleges és lejtős, illetve 3-5 %-os lejtésű felületek védelmére használják. A védett felületek megtartják „légzési” képességüket, és páraáteresztők maradnak.

A vízlepergető impregnálások nem nyújtanak védelmet a nyomás alatt álló víz ellen, ezért nem alkalmasak medencék védelmére, nem hidalják át a hajszálnál szélesebb repedéseket, és nem tömítik a rosszul ragasztott részeket.



A lenmagolaj tartalmának köszönhetően az Aquastop Terracotta által kezelt felületek enyhén frissebbek, sötétebb tónusúak és enyhén selymes ragyogásúak.

Javasoljuk, hogy az Aquastop Terracotta használata előtt védje az alapfelületét.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Jellemzők	Közölt érték
Megjelenés	Sárgásbarna átlátszó folyadék jellegzetes szaggal
Sűrűség, 20 °C	[0,85 ± 0,03] kg/l

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Felület előkészítése

Azokat a felületeket, amelyekre az Aquastop Terracottát alkalmazza, meg kell tisztítani a portól és a zsírfoltoktól. Tömörnek kell lenniük, és nem tartalmazhatnak rosszul ragasztott részeket, sérüléseket és repedéseket, amelyek nem javíthatók impregnálással.

Légszáras vagy enyhén nedves felületre javasolt hidrofób impregnálást alkalmazni. A felület nem lehet vízzel telített, mivel ez csökkenti a termék nedvszívó képességét. A felületnek álló víztől is mentesnek

kell lennie. Az Aquastop Terracotta alkalmazása előtt ajánlott a felületet benedvesíteni a magas hőmérséklettel és/vagy nagy széllel járó hosszán tartó száraz időszak esetén. Ebben az esetben a felületet 12-24 órával az impregnálás alkalmazása előtt meg kell nedvesíteni. Így a felület száraz marad, és elegendő nedvesség marad a kapilláris résekben, amely lehetővé teszi, hogy az Aquastop Terracotta mélyen behatoljon és kifejtsse hatását. Ha az impregnálás előtt 1 napig esett, vagy ha a levegő nedvességtartalma nagyon magas, pl. több mint 85 %, a felületet nem szabad nedvesíteni.

A hidrofób impregnálás alkalmazása előtt meg kell védenünk az összes nem impregnálandó felületet [fa, üveg, alumínium stb.] a sérülések és foltok elkerülése érdekében.

Alkalmazás

Az alkalmazás módja a védendő felület porózusságától és elhelyezkedésétől függ.

- Óvja a rossz nedvszívó képességű felületeket, például a klinkert, puha kendővel, áztassa be a kendőt Aquastop Terracottába, majd egyszerűen törölje le a felületet.
- Védje a téglá burkolatokat kefével vagy permetező fúvókával [pl. gyümölcspemeterzővel].
- A függőleges felületeket alulról felfelé kezeljük. Vigyen fel elegendő impregnálást ahhoz, hogy körülbelül 15 cm-rel haladjon feljebb az előzőleg kezelt felületnél felszívódás előtt.

Szárítás

A frissen bevont felületeket legalább 24 órán keresztül védeni kell az esőtől, a csapadéktól és a fagytól.

Munkaeszközök tisztítása

A munka befejezése után az összes szerszámot és tartozékot lakkbenzinnel vagy hígítóval kell megtisztítani.

TOVÁBBI AJÁNLÁSOK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK

- Az ajánlott alkalmazási hőmérséklet +5 °C és +30 °C között van.
- Ha az Aquastop Terracottát beltérben használják, biztosítani kell a jó szellőzést.
- Ne alkalmazzon hidrofób impregnálást, ha eső várható, vagy ha a relatív páratartalom nagyobb, mint 85 %.
- Javasoljuk, hogy próbálja ki egy tesztfelületen.

FELHASZNÁLÁS

A felhasználási mennyiség a védendő felület fajtájától, porózusságától és érdességétől függ, és általában:

- klinker lapokhoz: kb. 0,020 kg/1 m² felület
- téglá burkolatok esetében: kb. 0,100 kg / 1m² felület

CSOMAGOLÁS

Fémdobozok: 1 L és 3 L

TÁROLÁS

- Az Aquastop Terracotta gyúlékony folyadék, ezért olyan raktárakban kell tárolni, amelyek megfelelnek a gyúlékony folyadékok tárolására vonatkozó előírásoknak. A terméket szorosan lezárt tartályokban, hűvös, száraz és jól szellőző helyen kell tárolni. Védje a gyújtó- és hőforrásoktól, valamint a közvetlen napfénytől.
- A megfelelően tárolt termék eltarthatósága a gyártás időpontjától számítva legalább 2 év.
- A termék a lejáratidő után is használható, de a rendeltetésszerű használat szempontjából fontos jellemzőket meg kell vizsgálni.

EGÉSZSÉG, BIZTONSÁG ÉS ÖKOLÓGIA

Az Aquastop Terracotta használata során viseljen védőkesztyűt, védőszemüveget és légzésvédőt. Kövesse a vegyi anyagokkal való munkavégzésre vonatkozó általános utasításokat: ügyeljen a tisztaságra, ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon munka közben. A munka befejezése után alaposan mosson kezet szappannal és vízzel.

A termék biztonságos kezelésével és ártalmatlanításával kapcsolatos további információk a biztonsági adatlapon találhatóak, amelyet kérésre biztosítunk, és ami a kereskedőtől vagy a forgalmazótól is beszerezhető, ahol a terméket vásárolta.

FIGYELEM

Az utasításokat és ajánlásokat a laboratóriumainkban végzett vizsgálatok és eddigi tapasztalatok alapján adjuk meg. A konkrét körülmények és munkamódszerek miatt minden egyes felhasználási esetre előzetes vizsgálatokat javasolunk.

Mivel a munka menetét nem tudjuk befolyásolni, nem vállalhatunk felelősséget annak minőségéért!



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Szlovénia
+386 [0] 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com