

WRC PRIMER

Impregnacijsko sredstvo za porozne podlage

OPIS IN PODROČJE UPORABE

HydroBlocker WRC PRIMER je enokomponentni premaz oz. impregnacijsko sredstvo za porozne podlage, kot so cementni estrih, cementni ometi, beton, opeka, OSB plošče, mavčno-kartonske plošče. Uporabljam ga pred nanosom vodoneprepustne membrane HydroBlocker WRC COATING.

HydroBlocker WRC PRIMER zmanjša vpojnost porozne podlage in izboljša oprijemljivost vodotesne membrane.



Ob nanosu izdelka HydroBlocker WRC PRIMER, ta okrepi in ojača podlago, zmanjša njeno vpojnost in veže prah ter s tem izboljša oprijem membrane na površino.

PREDNOSTI UPORABE

- Izdelek je pripravljen za takojšnjo uporabo
- Nizko viskozna tekočina
- Ne vsebuje topil
- Ne vsebuje izocianata

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE

PODATKI ZA SVEŽ PREMAZ		
Lastnost		Deklarirana vrednost
Kemijska osnova		Akrilni kopolimer
Barva in izgled		Rdeča tekočina
Mehanizem utrjevanja		Izhlapovanje vode
Gostota, 20 °C		ca. 1,05 g/mL
Čas sušenja (23 °C, 50 % RH)		ca. 2 h
Optimalna temperatura nanašanja		od +5 °C do +30 °C
PODATKI ZA UTRJEN PREMAZ		
Lastnost	Postopek preskušanja	Deklarirana vrednost
Trdota Shore A	SIST EN ISO 868	65±5

NAVODILA ZA UPORABO

Priprava podlage

Površina na katero bomo nanašali proizvod mora biti trdna in čista [brez prahu, mastnih madežev, plesni in drugih nečistoč]. Odstranimo vse slabo vezane dele ter ostanke starih premazov in barv. Premaz nanašamo na suho podlago.

Nanašanje [vgrajevanje] premaza

Pred uporabo proizvod premešamo.

Nanašamo s pomočjo čopiča ali valjčka. Običajno zadošča nanos enega sloja. Le v primerih, ko je površina močno porozna, sta potrebna dva sloja.

Drugi sloj nanašamo, ko se prvi sloj posuši oz. vpije v podlago.

Z nanašanje HydroBlocker WRC COATING lahko pričnemo približno 2 uri po nanosu HydroBlocker WRC PRIMER-ja.

Čiščenje orodja in delovnih pripomočkov

Vsa orodja in delovne pripomočke moramo takoj po končanem delu temeljito oprati z vodo. Utrjen premaz lahko odstranimo le mehansko.

PORABA

ca. 0,1 – 0,2 kg / m² za en sloj

PAKIRANJE

- Plastenke po 1 kg

SKLADIŠČENJE

- Proizvod skladiščimo v originalno zaprti embalaži v suhem in zračnem prostoru pri temperaturah od +5 °C do +30 °C. Zaščitimo ga pred poškodbami, zmrzovanjem ter pred direktno sončno svetlobo.
- Ustrezno skladiščen izdelek ima rok uporabe min. 1 leto od datuma proizvodnje.
- Po preteku datuma uporabe izdelek ni nujno neuporaben, vendar moramo preiskati tiste njegove lastnosti, ki so pomembne za nameravano uporabo.

ZDRAVJE, VARNOST IN EKOLOGIJA

Pri delu s HydroBlocker WRC PRIMER niso potrebni posebni ukrepi. Spoštujemo splošna navodila za delo s kemikalijami: skrbimo za čistočo, med delom ne jemo, ne pijemo in ne kadimo. Po končanem delu roke temeljito umijemo z vodo.

Več informacij o varnem ravnanju in odstranjevanju proizvoda je na voljo v varnostnem listu, ki ga posredujemo na zahtevo, dostopen pa je tudi pri trgovcu ali distributerju kjer ste izdelek kupili.

OPOZORILO

Navodila in priporočila so podana v dobri veri na osnovi preiskav v naših laboratorijih in na podlagi dosedanjih izkušenj. Zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne preskuse za vsak posamezen primer uporabe.

Ker na izvajanje del ne moremo vplivati, tudi ne odgovarjamo za kakovost del!



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija
+386 [0] 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com