

# FIX 13

## ΚΟΛΛΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Κόλλα συναρμολόγησης με βάση συνθετικές ρητίνες και άριστη πρόσφυση στα περισσότερα οικοδομικά υλικά: σκυρόδεμα, τούβλο, ξύλο, γυαλί, κεραμικά, γυψοσανίδες, μέταλλο και σε κάποια είδη πλαστικού.

### ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Γρήγορη πρόσφυση.
- Για εξωτερική και εσωτερική χρήση.
- Για πορώδη και μη πορώδη υλικά.
- Αντικαθιστά καρφιά και βίδες.
- Εύκολη εφαρμογή.
- Αφού σκληρυνθεί, επιτυγχάνει εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες
- Είναι ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία.
- Είναι ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες και την γήρανση.
- Δεν προκαλεί διάβρωση των επιφανειών.
- Δυνατό κράτημα που διαρκεί.
- Καλή ικανότητα πλήρωσης.

### ΤΟΜΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Χρησιμοποιείται για συγκόλληση διακοσμητικών στοιχείων, ξύλινων και μεταλλικών τμημάτων, αγωγών καλωδίων, πλακιδίων δαπέδου και τοίχου και σοβατεπί.
- Δεν συνιστάται για συγκόλληση EPS και XPS.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

#### Νωπή μάζα

Βάση:

Εμφάνιση:

Ειδικό βάρος:

Χρόνος σχηματισμού πέτσας 23 °C/50 % σχετ. Υγρασία:

Χρόνος σκλήρυνσης 23 °C/50 % σχετ. Υγρασία:

Θερμοκρασία εφαρμογής:

συνθετική ρητίνη και οργανικός διαλύτης  
μπεζ πάστα

1290 ± 60 kg/m<sup>3</sup>

≈ 15 min

περίπου 3 mm/ημέρα

από +10 °C έως +30 °C

#### Σκληρυμένη μάζα

Αντοχή εφελκυσμού διάτμησης EN 205:

Αντοχή στη θερμοκρασία:

4.0 MPa

από -15 °C έως +80 °C

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Οι επιφάνειες συγκόλλησης πρέπει να είναι σταθερές, καθαρές και χωρίς σκόνη και λίπη.
- Κόψτε το φυσιγγίο στο επάνω μέρος κατά μήκος του σπειρώματος και βιδώστε το άκρο, το οποίο θα κόψετε λοξά ανάλογα με το επιθυμητό πάχος της εφαρμογής.
- Απλώστε την κόλλα σε σταγόνες ή γραμμές στην μια από τις προς κόλληση επιφάνειες και αμέσως πιέστε τις επιφάνειες μαζί.
- Στερεώστε μηχανικά τα πιο βαριά τμήματα, εάν είναι απαραίτητο, για 24 ώρες.
- Καθαρίστε την νωπή μάζα με αλειφατικό διαλύτη και την σκληρυμένη μάζα με μηχανικό τρόπο.



## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- Φυσίγγιο των 300 ml.

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

15 μήνες σε ξηρό και αεριζόμενο χώρο σε θερμοκρασία μεταξύ 10 °C και 30 °C, στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία.

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Πρόσθετες πληροφορίες για την ασφάλεια, οδηγίες για τον ασφαλή χειρισμό, πληροφορίες για τα μέσα ατομικής προστασίας και πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη παρέχονται στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Το δελτίο δεδομένων ασφαλείας είναι διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος. Μπορείτε επίσης να λάβετε ένα αντίγραφο από τον αντιπρόσωπο πωλήσεων της ΤΚΚ.

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι πληροφορίες που παρέχονται βασίζονται στις δοκιμές και την πρακτική μας εμπειρία. Ωστόσο, λόγω ειδικών συνθηκών και μεθόδων εργασίας, συνιστούμε προκαταρκτικές δοκιμές για κάθε περίπτωση χρήσης.



**TKK d.o.o.**  
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia  
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on   
**tkk-fix.com**