



**MASA NA BAZI AKRILNE DISPERZIJE KOJA SE KORISTI ZA  
ISPUNJAVANJE I POPRAVKE FUGA, PUKOTINA U ZIDOVIMA,  
FASADAMA I MALTERU SA MOGUĆNOŠĆU BRZOG PREFARBAVANJA.**

### OSOBINE

- Pogodna je za trenutnu upotrebu (jednokomponentni sistem).
- Mogućnost brzog prefarbanja (20 min. nakon nanošenja mase).
- Odlične mehaničke karakteristike, odlično prijanjanje na porozne podloge kao što su beton, penobeton, drvo, keramičke pločice i gipsane ploče.
- Ne sadrži isparljive organske komponente (VOC free).
- Jednostavno se nanosi i brzo se stvrdnjava.
- U vertikalnim fugama i pukotinama ne klizi.
- Može da se koristi za zaptivanje i vlažnih površina.
- Potpuno stvrdnuta masa postaje neosetljiva na vodu.
- Kada očvrсне, može da se farba alkidnim i vodenim farbama.
- Otporna je na atmosferske uticaje, sunčevu svetlost i starenje.
- Ne sadrži rastvarače.
- Sveža masa se jednostavno čisti vodom.

### TESTOVI I SERTIFIKATI

EN 15651-1

EMICODE EC 1+

CE

test emisija

### OBLAST PRIMENE

- Za popravljanje i ispunjavanje pukotina i rupa u zidovima i na plafonu.
- Punjenje rezova oko ukrasnih ornamenata i lajsni.

### TEHNIČKI PODACI

#### Sveža masa

Osnova

akrilna disperzija

Izgled

pasta

Mehanizam stvrdnjavanja

isparavanje vode

Specifična težina:

1690 ± 20 kg/m<sup>3</sup>

Vreme formiranja pokorice

23 °C/50 % rel. vlaž.

5-10 min

Temperatura nanošenja

od +5 °C do +40 °C

#### Očvrsla masa

Tvrdoća Shore A

ISO 868

70-75

Temperaturna postojanost

od -20 °C do +75 °C

## **UPUTSTVO ZA UPOTREBU**

### **Priprema površine i nanošenje:**

- Površina mora da bude čvrsta i bez prljavštine, prašine i masnoće. Uklanjammo sve labave i loše vezane delove.
- Kartuš gore pri vrhu navoja odsečemo, privijemo konus koji, s obzirom na širinu reza, odnosno pukotine, koso isečemo i nanesimo u rez. Pri tome možemo da koristimo lopaticu. Nanetu masu zagladjujemo vlažnom lopaticom za zaglađivanje.
- Za ispunjavanje većih rezova, pukotina odn. šupljina preporučujemo nanos dva sloja mase. Drugi sloj nanesimo za otprilike jedan sat.
- Alate za nanošenje kao i ostatke sveže mase odmah nakon upotrebe čistimo vodom.

### **PAKOVANJE**

- Kartuša 300 ml.
- Crevo 600 ml.
- Bure 200 l.

### **SKLADIŠTENJE**

12 meseci na suvom i hladnom mestu na temperaturi između 5 °C i 30 °C, u originalnoj zatvorenoj ambalaži. U slučaju isteka roka trajanja označenog na etiketi, i dalje ne znači da je proizvod neupotrebljiv. Treba proveriti njegove karakteristike.

### **ZDRAVLJE, BEZBEDNOST, RUKOVANJE I INFORMACIJE ZA UKLANJANJE**

Dodatne informacije o bezbednosti, uputstvima za bezbedno rukovanje i ličnoj zaštitnoj opremi, kao i informacije o odlaganju, nalaze se u bezbednosnom listu. Bezbednosti list se može dobiti na zahtev.

### **UPOZORENJE**

Uputstva su data na osnovu naših istraživanja i iskustava, međutim, zbog specifičnih uslova i načina rada preporučujemo da izvedete testiranja za svaki slučaj upotrebe.



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija  
+386 [0] 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com