



PLASTO-ELASTIČNA ZAPTIVNA MASA NA BAZI AKRILNE DISPERZIJE, POGODNA ZA ZAPTIVANJE RAZLIČITIH POROZNIH MATERIJALA IZLOŽENIH MALIM OPTEREĆENJIMA.

OSOBINE

- Jednostavno nanošenje.
- U vertikalnim fugama ne klizi.
- Dobro prianja na porozne materijale.
- Masu možemo da nanosimo na vlažne površine.
- Potpuno očvrsla masa je neosetljiva na vodu.
- Može da se farba nakon stvrdnjavanja.
- Otporna je na različite atmosferske uticaje, sunčevu svetlost i starenje.
- Ne sadrži rastvarače (VOC free).
- Sveža masa se jednostavno čisti vodom.

TESTOVI I SERTIFIKATI

EN 15651-1

CE

OBLAST PRIMENE

- Zaptivanje manje opterećenih fuga.
- Zaptivanje fuga prilikom ugradnje prozora i vrata kao i spojeva između gipsanih ploča i betonskih elemenata.
- Popravka i ispunjavanje pukotina u gipsu i zidovima, za završne fuge između polica i zida, kao i kućišta roletni.

TEHNIČKI PODACI

Sveža masa

Osnova		akrilna disperzija
Izgled		pasta
Mehanizam stvrdnjavanja		isparavanje vode
Specifična težina		1690 ± 30 kg/m ³
Vreme stvaranja pokorice	23 °C/50 % rel. vlaž.	10-15 min.
Temperatura nanošenja		od +5 °C do 40 °C

Očvrsla masa

Tvrdoća Shore A	ISO 868	35-40
Promena zapremine	ISO 10563	15 ± 1 %
Temperaturna postojanost		od -20 °C do +75 °C

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Priprema površine:

Površina koju zaptivamo mora da bude čvrsta, čista, bez prašine i masnoća. Uklanjammo sve labave i loše vezane delove. TKK SEAL UNIVERSAL ACRYL može da se nanosi na vlažne podloge.

Priprema fuge i doze:

- Prianjanje možemo da poboljšamo upotrebom prednamaza koji se pravi od zaptivne mase TKK SEAL UNIVERSAL ACRYL i vode u razmeri 1 : 3. Četkom ili krpom nakvasimo površinu i ostavimo nekoliko minuta.
- Dozu sa gornje strane pored navoja odsečemo, navijemo dozator koji, s obzirom na širinu spoja odn. fuge, koso isečemo i stavimo u pištolj. Pri prekidu rada, odnosno pri zameni doza otpustimo ručicu na ručnom pištolju i povučemo okidač unazad. Nanošenje zaptivne mase treba da bude što ravnomernije. Za nanošenje mase možemo da koristimo lopaticu.
- Konačno, pomoću alata za glađenje, tj. TKK SEAL smoothing tool, ili prsta umočenog u vodu, izgładite zaptivnu masu pre nego što razvije kožu. Veoma je važno da se zaptivna masa dobro pritisne na površinu koju treba zaptiti.
- Svežu masu i alate nakon upotrebe očistimo vodom. Očvrslu masu možemo da uklonimo mehaničkim putem.

Dubina fuge (mm)	Širina fuge (mm)				
	4	6	8	10	12
4	16,2	10,8	8,1		
6		7,2	5,4	4,3	
8			4,1	3,2	
10				2,6	

Tabela ilustruje koliko linearnih metara fuge možemo da popunimo jednim kartušem od 260 ml s obzirom na širinu i dubinu nanosa zaptivne mase.

PAKOVANJE

- Kartuša 260 ml.
- Crevo 600 ml.
- Bure 200 l.
- Po dogovoru moguća su i druga pakovanja.

SKLADIŠTENJE

24 meseca na suvom mestu na temperaturi između 5 °C i 25 °C, u originalnoj zatvorenoj ambalaži.

ZDRAVLJE, BEZBEDNOST, RUKOVANJE I INFORMACIJE ZA UKLANJANJE

Dodatne informacije o bezbednosti, uputstvima za bezbedno rukovanje i ličnoj zaštitnoj opremi, kao i informacije o odlaganju, nalaze se u bezbednosnom listu. Bezbednosti list se može dobiti na zahtev. Primerak možete da dobijete i kod svog prodajnog zastupnika TKK.

UPOZORENJE

Uputstva su data na osnovu naših istraživanja i iskustava, međutim, zbog specifičnih uslova i načina rada preporučujemo da izvedete testiranja za svaki slučaj upotrebe.



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija
+386 (0) 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com