

FIX 62

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

Σφραγιστικό μείγμα 2 συστατικών, εποξειδικού και mercapto. Έχει πολύ καλή πρόσφυση σε όλα τα μέταλλα, κεραμικά, ξύλο, γυαλί, πλαστικά και τσιμέντο.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Πολύ καλή πρόσφυση σε βρεγμένες επιφάνειες, ακόμη και κάτω από το νερό.
- Σκλήρυνση μέσα σε 15 λεπτά.
- Είναι ανθεκτικό σε χημικά.
- Μετά την σκλήρυνση του, μπορεί να τριφτεί, κοπεί, τρυπηθεί και να βαφτεί.

ΤΟΜΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Για σφράγιση, πλήρωση, συγκόλληση και επισκευή σε μέταλλα, κεραμικά, ξύλο, γυαλί, πλαστικά και τσιμέντο.
- Για γρήγορη επισκευή διαρροών σε υδραυλικές εγκαταστάσεις, δεξαμενές και κεντρική θέρμανση.
- Για διάφορες επισκευές κάτω από νερό (πισίνες, ενυδρεία, σκάφη).
- Για επισκευή δεξαμενών καυσίμων και βενζίνης.
- Για σύνδεση σωλήνων διαφορετικής διαμέτρου.
- Για επισκευή σκαφών, αυτοκινήτων και ρυμουλκούμενων.
- Για σφράγιση σωλήνων και επανασυγκόλληση σπασμένων αντικειμένων.
- Δεν είναι κατάλληλο για μαλακές και εύκαμπτες επιφάνειες, π.χ. καουτσούκ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Νωπή μάζα

Βάση:	εποξειδικό και mercapto
Εμφάνιση:	λευκή και φαιοπράσινη πάστα
Μηχανισμός σκλήρυνσης:	χημική αντίδραση
Ικανότητα χρήσης:	5-7 λεπτά στους 20 °C
Χρόνος σκλήρυνσης υπό κανονικές συνθήκες:	15 λεπτά στους 20 °C
Χρόνος σκλήρυνσης σε νερό:	20 λεπτά στους 20 °C

Σκληρυμένη μάζα

Ειδικό βάρος:	2000 kg/m ³
Σκληρότητα Shore A:	75-85
Αντοχή συμπίεσης:	90 MPa
Αντοχή σε εφελκυσμό:	6.20 MPa
Ηλεκτρική αντίσταση:	5 × 10 ¹³ Ohm/m
Αντοχή στη θερμοκρασία:	έως +120 °C, περιστασιακά έως +150 °C

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές από σκόνη και λιπαρότητα.
- Τρίψτε την επιφάνεια με γυαλόχαρτο ή μια συρμάτινη βούρτσα για να γίνει τραχιά. Κόψτε την ποσότητα που χρειάζεστε και ζυμώστε την για δύο λεπτά, μέχρι να πάρετε ένα μείγμα ομοιόμορφου χρώματος.
- Απλώστε το γρήγορα στην επιφάνεια και πιέστε καλά.
- Αμέσως μετά την εφαρμογή, σκουπίστε την επιφάνεια με υγρό δάχτυλο ή υγρό πανί.



- Στα μέρη όπου υπάρχουν διαρροές που βρίσκονται υπό πίεση, σφραγίστε την τρύπα με μια ξύλινη σφήνα. Απλώστε το προετοιμασμένο υλικό πάνω και γύρω από την σφήνα και πιέστε το για λίγα λεπτά με το δάχτυλό σας ή με κολλητική ταινία.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- 57 g πλαστικό περίβλημα.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

24 μήνες σε ξηρό, δροσερό μέρος κάτω των 25 °C, στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Πρόσθετες πληροφορίες για την ασφάλεια, οδηγίες για τον ασφαλή χειρισμό, πληροφορίες για τα μέσα ατομικής προστασίας και πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη παρέχονται στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Το δελτίο δεδομένων ασφαλείας είναι διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος. Μπορείτε επίσης να λάβετε ένα αντίγραφο από τον αντιπρόσωπο πωλήσεων της ΤΚΚ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι πληροφορίες που παρέχονται βασίζονται στις δοκιμές και την πρακτική μας εμπειρία. Ωστόσο, λόγω ειδικών συνθηκών και μεθόδων εργασίας, συνιστούμε προκαταρκτικές δοκιμές για κάθε περίπτωση χρήσης.



TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on 
tkk-fix.com