

# FIX 32

## TRENUTAČNO LJEPIOLO U GELU

Izuzetno brzo trenutno ljeplilo u gelu. Visoke snage lijepljenja za površine koje se ne uklapaju savršeno. Za lijepljenje porculana, metala, plastike, gume, kamena, drveta, kože i stakla.

### OSOBINE

- Univerzalno.
- Ne kapa.
- Moguće je dodatno prilagođavanje zalijepljenih površina u nekoliko sekundi.
- Idealan za lijepljenje na okomite površine.
- Prozirno, za nevidljive spojeve.

### PODRUČJE PRIMJENE

- Za lijepljenje porculana, metala, plastike, gume, kamena, drveta, kože i stakla.
- Nije pogodan za polietilen (PE), polipropilen (PP) i PTFE.

### TEHNIČKI PODACI

Kemijska osnova:	etil cianoakrilat
Boja:	transparentna
Vlačna čvrstoća nakon 24 sata kod 25 °C:	
Čelik:	180 - 250 kg/cm <sup>2</sup>
Nehrđajući čelik:	250 - 450 kg/cm <sup>2</sup>
Aluminij:	110 - 190 kg/cm <sup>2</sup>
Bakar:	130 - 170 kg/cm <sup>2</sup>
ABS:	50 - 150 kg/cm <sup>2</sup>
Polikarbonat:	45 - 150 kg/cm <sup>2</sup>
Polistiren:	40 - 130 kg/cm <sup>2</sup>
NBR guma:	50 - 110 kg/cm <sup>2</sup>
SBR guma:	50 - 110 kg/cm <sup>2</sup>

### UPUTA ZA UPORABU

- Površine za lijepljenje moraju biti čiste, bez prašine i masnoća.
- Zavrnite čep kako biste probili membranu na tubi i nanesite jednu ili više kapi ljeplila na samo jednu od površina koje se lijepe.
- Nanesite ljeplila samo koliko je potrebno da nakon pritiskanja zalijepljenih površina ostane tanki sloj.
- Površine odmah pritisnite jednu uz drugu i tako držite nekoliko sekundi.
- Vrlo je važan dobar kontakt zalijepljenih površina.
- Nakon upotrebe očistite vrh ambalaže i zavrnite čep.
- Vrijeme stvarnjavnja ovisi od vrste lijepljene podloge, uvjeta na lijepljenim podlogama, glatkoći podloge, atmosferskim uvjetima, ...



- Vrijeme stvrđnjavanja na površinama:

Čelik na čelik:	50 - 100 sekundi
Nehrđajući čelik:	60 - 120 sekundi
Aluminij:	10 - 30 sekundi
Pocinčana pločevina:	40 - 90 sekundi
ABS na ABS:	10 - 60 sekundi
ABS na NBR gumu:	15 - 25 sekundi
ABS na drvo:	15 - 25 sekundi
NBR guma na NBR gumu:	5 - 20 sekundi
Polikarbonat:	40 - 80 sekundi

#### PAKIRANJE

- 3 g tuba

#### SKLADIŠTENJE

24 mjeseca u suhom prostoru na temperaturi između 20 °C i 25 °C. Za duže skladištenje preporučujemo skladištenje u hladnjaku.

#### ZDRAVLJE, SIGURNOST, RUKOVANJE I INFORMACIJE ZA UKLANJANJE

Dodatne informacije o sigurnosti, upute za sigurno postupanje, oprema za osobnu zaštitu, kao i informacije o uklanjanju, nalaze se u sigurnosnom listu. Sigurnosni list može se dobiti na zahtjev. Primjerak možete dobiti i kod vašeg prodajnog zastupnika TKK.

#### UPOZORENJE

Upute su dane na temelju naših istraživanja i iskustava, međutim, zbog specifičnih uvjeta i načina rada preporučamo provesti testiranje za svaki slučaj uporabe.



**TKK d.o.o.**  
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia  
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on [tkk-fix.com](http://tkk-fix.com)