

## BITUMEN SEALANT - БИТУМЕН УПЛЪТНИТЕЛ



**УПЛЪТНИТЕЛНА МАСА НА БАЗАТА НА БИТУМ. ИЗПОЛЗВА СЕ ЗА ЛЕПЕНЕ И УПЛЪТНЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ОСНОВИ ВЪРХУ ПОКРИВИ.**

### СВОЙСТВА

- Проста и лесна употреба.
- Не е необходимо предварителна подготовка.
- Добра адхезия към ламарина, алуминий, мед, месинг, керамика, битум, бетон, зидария, гипс, керемиди и покривен картон.
- Устойчива е на дъжд и лоши атмосферни условия.
- Благодарение на пластоеластичните си свойства понася добре всички придвижвания поради промени на температурата.

### ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

- Бързи ремонти на пукнатини, кухини, пропадания на покриви и между стари мембрани.
- Уплътняване между мембрани и вертикални бетонни стени.
- Пукнатини в битумни плоскости.
- Уплътняване на пукнатини, канали и фуги между бетон, зидария, гипс, ламарина, мед, цинк и алуминий.
- Подходящ за залепване на припокриващи се части за постигане на хидроизолационен слой.
- Подходящ за уплътняване на покриви с битумни керемиди на Tegola Canadese.
- Уплътняване на капаци на комини.
- Не се препоръчва за лепене на полиуретан и полистирол.

### ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Невтвърдена маса

Химична основа

Форма

Механизъм на втвърдяване

Специфично тегло

Сухо вещество

Точка на възпламеняване в затворен съд

Време за засъхване на повърхността

Температура за полагане

битум с разтворители

гъста черна паста

изпаряване на разтворителя

1400 ± 40 кг/м<sup>3</sup>

85–95%

>30 °C

≈ 30 мин.

от +5 °C до +35 °C

## **Втвърдена маса**

Консистенция

пластична маса

Температурна устойчивост

от -30 °C до +80 °C

Твърдост по Шор А

10-15

## **УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА**

- Повърхностите трябва да бъдат сухи, чисти, твърди и обезпрашени.
- Материалът може да се нанася с ръчен пистолет под налягане, на точки или ивици. Ивиците трябва да бъдат раздалечени на 4 см. При лепене на минимум 4 m<sup>2</sup>, разходът е от 650 до 850 g/m<sup>2</sup>. При точково нанасяне се изхожда от разход 50 до 80 г на една точка. На 1 m<sup>2</sup> се нанасят около 10 точки.
- Ако старата мембрана е повредена или по нея има разхлабени части, по принцип те трябва да се отстранят и TKK SEAL BITUMEN SEALANT да се нанесе върху здрава повърхност. За почистване използвайте почистващ препарат TKK CLEAN PROTECT tool cleaner.

## **ОПАКОВКА**

- Картуш 300 мл.
- Възможни са и други опаковки по договоряне

## **СЪХРАНЕНИЕ НА СКЛАД**

Най-малко 24 месеца в сухо, хладно помещение при температура до 25 °C, в затворена оригинална опаковка.

## **ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ, МАНИПУЛИРАНЕ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ**

Допълнителна информация за безопасността, указания за безопасно манипулиране и личните предпазни средства, както и информацията относно депонирането на отпадъците ще намерите в информационния лист за безопасност. Информационен лист за безопасност се предоставя по заявка. Копие можете да получите и от търговския представител на TKK.

## **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Указанията са изготвени на базата на нашите проучвания и опит; въпреки това, поради специфичните условия и методи на работа ви препоръчваме да направите тестове за всеки случай на употреба.



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija  
+386 (0) 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com