

FIX 62

ETANȘANT EPOXIDIC BICOMPONENT

Este un amestec bicomponent de etanșant epoxidic și mercapto. Are aderență bună pe diferite tipuri de metale, ceramică, lemn, sticlă, materiale plastice și ciment.

PROPRIETĂȚI

- Aderență foarte bună pe suprafețe umede, chiar și sub apă.
- Se întărește după 15 minute.
- Rezistent din punct de vedere chimic.
- După întărire, poate fi șlefuit, tăiat, vopsit și găurit.

DOMENIU DE UTILIZARE

- Fsașu etanșarea, umplerea, lipirea și repararea metalelor, ceramicii, lemnului, sticlei, materialelor plastice și cimentului.
- Pentru reparații rapide de scurgeri în instalațiile de apă, rezervoare și încălzire centrală.
- Pentru diverse reparații efectuate sub apă (piscine, acvarii, bărci).
- Pentru repararea rezervoarelor de combustibil și benzină.
- Pentru legarea țevelor de diametre diferite.
- Pentru repararea autoturismelor, bărcilor și remorcilor.
- Pentru etanșarea conductelor și pentru umplerea porțiunilor deteriorate.
- Nu este indicat pentru suprafețe moi și flexibile, de exemplu pentru cauciuc).



DATE TEHNICE

Material proaspăt

Bază	epoxidică și cu mercapto
Aspect	pastă albă și gri-verzuie
Mecanism de întărire	reacție chimică
Prelucrabilitate	5-7 minute la 20 °C
Timp de întărire în condiții normale	15 minute la 20 °C
Timp de întărire sub apă	20 minute la 20 °C

Material întărit

Greutate specifică	2000 kg/m ³
Duritate Shore A	75-85
Rezistență la compresie	90 MPa
Rezistență la tracțiune	6,20 MPa
Rezistență electrică	5 × 10 ¹³ Ohm/m
Rezistență la temperatură	până la +120 °C, ocazional până la +150 °C

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- Suprafața trebuie să fie curată, fără praf sau grăsimi.
- Frecați suprafața cu hârtie de șlefuit sau cu o perie metalică pentru a crea asperități. Tăiați cantitatea necesară de material și frământați-o timp de două minute, până când amestecul are o culoare uniformă.
- Aplicați rapid pe suprafață și apăsați puternic.
- Imediat după aplicare, frecați suprafața cu degetul umed sau cu o cârpă umedă.
- În cazul scurgerilor aflate sub presiune, introduceți un dop de lemn în orificiul respectiv. Aplicați materialul peste dop și țineți-l cu degetele sau cu bandă adezivă timp de câteva minute.

AMBALAJ

- Carcasă din plastic de 57 g.

DEPOZITARE

24 luni, în locuri uscate și răcoroase, la temperaturi mai mici de 25 °C, în ambalajul original, sigilat.

INFORMAȚII LEGATE DE SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ, MANIPULARE ȘI ARUNCARE A DEȘEURILOR

Informații suplimentare legate de siguranță, instrucțiunile pentru manipularea în condiții de siguranță, informațiile despre echipamentul individual de protecție și cele privind aruncarea deșeurilor pot fi găsite în fișa cu date de siguranță. Fișa cu datele de siguranță este disponibilă la cerere. Puteți obține un exemplar al acesteia și de la reprezentantul de vânzări TKK.

AVERTISMENT

Informațiile oferite se bazează pe testele pe care le-am efectuat și pe experiența noastră practică. Cu toate acestea, datorită condițiilor și metodelor de lucru specifice, vă recomandăm să efectuați teste preliminare pentru fiecare situație de utilizare.



TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on 
tkk-fix.com