

FIX 32

GEL ADEZIV INSTANT

Adeziv lichid instant cu acțiune extrem de rapidă, fără solvenți și cu rezistență ridicată la lipire pe suprafețe potrivite corect. Pentru lipirea obiectelor de porțelan, metal, plastic, cauciuc, piatră, lemn, piele și sticlă.

PROPRIETĂȚI

- Pentru uz universal.
- Nu picură.
- Suprafețele lipite mai pot ajustate timp de câteva secunde după aplicare.
- Ideal pentru lipituri pe suprafețe verticale.
- Transparent, pentru îmbinări invizibile.

DOMENIU DE UTILIZARE

- Pentru lipirea obiectelor de porțelan, metal, plastic, cauciuc, piatră, lemn, piele și sticlă.
- Nu este indicat pentru polistiren, PE, PP și PTFE.

DATE TEHNICE

Bază chimică	cianacrilat de etil
Culoare	transparent
Rezistență la tracțiune după 24 de ore la 25 °C:	
Oțel:	180 - 250 kg/cm ²
Oțel inoxidabil:	250 - 450 kg/cm ²
Aluminiu:	110 - 190 kg/cm ²
Cupru:	130 - 170 kg/cm ²
ABS:	50 - 150 kg/cm ²
Policarbonat:	45 - 150 kg/cm ²
Polistiren:	40 - 130 kg/cm ²
Cauciuc NBR:	50 - 110 kg/cm ²
Cauciuc SBR:	50 - 110 kg/cm ²

INSTRUCIUNI DE UTILIZARE

- Suprafața trebuie să fie curată, fără praf sau grăsimi.
- Perforați folia tubului și aplicați o picătură sau mai multe, doar pe una dintre suprafețe.
- Aplicați suficient adeziv încât, după comprimare, să obțineți o peliculă subțire.
- Îmbinați cele două părți, presați și strângeți timp de câteva secunde.
- Este extrem de important ca suprafețele lipite să intre bine în contact.
- După aplicare, curățați duza și sigilați tubul cu capacul.
- Timpul de întărire depinde de tipul de suprafețe lipite, de starea suprafețelor lipite, de netezimea acestora, de condițiile atmosferice...



- Timp de întărire pe suprafețe:
Oțel pe oțel: 50 - 100 secunde
Oțel inoxidabil: 60 - 120 secunde
Aluminiu: 10 - 30 secunde
Tablă zincată: 40 - 90 secunde
ABS la ABS: 10 - 60 secunde
Cauciuc ABS la NBR: 15 - 25 secunde
ABS pe lemn: 15 - 25 secunde
Cauciuc NBR pe cauciuc NBR: 5 - 20 secunde
Policarbonat: 40 - 80 secunde

AMBALAJ

- Tub de 3 g.

DEPOZITARE

24 de luni, într-un loc uscat, la temperaturi de la 20 °C la 25 °C. Pentru perioade mai lungi, vă recomandăm depozitarea în frigider.

INFORMAȚII LEGATE DE SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ, MANIPULARE ȘI ARUNCARE A DEȘEURILOR

Informații suplimentare legate de siguranță, instrucțiunile pentru manipularea în condiții de siguranță, informațiile despre echipamentul individual de protecție și cele privind aruncarea deșeurilor pot fi găsite în fișa cu date de siguranță. Fișa cu datele de siguranță este disponibilă la cerere. Puteți obține un exemplar al acesteia și de la reprezentantul de vânzări TKK.

AVERTISMENT

Informațiile oferite se bazează pe testele pe care le-am efectuat și pe experiența noastră practică. Cu toate acestea, datorită condițiilor și metodelor de lucru specifice, vă recomandăm să efectuați teste preliminare pentru fiecare situație de utilizare.



TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on 
tkk-fix.com