



**TRANSPARENTER, ELASTISCHER DICHTSTOFF ZUR ABDICHTUNG VON TROCKENEN, FEUCHTEN UND SOGAR FETTIGEN OBERFLÄCHEN, SO WIE DACHRÄNDER, RISSE IN DER DACHDECKUNG, AUCH BITUMEN, FUGEN UM SCHORNSTEINE SOWIE ABDECKLEISTEN VON DACHELEMENTEN, DACHFENSTERN USW.**

## EIGENSCHAFTEN

- Breites Anwendungsspektrum, schnelle Reparaturen bei allen Wetterbedingungen.
- Geeignet für trockene, feuchte und sogar fettige Oberflächen.
- Glatte Oberflächen können feucht sein, poröse müssen jedoch trocken sein.
- Gute Haftung auf praktisch allen Oberflächen, einschließlich Asphalt und Bitumen.
- Elastisch.
- UV-beständig.
- Beugt Schimmelbildung vor.
- Kompatibel mit Kupfer.
- Einfache Anwendung.
- Schon nach 24 Stunden überstreichbar.
- Ganz ohne Silikone und Isocyanate.
- Keine Grundierung erforderlich.
- Farbe: transparent.

## ANWENDUNGSBEREICH

- Verfüllen von Rissen.
- Abdichten.
- Abdichten von Bitumen Abschlussfugen.
- Abdichtung bei Firstabdeckungen.
- Reparatur von verschiedenen Lecks.
- Abdichtung bei Flachdächern.

## TECHNISCHE DATEN

### Nicht ausgehärtetes Material

Basis		Synthetisches Gummi mit
Lösungsmittel		
Konsistenz		pastös
Aushärtung		Verdunstung von Lösungsmitteln
Spezifisches Gewicht		940 ± 10 kg/m <sup>3</sup>
Hautbildungszeit	23 °C/50 % rF	≈ 15 Min.
Aushärtungszeit		2 mm/Tag
Verarbeitungstemperatur		+5 °C bis +40 °C

### Ausgehärtetes Material

Shore A Härte  
Temperaturbeständigkeit

25 ± 5  
von -25 °C bis +100 °C

### **GEBRAUCHSANWEISUNG**

- Die Oberfläche säubern und alle losen Teile entfernen.
- Die Kartusche oben abschneiden und Kartuschen Spitze anschrauben, die dann schräg je nach Fugenbreite abgeschnitten wird. Die Kartusche in die Pistole einsetzen. Bei Arbeitsunterbrechungen oder dem Austausch der Kartusche den Hebel der Auspresspistole loslassen und den Kolben zurückziehen.
- Das Auftragen soll so gleichmäßig wie möglich sein.
- Nach dem Auftragen mit dem TTK Glättwerkzeug oder mit dem Finger, der vorher in TTK SEAL SMOOTHING AGENT getaucht wurde, den Dichtstoff glätten.
- Wenn der Dichtstoff in Wasser angewendet wird, kann er sich gelb verfärben, jedoch beeinträchtigt dies nicht die Qualität des Materials.
- Anwendungszubehör mit TTK SEAL Active Cleaner reinigen.

### **VERPACKUNG**

- 300 ml Kartusche.

### **LAGERUNG**

18 Monate bei trockener und kühler Lagerung unter 25 °C in ungeöffneter Verpackung.

### **INFORMATIONEN ZU GESUNDHEIT, SICHERHEIT, HANDHABUNG UND ENTSORGUNG**

Weitere Sicherheitsinformationen, Anweisungen zur sicheren Handhabung und persönlichen Schutzausrüstung und Hinweise zur Entsorgung finden Sie im Sicherheitsdatenblatt. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Eine Kopie erhalten Sie auch bei Ihrem TTK-Vertriebsmitarbeiter.

### **HINWEIS**

Die Angaben beruhen auf unseren Prüfungen und praktischen Erfahrungen. Aufgrund möglicher spezifischer Bedingungen und Arbeitsweisen empfehlen wir jedoch Verträglichkeitsprüfungen für jede Anwendung.

**TKK** TTK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slowenien  
+386 (0) 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com