

# MIRROR ADHESIVE



## ADEZIV NEUTRU, PE BAZĂ DE SILICON, UTILIZAT PENTRU APLICAȚII DE MONTARE ÎN OGINDĂ

### PROPRIETĂȚI

- Pentru montarea în oglindă pe diverse substraturi, cum ar fi smalt, plăci glazurate, lemn lăcuit și klinker glazurat.
- Adezivul nu alunecă în cazul aplicațiilor verticale.
- Aderență excelentă la majoritatea materialelor de construcție fără aplicarea grundului.
- Pentru o bună aderență pe materiale poroase, utilizați silicon de TKK SEAL silicone & hybrid primer.
- Proprietățile mecanice bune.
- Rezistent la diverse substanțe chimice.
- Nu cauzează corozione.
- Culoare: albă.

### MOD DE UTILIZARE

- Pentru montarea în oglindă pe diverse suprafete.

### DATE TEHNICE

#### Agent de etanșare proaspăt

Bază	silicon neutru pe bază de oximă
Mecanism de întărire	prin umiditatea aerului
Aspect	pastă
Greutate specifică	$1350 \pm 10 \text{ kg/m}^3$
Timp de formare a crustei	7 min.
Timp de întărire	2 mm/zi
Rezistență la curgere	0 mm
Temperatura de aplicare	între +5 °C și +40 °C

prin umiditatea aerului

pastă

$1350 \pm 10 \text{ kg/m}^3$

7 min.

2 mm/zi

0 mm

între +5 °C și +40 °C

#### Agent de etanșare întărit

Duritate Shore A	ISO 868	35-45
Rezistență la tracțiune	EN 28339	0,80-1,0 MPa
Modul E 100 %	ISO 28339	> 0,7 MPa
Alungire la rupere	EN 28339	150-250 %
Rezistență la tracțiune	ISO 37 tijă 1	> 1,70 MPa
Alungire la rupere	ISO 37 tijă 1	> 250 %

Modificarea volumului	ISO 10563	< 10 %
Recuperare elastică	SIST EN 27389	> 90 %
Rezistența la temperatură		între -40 °C și +180 °C

## MOD DE APLICARE

Înainte de utilizare, se recomandă efectuarea unui test pentru verificarea aderenței adezivului la substrat.

### Pregătirea suprafeței:

Suprafața trebuie să fie uscată, dură, curată, fără praf și grăsimi. Îndepărtați toate piesele separate și atașate necorespunzător.

### Metodă de aplicare:

- TKK SEAL MIRROR ADHESIVE este întotdeauna aplicat în linii verticale subțiri [circa 10 mm] la aproximativ 20 cm distanță direct de cartuș, cu ajutorul unui pistol manual sau pneumatic pe partea din spate a oglinzi.
- Există o regulă privind grosimea oglinzi: pentru un kilogram de material de oglindă avem nevoie de 20 cm linie de silicon. De exemplu: pentru o oglindă de 100 x 100 cm care are o grosime de 4 mm [aproximativ 10 kg], avem nevoie de 200 cm linie de silicon [ceea ce înseamnă 3 x 70 cm]. Cu o oglindă de 8 mm grosime, consumul se dublează, 6 x 70 cm.
- Apăsați oglinda pe materialul de bază și împiedicați alunecarea cu un suport. Opriti desprinderea oglinzi asigurând-o cu o bandă de mascare. Aveți grijă să nu opriti fluxul de aer vertical.
- Suportul poate fi scos după 48 ore.
- Dacă doriti să efectuați aplicații de etanșare, acest lucru se poate face numai după o săptămână.
- Materialul de etanșare proaspăt și uneltele pot fi curățate cu agentul de curățare a uneltelor TKK CLEAN PROTECT; materialul de etanșare întărit trebuie îndepărtat mai întâi mecanic și apoi cu un agent de curățare pentru silicon întărit - agent de îndepărtare a siliconului TKK CLEAN PROTECT.

## CONTINUT

- Cartuș de 300 ml.
- Cilindru de 200 l.
- Alte tipuri de ambalaje sunt disponibile la cerere.

## MOD DE DEPOZITARE

12 luni într-un loc uscat și rece, cu temperaturi sub 25 °C, în ambalajul inițial închis.

## INFORMAȚII CU PRIVIRE LA SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ, MANIPULARE ȘI ELIMINARE

Informații suplimentare privind siguranța, instrucțiunile de manipulare în condiții de siguranță și echipamentul individual de protecție, precum și informații privind eliminarea sunt disponibile într-o fișă tehnică de securitate. Fișă cu date tehnice de securitate este disponibilă la cerere. De asemenea, puteți solicita distribuitorului TKK o copie.

## AVERTISMENT

Instrucțiunile conținute în acest document se bazează pe cercetarea și experiența noastră. Totuși, datorită condițiilor și metodelor de lucru specifice, vă recomandăm să efectuați teste preliminare înainte de orice aplicare a produselor noastre.



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia  
+386 (0) 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com