



AKRIL DISZPERZIÓS BÁZISÚ PARKETTA TÖMÍTŐANYAG. ALKALMAZHATÓ RÉSKITÖLTÉSRE A PARKETTA VAGY LAMINÁLT PADLÓ ÉS A SZEGÉLYLÉC TALÁLKOZÁSÁNÁL, VALAMINT FA-ÉS PADLÓBURKOLATOK REPEDÉSEINEK TÖMÍTÉSÉRE.

TULAJDONSÁGOK

- Egyszerű alkalmazás.
- Nem csúszik meg függőleges hézagokban.
- Jól tapad a porózus anyagokhoz.
- Nedves felületekre is felvihető.
- 10%-os dilatációs képesség.
- Teljes kötés után vízálló.
- Teljes kötés után átfesthető.
- Magas fokú végső szilárdság, teljes kötés után csiszolható.
- Ellenálló a különféle légköri hatásokkal, napfényel és öregedéssel szemben.
- Nem tartalmaz illékony szerves vegyületeket.
- A friss tömítőanyag vízzel könnyen tisztítható.
- Színek: bükk, tölgy, juhar, lucfenyő, kőris és cseresznye.

TESZTEK ÉS TANÚSÍTVÁNYOK

EMICODE EC 1+

emissziós teszt

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- Parketta vagy laminált padló, valamint szegélyléc és fal közötti illesztések tömítésére.
- Parketta és az ajtókeret közti illesztések tömítésére. Fa padlóburkolatok repedéseinek kitöltésére.

MŰSZAKI ADATOK

Friss anyag

Bázis

akril diszperzió

Külső megjelenés

paszta

Kötési mechanizmus

vízkipárolgás

Fajsúly

1740 ± 20 kg/m³

Bőrképződés ideje

23 °C/50 % relatív pár.

10-15 min.

Alkalmazási hőmérséklet

od +5 °C do +40 °C

Megszilárdult anyag

Shore A keménység

ISO 868

60-65

Térfogat változás

ISO 10563

20 ± 2 %

Hőállóság

-20 °C és +75 °C között

ALKALMAZÁS

A felület előkészítése:

- Az alkalmazási felületnek száraznak, keménynek, tisztának, por- és zsírmentesnek kell lennie. Távolítsa el az összes levált és rosszul rögzített részt. A TTK SEAL PARQUET ACRYL nedves felületekre is felvihető.

A hézag és a kartus előkészítése:

- A jobb tapadás érdekében használjon alapozót, amelyet TTK SEAL PARQUET ACRYL tömítőanyagból és vízből állíthat össze [1 rész tömítőanyag + 3 rész víz]. Nedvesítse meg a felületet egy kefével vagy ronggyal, és hagyja állni néhány percig.
 - Vágja le a kartus tetejét, majd csavarja fel a csőrt, amelyet a hézag szélessége alapján kell méretre vágni és a pisztolyba helyezni. A munka megszakításakor engedje el a pisztoly fogantyúját, és húzza vissza a dugattyút.
 - A tömítőanyagot a lehető legegyszerűbben hordja fel. Használhat spatulát is.
- A munkafolyamat végén használjon egy simító eszközt – pl. egy TTK simító eszközt, vagy vízzel nedvesítse be az ujját, hogy elsimítsa a tömítőanyagot, mielőtt a bőrképződés elkezdődne. Nagyon fontos, hogy a tömítőanyagot jól nyomjuk rá az alkalmazási felületre.
- Közvetlenül a használat után vízzel tisztítsa meg a szerszámokat, és távolítsa el a friss tömítőanyag maradványait. A megszilárdult anyag mechanikusan távolítható el.

KISZERELÉS

- 300 ml-es kartus.
- 200 l-es hordó.
- Egyéb kiszerezések megegyezés alapján elérhetőek.

TÁROLÁS

18 hónapig száraz helyen, 5 °C és 25 °C közötti hőmérsékleten az eredeti, lezárt csomagolásban.

INFORMÁCIÓK EGÉSZSÉGÜGYI, BIZTONSÁGI RENDELKEZÉSEKRŐL ÉS A HULLADÉKKEZELÉSRŐL

A biztonsági információkkal, a biztonságos kezelési útmutatókkal, az egyéni védőeszközökkel, valamint a hulladék kezelésével kapcsolatos további információk megtalálhatók a biztonsági adatlapon. Kérésre biztonsági adatlap kapható. TTK forgalmazójától is kérhet egy másolatot.

FIGYELEM

Ne alkalmazza a tömítőanyagot, ha fennáll a fagy, eső vagy az állandó vízzel való érintkezés veszélye. Az ebben a dokumentumban szereplő utasítások kutatásainkon és tapasztalatainkon alapulnak, azonban az egyedi körülményekre és munkamódszerekre való tekintettel javasoljuk, hogy termékeinket próbálja ki még az alkalmazás előtt.



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija
+386 [0] 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com