

QUICK & STRONG

MOČNO IN HITRO LEPLJENJE Z VISOKIM ZAČETNIM OPRIJEMOM

Elastično lepilo na osnovi hibridnega polimera z visokim začetnim oprijemom in odličnim oprijemom na večino gradbenih materialov. Nadomešča mehansko pritrditev in je idealna rešitev za lepljenje težjih predmetov.



LASTNOSTI

- Idealno za lepljenje težjih delov.
- Visoka končna lepilna trdnost: 350 kg/10cm².
- Odlična oprijemljivost na večino gradbenih in kovinskih materialov – beton, opeka, les, aluminij, železo, nerjaveče jeklo, baker in različne vrste plastike.
- Odlična oprijemljivost tudi na mokre površine.
- Dobra iztiskljivost tudi pri nizkih temperaturah.
- Ne polzi v navpičnih razpokah.
- Skrčenje med strjevanjem je manj kot 1,5 %.
- Kemično nevtravno in brez vonja.
- Okolju prijazno; brez topil, izocianatov in silikonov.
- Možno prebarvati z večino barv in lakov na osnovi epoksijev, poliuretanov in vode.
- Odporno na vremenske vplive, UV-svetlobo in staranje.
- Ne povzroča korozije.
- Kemična odpornost:
 - dobra: voda, alifatska topila, mineralna olja, masti, razredčene anorganske kisline in baze
 - slaba ali brez odpornosti: aromatska topila, koncentrirane kisline in klorirani ogljikovodiki
- Barva: bela.

TESTI IN CERTIFIKATI

- Za prehrambeno industrijo
- GEV EMICODE EC 1 PLUS

PODROČJE UPORABE

- Lepljenje stopnic, polic, lesenih letvic, vogalnih profilov, keramičnih ploščic, ogledal in oznak.
- Polnjenje razpok in vrzeli.
- Različne domače uporabe, tudi v kuhinjah in kopalnicah.
- Lepljenje v gradbeništvu, avtomobilski industriji, strojništvu, ladjedelnstvu in proizvodnji zabojnikov.

TEHNIČNI PODATKI

Sveža masa

Osnova:		hybrid MS-polymer
Izgled:		paste
Mehanizem utrjevanja:		with air humidity
Gostota:		1500 ± 30 kg/m ³
Čas tvorjenja kožice:	23 °C/50 % rel.vlaga	10 ± 5 min
Čas utrjevanja:	23 °C/50 % rel.vlaga	2-3 mm/dan
Temperatura nanašanja:		od +5 °C do +30 °C

Utrjena masa

Trdota Shore-A:	ISO 886	55 ± 5
-----------------	---------	--------

Sprememba volumna:	ISO 10563	< 1,5 %
Natezna trdnost:	ISO 8339	1.5 ± 0,3 MPa
Raztezek pri pretrgu:	ISO 8339	150 % ± 30 %
Natezna trdnost:	ISO 37	2,0 ± 0,5MPa
Raztezek pri pretrgu:	ISO 37	150 ± 50%
Temperaturna odpornost:		od -40 °C do +90 °C

NAVODILA ZA UPORABO

- Površine morajo biti trdne, čiste in brez prahu ter maščobe.
- Kartušo prerežite po navoju, privijte priloženo konico v obliki črke V in vstavite v pištolo.
- Lepilo nanesite tako, da pištolo držite pokončno na površini, da dobite trikotno nanos lepila.
- Lepilo nanesite na eno izmed lepljenih površin v horizontalnih črtah [širina črte približno 8–10 mm].
- Po nanosu lepila spojite obe površini skupaj.
- Pri lepljenju težjih delov priporočamo dodatno pritrdjevanje.
- Sveže lepilo in orodje je mogoče očistiti z TKK CLEAN PROTECT tool cleaner; utrjeno lepilo najprej odstranite mehansko, nato pa s čistilom za utrjeno silikon – TKK CLEAN PROTECT silicone remover ali TKK CLEAN PROTECT universal cleaner.

PAKIRANJE

- 290 ml kartuša.

SKALDIŠČENJE

15 mesecev v suhih in hladnih prostorih pri temperaturi med 5 °C in 25 °C, v originalni, neodprti embalaži.

ZDRAVJE, VARNOST, RAVNANJE IN INFORMACIJE ZA ODSTRANJEVANJE

Dodatne informacije o varnosti, navodilih za varno ravnanje in osebni varovalni opremi ter informacije o odstranjevanju so v varnostnem listu. Varnostni list je na voljo na zahtevo. Izvod lahko dobite tudi pri svojem prodajnem zastopniku TKK.

OPOZORILO

Navodila so podana na podlagi naših preiskav in izkušenj, vendar zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne preizkuse za vsak primer uporabe.



TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 384 13 00, tkk.si