

FIX 62

DVOKOMPONENTNA EPOKSIDNA ZAPTIVNA MASA

Dvokomponentna mešavina epoksidnih i merkpto zaptivnih masa. Veoma dobro prijanja na sve metale, keramiku, drvo, staklo, plastiku i cement.

OSOBINE

- Veoma dobro prijanjanje na vlažnim površinama, čak i pod vodom.
- Stvrdnjava se u roku od 15 minuta.
- Hemijski otporna.
- Jednom očvršnuta, može se šmirglati, rezati, farbati i bušiti.

PODRUČJE UPOTREBE

- Za zaptivanje, punjenje, lepljenje i popravku metala, keramike, drveta, stakla, plastike i cementa.
- Za brze popravke curenja u vodenim instalacijama, rezervoarima i centralnom grejanju
- Za razne popravke pod vodom (bazeni, akvarijumi, čamci).
- Za popravke rezervoara goriva i benzina.
- Za spajanje cevi različitog prečnika.
- Za popravku automobila, čamaca i prikolica.
- Za zaptivanje cevi i za dopunu slomljenih delova.
- Nije pogodna za meke i fleksibilne površine, npr. za gumu.

TEHNIČKI PODACI

Sveža masa

Osnova

epoksid i merkpto

Izgled

bela i sivo-zelena pasta

Mehanizam očvršćavanja

hemijaska reakcija

Obradivost

5 - 7 min. na 20 °C

Vreme očvršćavanja u normalnim uslovima

15 min. na 20 °C

Vreme očvršćavanja pod vodom

20 min. na 20 °C

Očvršćena masa

Specifična težina

2000 kg/m³

Tvrdoća po Shore A

75 - 85

Pritisna čvrstoća

90 MPa

Zatezna čvrstoća

6,20 MPa

Električni otpor

5 × 10¹³ Ohm/m

Otpornost na temperaturu

do +120 °C, povremeno i do +150 °C

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

- Površine moraju biti čiste i bez prašine i masnoća.
- Površinu protrljajte brusnim papirom ili žičanom četkom da postane hrapava. Odsecite potrebnu količinu mase i mesite je dva minuta, dok ne dobijete smesu ujednačene boje.
- Nanesite je brzo na površinu i snažno pritisnite.
- Odmah nakon nanošenja površinu protrljajte vlažnim prstom ili mokrom krpom.
- Na mestima gde dolazi do curenja i koja su pod pritiskom, zapužite rupicu pomoću drvenog čepa. Masu razmažite preko tog čepa i pritisnite je nekoliko minuta pomoću prsta ili lepljive trake.



PAKOVANJE

- Plastična ljuska od 57 g.

SKLADIŠTENJE


24 meseci na suvom mestu na temperaturi ispod 25 °C, u originalno zatvorenoj ambalaži.

ZDRAVLJE, BEZBEDNOST, RUKOVANJE I INFORMACIJE ZA UKLANJANJE

Dodatne bezbednosne informacije, uputstva za sigurno rukovanje, informacije o ličnoj zaštitnoj opremi i informacije o odlaganju mogu se naći u bezbednosnom listu. Bezbednosni list je dostupan na zahtev. Kopiju istog možete takođe dobiti od svog prodajnog predstavnika TKK.

UPOZORENJE

Podaci su zasnovani na našim testovima i praktičnom iskustvu. Međutim, zbog specifičnih uslova i radnih metoda preporučujemo preliminarna ispitivanja za svaki slučaj upotrebe.



TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on 
tkk-fix.com