

TRANSPARENT

ADEZIV PROIECTAT PENTRU LIPIRI ELASTICE INVIZIBILE

Adeziv elastic profesional de calitate superioara, 100 % transparent, realizat pe baza tehnologiei inovatoare power-boost, potrivit pentru realizarea imbinarilor invizibile intre diferite materiale.

PROPRIETĂȚI

- Adeziv elastic transparent.
- Entru utilizare la interior și exterior.
- Aderență excelentă pe: beton, marmură, ceramică, porțelan, sticlă, pvc, poliester, plută, aluminiu, tablă, lemn etc. (nu este potrivit pentru pe, pp, ptfе).
- Extrudare bună chiar și la temperaturi scăzute.
- Nu curge în rosturi verticale.
- Proprietăți mecanice excelente.
- Ecologic; fără solvenți, izocianați și silicon.
- Adeziv chimic neutru, nu deteriorează suprafața.
- Nu provoacă coroziune.
- Inodor.
- Poate fi vopsit; nu sunt recomandate acoperirile pe bază de solvenți.
- Fără modificări de volum în timpul întăririi, fără contracție.
- Rezistent la condiții atmosferice, radiații uv și imbatranire.
- Rezistența chimica
 - buna la: apa, solvenți alifatici, uleiuri minerale, grasimi, acizi și baze anorganice diluate
 - rezistența slaba sau inexistentă la: solvenți aromatici, acizi concentrați și hidrocarburi clorurate.
- Culoare: transparent.

MOD DE UTILIZARE

- Lipirea și asamblarea diferitelor materiale, realizând îmbinări invizibile.
- Lipire elastică a componentelor structurilor supuse vibrațiilor.
- Lipire invizibilă a sticlei și a altor materiale transparente și translucide.

DATE TEHNICE

Adeziv proaspăt

Bază:	polimer hibrid SMP
Aspect:	pastă
Mecanism de întărire:	cu umiditatea din aer
Greutate specifică:	1040 ± 10 kg/m ³
Timpe de formare a peliculei la	23 °C / 50 % umid. rel. 3-10 min
Viteză de întărire la	23 °C / 50 % umid. rel. 2-3 mm/zi
Temperatura de aplicare:	de la +5 °C la +30 °C



Adeziv întărit

Duritate Shore A:	ISO 868	35-40
Pierdere de volum:	ISO 10563	< 1,0 %
Rezistență la tracțiune:	ISO 37	2,0-3,0 MPa
Alungire la rupere:	ISO 37	200-300 %
Rezistență la temperatură:		de la -40 °C la +90 °C

MOD DE APLICARE

- Aplicați adezivul direct din cartuș.
- Suprafețele care urmează a fi lipite trebuie să fie solide, curate, degresate și lipsite de praf.
- Pentru îmbunătățirea aderenței pe anumite suprafețe, aplicați un primer corespunzător.
- Procedura de lipire:
- Aplicați adezivul pe întreaga suprafață sau pe marginea suprafeței care nu este vizibilă sau este acoperită.
- Poziționați obiectul care urmează a fi lipit în locul dorit cel târziu la 10 minute după aplicarea adezivului.
- La lipirea obiectelor mai grele, utilizați o fixare mecanică suplimentară până la întărirea adezivului [2-3 mm/zi la 23 °C și 50 % umiditate relativă].
- Încărcarea este posibilă după 48 de ore.
- Adezivul neîntărit poate fi curățat cu alcool, iar adezivul întărit poate fi îndepărtat numai mecanic.

CONȚINUT

- Cartuș de 290 ml.

MOD DE DEPOZITARE

- 15 luni într-un loc uscat și rece, cu temperaturi sub 25 °C, în ambalajul inițial închis.

INFORMAȚII CU PRIVIRE LA SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ, MANIPULARE ȘI ELIMINARE

Informații suplimentare privind siguranța, instrucțiunile de manipulare în condiții de siguranță și echipamentul individual de protecție, precum și informații privind eliminarea sunt disponibile într-o fișă tehnică de securitate. Fișa cu date tehnice de securitate este disponibilă la cerere. De asemenea, puteți solicita distribuitorului TKK o copie.

AVERTISMENT

Instrucțiunile conținute în acest document se bazează pe cercetarea și experiența noastră. Totuși, datorită condițiilor și metodelor de lucru specifice, vă recomandăm să efectuați teste preliminare înainte de orice aplicare a produselor noastre



TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 384 13 00, tkk.si