

FIX 32

TREKUTNI LEPAK U GELU

Izuzetno brz sekundarni lepak u gelu visoke čvrstoće prijanjanja na dobro prijanjajućim površinama koji ne sadrži rastvarače. Za lepljenje porcelana, metala, plastike, gume, kamena, drveta, kože i stakla.

OSOBINE

- Univerzalan.
- Ne kaplje.
- Omogućava nekoliko sekundi dodatnog podešavanja površina koje se lepe.
- Idealno za lepljenje na vertikalnim površinama.
- Providno za nevidljive spojeve.

PODRUČJE UPOTREBE

- Za lepljenje porcelana, metala, plastike, gume, kamena, drveta, kože i stakla.
- Nije pogodno za PE, PP i PTFE.

TEHNIČKI PODACI

Hemijska osnova	etil cijanoakrilat
Boja	providna
Zatezna čvrstoća nakon 24 sata pri 25 °C:	
Čelik:	180 - 250 kg/cm ²
Nerđajući čelik:	250 - 450 kg/cm ²
Aluminijum:	110 - 190 kg/cm ²
Bakar:	130 - 170 kg/cm ²
ABS:	50 - 150 kg/cm ²
Polikarbonat:	45 - 150 kg/cm ²
Polistiren:	40 - 130 kg/cm ²
NBR guma:	50 - 110 kg/cm ²
SBR guma:	50 - 110 kg/cm ²

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

- Površine moraju biti čiste i bez prašine i masnoća.
- Probušite foliju tube i nanesite kap ili više kapi samo na jednu površinu.
- Nanesite samo toliko da ostane tanak sloj nakon spajanja.
- Pritisnite delove i držite čvrsto nekoliko sekundi.
- Snažan kontakt površina koje se lepe je od suštinskog značaja.
- Nakon nanošenja očistite mlaznicu i zatvorite tubu čepom.
- Vreme očvršćavanja zavisi od vrste lepljenih površina, uslova na lepljenim površinama, glatkoće površina, vremenskih uslova....



- Vreme očvršćavanja površine:

Čelik na čelik:	50 - 100 sekundi
Nerđajući čelik:	60 - 120 sekundi
Aluminijum:	10 - 30 sekundi
Pocinkovani lim:	40 - 90 sekundi
ABS na ABS:	10 - 60 sekundi
ABS na NBR gumu:	15 - 25 sekundi
ABS na drvo:	15 - 25 sekundi
NBR guma na NBR gumu:	5 - 20 sekundi
Polikarbonat:	40 - 80 sekundi

PAKOVANJE

- Tuba od 3 g.

SKLADIŠTENJE

24 meseca na suvom mestu na temperaturama od 20 °C do 25 °C. Za duže skladištenje preporučujemo čuvanje u frižideru.

ZDRAVLJE, BEZBEDNOST, RUKOVANJE I INFORMACIJE ZA UKLANJANJE

Dodatne bezbednosne informacije, uputstva za sigurno rukovanje, informacije o ličnoj zaštitnoj opremi i informacije o odlaganju mogu se naći u bezbednosnom listu. Bezbednosni list je dostupan na zahtev. Kopiju istog možete takođe dobiti od svog prodajnog predstavnika TKK.

UPOZORENJE

Podaci su zasnovani na našim testovima i praktičnom iskustvu. Međutim, zbog specifičnih uslova i radnih metoda preporučujemo preliminarna ispitivanja za svaki slučaj upotrebe.



TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on 
tkk-fix.com