

FIX 12

УНИВЕРСАЛНО D4 ВОДОУСТОЙЧИВО ЛЕПИЛО

Универсално D4 водоустойчиво полиуретаново лепило с висока окончателна якост на залепване и отлична адхезия към различни видове дървесина, метал и други строителни материали.

СВОЙСТВА

- Залепването дърво – дърво е водоустойчиво, клас D4 и топлоустойчиво на температури от -40 °C до +110 °C.
- Бързо залепване.
- Бързо втвърдяване.
- Висока окончателна якост на свързване.
- Лесно за нанасяне.
- По време на втвърдяването леко набъбва.
- Устойчиво е на вода, химикали, атмосферни влияния и стареене.
- След втвърдяване може да се боядисва и шлифова.
- Не съдържа разтворители.

ИЗПИТВАНИЯ И СЕРТИФИКАТИ

Класификация на неструктурните лепила за дърво и изделия от дърво: EN 204 D4 (дърво-дърво)

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

- За залепване на дървени елементи в случаи, когато се изисква бързо втвърдяване и елементите са изложени на бързо механично натоварване.
- За лепене на ъгли на прозорци и врати, подови летви, подов ламинат, различни знаци и дъски.
- Особено подходящо лепило за вградени части, които трябва да бъдат механично устойчиви или предназначени за използване на открито.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Прясна маса

Основа
 Външен вид
 Втвърдяващ механизъм
 Специфично тегло
 Време за образуване на кора при 23 °C/50 % отн. влажност
 Температура на приложение

полиуретан
 паста
 с влажност на въздуха
 1500 ± 20 kg/m³
 ≈ 8 мин.
 от +5 °C до +35 °C

Втвърдена маса

Якост на опън при нагряване
 DIN EN 14257 (WATT 91)
 Температурна устойчивост

прибл. 7.6 MPa
 от -40 °C до +110 °C



УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

- Залепваните повърхности трябва да бъдат чисти, обезпрашени и обезмаслени.
- Отрежете картуша и завийте накрайника
- Нанесете лепилото върху едната от залепваните повърхности, изчакайте 2 минути и след това притиснете двете повърхности една към друга.
- Ако лепите непорьозни материали със съдържание на влага < 8%, лепилото трябва леко да се напръска, за да се постигне пълно втвърдяване.
- Въпреки високия вискозитет, препоръчваме допълнително механично закрепване на елементите, които ще бъдат залепени.
- За постигане на оптимални резултати е много важно слой на лепилото между двата елемента да е много тънък.
- Подложките с алуминиево, медно, месингово или прахово покритие могат да бъдат залепени само ако са обработени предварително химически.

ОПАКОВКА

- 300 ml картуш.

СЪХРАНЕНИЕ

18 месеца на сухо място при температура между 5 °C и 25 °C, в оригиналната запечатана опаковка.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, БЕЗОПАСНОСТ, РАБОТА И ИЗПЪЛНЕНИЕ

Допълнителна информация за безопасност, инструкции за безопасно боравене, информация за лични предпазни средства и информация за изхвърляне могат да бъдат намерени в информационния лист за безопасност. Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване. Можете също така да получите копие от вашия търговски представител на ТКК.

ВНИМАНИЕ

Дадената информация се основава на нашите тестове и практически опит. Въпреки това, поради специфични условия и методи на работа, препоръчваме предварителни тестове за всеки случай на употреба.



TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on 
tkk-fix.com