



### SIGILLANTE ADESIVO A BASE DI DISPERSIONE ACRILICA PER IL RIEMPIMENTO E LA RIPARAZIONE DI CREPE E BUCHI SU PARETI E SOFFITTI.

#### PROPRIETÀ

- Privo di solventi.
- Quasi inodore.
- Sigillante adesivo molto leggero.
- Non si ritira durante l'essiccazione.
- Levigabile una volta essiccato.
- A distanza di 10 – 20 minuti dopo l'applicazione è sovraverniciabile con vernici sintetiche e quelle a base acqua. Non forma crepe e non scolorisce.
- In comparazione con altri tipi di sigillanti adesivi acrilici che si applicano a più mani, TKK SEAL fast & easy repair acryl si può applicare in un solo strato di maggiore spessore, il che significa risparmio di tempo e denaro.
- Praticamente senza ritiri volumetrici. L'applicazione crea una superficie esteticamente piana, priva di crepe.
- Benché a essiccazione avvenuta rimanga leggermente elastico è indicato per carichi statici a bassa deformabilità.
- Offre una buona presa su materiali porosi quali pannelli in cartongesso, intonachi e blocchi in gesso.
- Chimicamente neutro. Non corrosivo.
- Ha la consistenza di una pasta morbida.
- Non cola dai giunti verticali.
- Colore: bianco

#### CAMPI D'IMPIEGO

- Riempimento di crepe, buchi e graffi su intonachi, muri e soffitti.
- Mascheramento nell'esecuzione di pareti divisorie e controsoffitti sospesi.
- Piccole riparazioni prima della tinteggiatura.

#### DATI TECNICI

Base	dispersione acrilica
Forma	pasta leggera
Modalità di essiccazione	con l'evaporazione dell'acqua
Peso specifico	480 ± 20kg/m <sup>3</sup>
Temperatura di applicazione	da +5 °C a +30 °C
Resistenza alla temperatura	da -20 °C a +75 °C

## **ISTRUZIONI D'USO**

### **Preparazione della superficie:**

La superficie da sigillare deve essere solida e pulita senza residui di polvere o grasso. Togliere tutte le parti sfaldate o poco aderenti. TKK SEAL LIGHT FILLER si applica anche su superfici umide.

### **Preparazione del giunto e della cartuccia:**

- È possibile migliorare l'aderenza con l'applicazione del primer che si prepara diluendo il sigillante adesivo TKK SEAL LIGHT FILLER con acqua in proporzione 1 : 3. Inumidire la superficie applicando il primer con un pennello o un panno ed attendere alcuni minuti.
- Tagliare la parte superiore della cartuccia e avvitare la punta. Tagliare la punta in base allo spessore del giunto ed infine inserirla nella pistola. A interruzione del lavoro o al cambio cartuccia rilassare la leva della pistola e tirare indietro il pistone. L'applicazione deve essere il più possibile uniforme. Se necessario servirsi della spatola durante l'applicazione.
- Infine, prima che venga a crearsi la reticola, livellare il sigillante adesivo con la spatola TKK o con un dito, previamente bagnato nell'acqua. Importante: premere bene il sigillante adesivo sulla superficie da sigillare.
- Dopo l'utilizzo pulire con attenzione il sigillante adesivo fresco e gli attrezzi da lavoro con acqua. Il sigillante adesivo indurito può essere tolto solo meccanicamente.

## **CONFEZIONAMENTO**

- Cartuccia da 300 ml.
- Su accordo possibili anche altri tipi di confezionamento.

## **STOCCAGGIO**

12 mesi in luogo asciutto a temperatura tra +5 °C e +30 °C, nell'imballaggio originale intatto. Proteggere dal gelo.

## **INFORMAZIONI SU SALUTE, SICUREZZA, GESTIONE E RIMOZIONE**

Ulteriori informazioni relative alla sicurezza, la gestione sicura, l'attrezzatura per la protezione personale e la rimozione del prodotto sono riportate nella scheda di sicurezza a disposizione su richiesta. La scheda di sicurezza è inoltre reperibile dal tuo rappresentante di vendita TKK.

## **AVVERTENZA**

Le nostre istruzioni si basano su indagini approfondite e sull'esperienza. Considerando le specifiche condizioni e modalità di applicazione si consiglia di eseguire delle prove preliminari prima di applicare il prodotto.



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija  
+386 (0) 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com