

# FIX 31

## TREKUTNI LEPAK

Izuzetno brz sekundarni tečni lepak visoke čvrstoće prijanjanja na dobro prijanjajućim površinama koji ne sadrži rastvarače. Za lepljenje porcelana, metala, plastike, gume, kamena, drveta, kože i stakla.

## OSOBINE

- Univerzalan.
- Neposredna i visoka čvrstoća prijanjanja.
- Providan za nevidljive spojeve.
- Vodootporan (ne u slanoj vodi ili u bazenu).
- Lepljene predmete možete prati u mašini za pranje sudova.

## PODRUČJE UPOTREBE

- Za lepljenje porcelana, metala, plastike, gume, kamena, drveta, kože i stakla.
- Nije pogodno za PE, PP i PTFE.

## TEHNIČKI PODACI

Hemijska osnova

Boja

Zatezna čvrstoća nakon 24 sata pri 25 °C:

Čelik:

Nerđajući čelik:

Aluminijum:

Bakar

PVC:

ABS:

Polikarbonat:

Polistiren:

NBR guma:

SBR guma:

etil cijanoakrilat  
providna

190 - 210 kg/cm<sup>2</sup>

250 - 450 kg/cm<sup>2</sup>

170 - 190 kg/cm<sup>2</sup>

150 - 170 kg/cm<sup>2</sup>

40 - 60 kg/cm<sup>2</sup>

50 - 70 kg/cm<sup>2</sup>

80 - 120 kg/cm<sup>2</sup>

30 - 45 kg/cm<sup>2</sup>

5 - 9 kg/cm<sup>2</sup>

5 - 10 kg/cm<sup>2</sup>



## UPUTSTVO ZA UPOTREBU

- Površine moraju biti čiste i bez prašine i masnoća.
- Probušite foliju tube i nanesite kap ili više kapi samo na jednu površinu.
- Nanesite samo toliko da ostane tanak sloj nakon spajanja.
- Pritisnite delove i držite čvrsto nekoliko sekundi.
- Snažan kontakt površina koje se lepe je od suštinskog značaja.
- Nakon nanošenja očistite mlaznicu i zatvorite tubu čepom.
- Vreme očvršćavanja zavisi od vrste lepljenih površina, uslova na lepljenim površinama, glatkoće površina, vremenskih uslova....

- Vreme očvršćavanja površine:

Čelik na čelik:	10 - 30 sekundi
Nerđajući čelik:	30 - 60 sekundi
Aluminijum:	5 - 15 sekundi
Pocinkovani lim:	30 - 90 sekundi
ABS na ABS:	5 - 20 sekundi
ABS na NBR gumu:	3 - 5 sekundi
ABS na drvo:	5 - 10 sekundi
NBR guma na NBR gumu:	5 - 10 sekundi
Drvo:	60 - 75 sekundi
Polikarbonat:	20 - 60 sekundi
Koža:	30 - 60 sekundi

#### **PAKOVANJE**

- Tuba od 3 g i 3x1 g
- Boca od 10 g i 20 g.

#### **SKLADIŠTENJE**

24 meseca na suvom mestu na temperaturama od 20 °C do 25 °C. Za duže skladištenje preporučujemo čuvanje u frižideru.

#### **ZDRAVLJE, BEZBEDNOST, RUKOVANJE I INFORMACIJE ZA UKLANJANJE**

Dodatne bezbednosne informacije, uputstva za sigurno rukovanje, informacije o ličnoj zaštitnoj opremi i informacije o odlaganju mogu se naći u bezbednosnom listu. Bezbednosni list je dostupan na zahtev. Kopiju istog možete takođe dobiti od svog prodajnog predstavnika TKK.

#### **UPOZORENJE**

Podaci su zasnovani na našim testovima i praktičnom iskustvu. Međutim, zbog specifičnih uslova i radnih metoda preporučujemo preliminarna ispitivanja za svaki slučaj upotrebe.



**TKK d.o.o.**  
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia  
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on   
**tkk-fix.com**