

FIX 12

UNIVERZALNO D4 VODOOTPORNO LJEPILO

Univerzalno D4 vodoootporno ljepilo na osnovi poliuretana s visokom konačnom čvrstoćom i odličnim prijanjanjem na različite vrste drveta, metal i druge građevinske materijale.

OSOBINE

- Spoj drvo - drvo je D4 vodoootporan prema EN 204 i temperaturno je otporan od -40 °C do +110 °C.
- Brzo prijanjanje.
- Brzo stvrdnjavanje.
- Visoka konačna čvrstoća.
- Jednostavno nanošenje.
- Nakon stvrdnjavanja malo nabubri.
- Otporno je na vodu, kemikalije, atmosferske utjecaje i starenje.
- Nakon stvrdnjavanja može se bojati i brusiti.
- Ne sadržava otapala.

TESTOVI I CERTIFIKATI

Kategorizacija nekonstrukcijskih ljepila za drvo i proizvoda od drva: EN 204 D4 (drvo - drvo).

PODRUČJE PRIMJENE

- Za lijepljenje drvenih dijelova tamo gdje se zahtjeva brzo stvrdnjavanje tako da materijal odmah može biti izložen mehaničkim opterećenjima.
- Za lijepljenje kuteva prozora i vrata, podnih lajsni i laminata te različitih profila i ploča.
- Ljepilo je posebno pogodno za ugradbene dijelove koji moraju biti mehanički otporni ili su namijenjeni za vanjsku uporabu.

TEHNIČKI PODATCI

Svježa masa

Osnova

Izgled

Proces stvrdnjavanja

Specifična težina

Vrijeme stvaranja pokorice 23 °C/50 % rel. vlaž.

Temperatura nanošenja

poliuretan

pasta

pomoću vlage iz zraka

1500 ± 20 kg/m³

≈ 8 min.

od +5 °C do +35 °C

Stvrdnuta masa

Vlačna čvrstoća na vrućini

DIN EN 14257 (WATT 91)

Temperaturna postojanost

pribl. 7,6 MPa

od -40 °C do +110 °C

UPUTA ZA UPORABU

- Površine na koje lijepimo trebaju biti čiste, suhe, bez prašine i masnoća te čvrste.
- Kartušu s gornje strane pored navoja odrežemo, navijemo dozator koji s obzirom na širinu fuge koso odrežemo.
- Ljepilo nanosimo s jedne strane, pričekamo dvije minute prije nego što zalijepimo oba elementa, ali sve u okviru vremena vezivanja.



- Ukoliko lijepimo neporozne materijale s vlagom < 8%, ljepilo moramo blago pošpricati kako bismo postigli potpuno stvrdnjavanje.
- Unatoč visokoj viskoznosti preporučamo dodatno mehaničko pričvršćivanje elemenata koje lijepimo.
- Kako bi se postigli optimalni rezultati veoma je važno da sloj ljepila između dva elementa bude veoma tanak.
- Aluminiij, bakar, mjed ili praškasto obojene podloge možemo lijepiti samo ako su prethodno kemijski obrađene.

PAKIRANJE

- 300 ml kartuša

SKLADIŠTENJE

18 mjeseci na suhom i hladnom mjestu na temperaturi između 5 °C i 25 °C, u originalnoj zatvorenoj ambalaži.

ZDRAVLJE, SIGURNOST, RUKOVANJE I INFORMACIJE ZA UKLANJANJE

Dodatne informacije o sigurnosti, upute za sigurno postupanje, oprema za osobnu zaštitu, kao i informacije o uklanjanju, nalaze se u sigurnosnom listu. Sigurnosni list može se dobiti na zahtjev. Primjerak možete dobiti i kod vašeg prodajnog zastupnika TKK.

UPOZORENJE

Upute su dane na temelju naših istraživanja i iskustava, međutim, zbog specifičnih uvjeta i načina rada preporučamo provesti testiranje za svaki slučaj uporabe.



TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on 
tkk-fix.com