

1600 °C SEALANT



**VATROOTPORA BRTVEĆA MASA NA BAZI NEORGANSKIH SILIKATA.
KORISTI SE ZA BRZE POPRAVKE KAMINA, PEĆI, DIMNJAKA I
VATROSTALNIH BLOKOVA.**

OSOBINE

- Bez mirisa.
- Ne sadržava azbest.
- U okomitim fugama ne curi.
- Odlično prijanja na većinu građevnih materijala (beton, aluminij, šamotna cigla, staklo, čelik, željezo) bez prednamaza.
- Dobra mehanička svojstva.
- Nije pogodna za brtvljenje dilatacijskih fuga.
- Masa ni nakon što stvrdne ne smije biti izložena kiši ili ispiranju tekućom vodom.
- Temperaturna postojanost od -20 °C do 1600 °C.
- Nanosimo je na temperaturama od +5 °C do +35 °C.
- Sprječava širenje vatre, dima i plinova.
- Boja: crna.

TESTOVI I CERTIFIKATI

REI 180

otpornost na vatru

PODRUČJE PRIMJENE

- Za ljepljenje vatrostalnih materijala pri čemu se zahtijeva visoka temperaturna otpornost do 1600°C i vatrootpornost: peći, dimnjaci, kamini, štednjaci i brtvljenje oko cijevi.
- Može se nanositi na beton, aluminij, šamotnu ciglu, staklo, čelik i željezo.

TEHNIČKI PODATCI

Boja	crna
Specifična težina	1800 ± 10 kg/m ³
Temperaturna postojanost:	od -20 °C do +1600 °C
Temperatura nanošenja:	od +5 °C do +35°C
Temperatura paljenja:	nezapaljivo i negorivo
Promjena volumena:	pribl. 35 %

UPUTA ZA UPORABU

Preprema površine:

Površina koju brtvimo mora biti tvrda, čista, bez prašine i masnoća. Odstranimo sve labave i loše vezane dijelove. Prije uporabe površinu koju brtvimo trebamo navlažiti.

Priprema fuge i doze:

- Dozu s gornje strane pored navoja odrežemo, navijemo dozator koji s obzirom na širinu fuge koso odrežemo i stavimo u pištolj. Pri prekidu rada, odnosno pri zamjeni doza otpustimo ručicu na ručnom pištolju i povučemo okidač unatrag.
- Masu potiskujemo u dubinu i odmah nakon nanošenja zagladimo je lopaticom ili vlažnom krpom, a višak uklonimo prije nego što se masa stvrdne.
- Masa se stvrdnjiva tijekom 24 sata, a zatim je polako zagrijavamo.
- Tijekom stvrdnjivanja na površini se mogu pojaviti male pukotine koje su posljedica skupljanja brtveće mase. Uklanjamo ih tako što nanesemo dodatni sloj koji će se uhvatiti za prethodni.
- Nakon uporabe alat treba dobro isprati vodom jer je stvrdnutu masu veoma teško ukloniti.

PAKIRANJE

- Kartuše 300 ml.
- Po dogovoru moguća su i druga pakiranja.

SKLADIŠTENJE

Najmanje 12 mjeseci na suhom mjestu, na temperaturi od 10 °C do 25 °C. Ne skladištiti u blizini hladnih ili vrućih tijela.

ZDRAVLJE, SIGURNOST, RUKOVANJE I INFORMACIJE ZA UKLANJANJE

Dodatne informacije o sigurnosti, upute za sigurno rukovanje i osobnoj zaštitnoj opremi, kao i informacije o odlaganju, nalaze se u sigurnosnom listu. Sigurnosni list može se dobiti na zahtjev. Primjerak možete dobiti i kod svojega prodajnog zastupnika TKK.

POZOR

Upute su dane na temelju naših ispitivanja i iskustava, međutim, zbog specifičnih uvjeta i načina rada preporučamo izvedbu testiranja za svaki slučaj uporabe.



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija
+386 [0] 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com