

FIX D1

LEPAK ZA DRVO

Disperzivni lepak bez rastvarača za lepljenje drveta, papira, kartona, tekstila i drugih poroznih materijala.

OSOBINE

- Za unutrašnje površine.
- Bele boje; kada se lepak stvrdne, spoj je providan.
- Bez rastvarača.
- Ekološki prihvativljiv.

PODRUČJE UPOTREBE

- Za široko i gusto lepljenje drveta velike gustine.
- Za montažno lepljenje drveta velike gustine.
- Za lepljenje papira, kartona i tekstila.

TEHNIČKI PODACI

Osnova

disperzija vode polivinil acetat polimera

Boja

bela, kada se lepak stvrdne, spoj je providan

Brzina prianjanja

srednje brza

Viskoznost na 23 °C (Brookfiled RVT, obr. ⁻¹)

4000 - 7000 m Pas

Ph vrednost (ISO 976)

oko 4,5

Tačka krede

oko 5 °C

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

- Ručno nanesite lepak u količini od 150 do 200 g/m² sa jedne strane na glatku i suvu površinu, očišćenu od prašine, masnoća i druge prljavštine.
- Vreme spajanja zavisi od uslova prianjanja (temperatura okoline, lepljivi i lepljeni elementi, vlažnost materijala) i kreće se od 4 do 40 minuta, a pritisak se kreće od 0,2 do 0,7 N/mm²
- Optimalni uslovi za rad su:
Temperatura prostorije, lepkovi i lepljeni materijali: 18 - 20°C
Relativna vlažnost u prostoriji: 60 -70 %
Vlažnost lepljenih predmeta: 8 -12 %
- Odstupanja od uslova rada od preporučenih (optimalnih), npr. drvo sa većom vlažnošću, većim nanošenjem lepka, nižim temperaturama lepljenja utiče na produženje potrebnog vremena spajanja.
- Ne lepiti na temperaturama nižim od +15 °C. Lepljeni elementi mogu se obraditi nakon 24 sata.

PAKOVANJE

- Boca od 500 g.

SKLADIŠTENJE

18 meseci na suvom mestu na temperaturi između 5 °C i 25 °C, u originalno zatvorenoj ambalaži. ZAŠTITITE OD MRAZA!




ZDRAVLJE, BEZBEDNOST, RUKOVANJE I INFORMACIJE ZA UKLANJANJE

Dodatne bezbednosne informacije, uputstva za sigurno rukovanje, informacije o ličnoj zaštitnoj opremi i informacije o odlaganju mogu se naći u bezbednosnom listu. Bezbednosni list je dostupan na zahtev. Kopiju istog možete takođe dobiti od svog prodajnog predstavnika TKK.

UPOZORENJE

Podaci su zasnovani na našim testovima i praktičnom iskustvu. Međutim, zbog specifičnih uslova i radnih metoda preporučujemo preliminarna ispitivanja za svaki slučaj upotrebe.



TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on
tkk-fix.com