

FIX 15

ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΦΥΛΛΩΝ ΣΚΕΠΗΣ

Ελαστική κόλλα ενός συστατικού βασισμένη σε διασπορά τροποποιημένου ακρυλικού με εξαιρετική πρόσφυση σε διαφορετικά είδη φύλλων και στα περισσότερα οικοδομικά υλικά. Η κόλλα είναι κατάλληλη για συγκόλληση διαφορετικών τύπων φύλλων και για ερμητικότητα και σφράγιση με φράγμα ατμού.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Ελαστική.
- Εύκολη εφαρμογή.
- Καλή πρόσφυση σε πορώδεις και μη πορώδεις επιφάνειες.
- Καλή πρόσφυση σε διαφορετικά είδη φύλλων.
- Η κόλλα μπορεί να εφαρμοστεί και σε υγρές επιφάνειες.
- Δεν περιέχει διαλύτες, silicones and isocyanate ("VOC free").
- Η νωπή μάζα μπορεί να καθαριστεί εύκολα με νερό.
- Χρώμα: μπλε.

ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου DIN 4018-7.

ΤΟΜΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Για τη μόνιμη σφράγιση και στερέωση φύλλων αλουμινίου, πολυαιθυλενίου και πολυαμιδίου στα άκρα και τις ενώσεις με οικοδομικά υλικά (κονιάματα, σκυρόδεμα, ξύλινες και μεταλλικές επιφάνειες).
- Για συγκόλληση πτυσσόμενων φύλλων.
- Για κόλληση σφραγιστικών ταινιών κατά την εγκατάσταση ενεργειακά αποτελεσματικών παραθύρων.
- Ερμητικότητα και σφράγιση με φράγμα ατμού.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μη σκληρυμένη μάζα

Βάση:

διασπορά τροποποιημένου ακρυλικού

Εμφάνιση πάστα:

Μηχανισμός σκλήρυνσης:

εξάτμιση νερού

Πυκνότητα:

1200 ± 20 kg/m³

Χρόνος σχηματισμού πέτσας: 23 °C/50 % σχετική υγρασία:

~40 min

Θερμοκρασία εφαρμογής:

από +5 °C έως +40 °C

Σκληρυμένη μάζα

Αντοχή στη θερμοκρασία:

από -20 °C έως +75 °C

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Οι επιφάνειες συγκόλλησης πρέπει να είναι σταθερές, καθαρές και χωρίς σκόνη και λίπη. Αφαιρέστε όλα τα ξεφλουδισμένα και ανεπαρκώς κολλημένα μέρη
- Η κόλλα μπορεί να εφαρμοστεί και σε υγρές επιφάνειες.
- Απλώστε στην μια από τις προς κόλληση επιφάνειες (στο φύλλο ή στο οικοδομικό στοιχείο), ενώστε τις επιφάνειες και στερεώστε.



- Το βέλτιστο πλάτος αρμού είναι 25 mm και το πάχος του συγκολλητικού υλικού από 3 ως 4 mm.
- Καθαρίστε τη νωπή μάζα και τα εργαλεία με νερό μετά τη χρήση. Η σκληρυμένη μάζα μπορεί να αφαιρεθεί μηχανικά.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- Φυσίγγιο των 300 ml.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

12 μήνες σε ξηρό χώρο σε θερμοκρασία μεταξύ 5 °C και 25 °C, στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Πρόσθετες πληροφορίες για την ασφάλεια, οδηγίες για τον ασφαλή χειρισμό, πληροφορίες για τα μέσα ατομικής προστασίας και πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη παρέχονται στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Το δελτίο δεδομένων ασφαλείας είναι διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος. Μπορείτε επίσης να λάβετε ένα αντίγραφο από τον αντιπρόσωπο πωλήσεων της ΤΚΚ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι πληροφορίες που παρέχονται βασίζονται στις δοκιμές και την πρακτική μας εμπειρία. Ωστόσο, λόγω ειδικών συνθηκών και μεθόδων εργασίας, συνιστούμε προκαταρκτικές δοκιμές για κάθε περίπτωση χρήσης.



TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on 
tkk-fix.com