

# BITUMEN SEALANT



**TESNILNA MASA NA OSNOVI BITUMNA. UPORABLJA SE ZA LEPLJENJE IN TESNJENJE RAZLIČNIH MATERIALOV NA STREHAH.**

## LASTNOSTI

- Enostavna uporaba.
- Ne potrebuje prednamaza.
- Dober oprijem na pločevino, aluminij, baker, medenino, keramiko, bitumen, beton, zid, omet, strešno opeko in strešno lepenko.
- Odporen je proti dežju in vremenskim razmeram.
- Zaradi plasto-elastičnih lastnosti dobro prenaša vsa premikanja zaradi temperaturnih sprememb.

## PODROČJE UPORABE

- Hitra popravila razpok, lukenj, lomov na strehah in med starimi membranami.
- Tesnjenje med membrano in vertikalno betonsko steno.
- Razpoke v bitumenski lepenki.
- Tesnjenje razpok, žlebov in reg med betonom, zidom, ometom, pločevino, bakrom, cinkom in aluminijem.
- Primeren za lepljenje delov, ki se prekrivajo, da dosežemo vodotesen spoj.
- Primeren za tesnjenje streh tipa Tegola Canadese.
- Tesnjenje pokrovov pri dimniku.
- Ni primeren za lepljenje poliuretana in polistirena.

## TEHNIČNI PODATKI

### Sveža masa

Kemijska osnova

bitumen s topili

Videz

gosta črna pasta

Mehanizem utrjevanja

izhlapevanje topil

Specifična teža

$1400 \pm 40 \text{ kg/m}^3$

Suha snov

85–95 %

Plamenišče v zaprti posodi

>30 °C

Čas tvorjenja kožice

≈ 30 minut

Temperatura nanašanja od +5 °C do +35 °C

#### **Utrjena masa**

Konsistenco plastična masa  
Temperaturna obstojnost od -30 °C do +80 °C  
Shora A 10-15

#### **NAVODILA ZA UPORABO**

- Površine morajo biti suhe, čiste ter čvrste in brez prahu.
- Material lahko nanašamo z ročno pištolo ali s pištolo pod pritiskom, točkovno ali v črtah. Črte naj bodo 4 cm narazen. Če lepimo vsaj 4 m<sup>2</sup>, je poraba od 650 do 850 g/m<sup>2</sup>. Če nanašamo točkovno, računamo od 50 do 80 g porabe za eno piko. Na m<sup>2</sup> nanesemo približno 10 točk.
- Če je stara membrana poškodovana in so na njej nevezani delci, jih je treba temeljito odstraniti in nanašati TKK SEAL BITUMEN SEALANT na zdravo površino. Za čiščenje uporabite čistilo TKK CLEAN PROTECT tool cleaner.

#### **PAKIRANJE**

- Kartuša 300 ml.
- Po dogovoru možna tudi druga pakiranja.

#### **SKLADIŠČENJE**

Najmanj 24 mesecev v suhem, hladnem prostoru pod 25 °C, v originalno zaprti embalaži.

#### **ZDRAVJE, VARNOST, RAVNANJE IN INFORMACIJE ZA ODSTRANJEVANJE**

Dodatne informacije o varnosti, navodilih za varno ravnanje in osebni varovalni opremi ter informacije o odstranjevanju so v varnostnem listu. Varnostni list je na voljo na zahtevo. Izvod lahko dobite tudi pri svojem prodajnem zastopniku TKK.

#### **OPOZORILO**

Navodila so podana na podlagi naših preiskav in izkušenj, vendar zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne preizkuse za vsak primer uporabe.



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija  
+386 [0] 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com