



TEKAINJECT DRY

Injektirni gel za hidroizolacijo vlažnih sten

PODROČJE UPORABE

Hydroblocker TekalInject DRY je gel na osnovi silanov primeren za injektiranje. Namenjen je za horizontalno hidroizolacijo vlažnih zidov v tistih primerih, ko se pojavlja kapilarni vlek vlage po zidu navzgor.

LASTNOST IZDELKA

- Širi se v vse smeri okoli vrtine in tvori učinkovito hidrofobno bariero
- Gel – ne prihaja do brizganja/iztekanja izdelka
- Natančno doziranje
- Enostavna uporaba, ni potrebno injektiranje pod pritiskom
- Odlična penetracija
- Brez vonja, brez topil

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE

Lastnost	Deklarirana vrednost
Izgled	Prosojna bela do rumenkasta gel krema
Gostota	ca. 0,9 g/ml

NAVODILA ZA UPORABO

Hydroblocker TekalInject DRY je gel primeren za uporabo v ometih, maltah, zidakih. Injektiramo ga čim bolj enakomerno v vrtine, ki smo jih predhodno zvrtili v omet ali malto v opečnem ali kamnitem zidu. **Hydroblocker TekalInject DRY** lahko uporabimo tudi v primerih, ko je vsebnost vlage/vode visoka, saj ob prisotnosti vlage migrira v material preden tvori hidrofobno (vodo odbojno) bariero.

Pred injektiranjem vlažne omete odstranimo vsaj 20 cm nad vidno kapilarno vlago.

Nato v steno zavrtamo vrtine horizontalno tik nad zemljo/tlemi (običajno ca. 15 cm), če vrtamo z zunanje strani oz. tik nad podom, če vrtamo z notranje strani. Vrtamo v zidarsko malto med zidaki ali kamni. Radij vrtine in razdalja med vrtinami se lahko spreminja glede na poroznost materiala v katerega bomo injektirali proizvod. Če vrtamo v malto (fuge med zidaki ali kamni) velja, da naj bo razdalja med vrtinami 8 – 12,5 cm, radij naj bo 12 – 20 mm. Vrtino zavrtamo do globine 2-4 cm do nasprotne strani stene. Stene nikoli ne prevrtamo.

Vrtino očistimo, tako da v njej ni več prahu, nato s pomočjo aplikatorja in pištole vrtine čim bolj enakomerno zapolnimo s **Hydroblocker TekalInject DRY**, tako, da istočasno zapolnjujemo vrtino z gelom in odmikamo aplikator. Zaradi gelaste konsistence proizvod ne izteka iz vrtin.

Vrtine lahko zapremo oz. zapolnimo z malto že 1 dan po injektiranju s **Hydroblocker TekalInject DRY**.

UPORABA

1 črevo (600 ml) zadošča za horizontalno hidroizolacijo:

- ca. 5 m zidu debeline 10 cm
- ca. 2,5 m zidu debeline 20 cm
- ca. 1,7 m zidu debeline 30 cm

PAKIRANJE

- Črevo 600 ml
-

SKLADIŠČENJE

- Izdelek mora biti skladiščen v originalno zaprti embalaži pri temperaturi +5 do +30°C.
 - Izdelek moramo zaščititi pred zmrzovanjem, poškodbami in direktno sončno svetlobo. Po zamrznitvi izdelek ni več uporaben.
 - V dobro zaprti nepoškodovani embalaži je rok uporabnosti min. 1 leto od datuma proizvodnje.
 - Po preteku datuma uporabnosti izdelek ni nujno neuporaben, vendar je potrebno preiskati tiste lastnosti, ki so pomembne za nameravano uporabo.
-

VARNOSTNA OPOZORILA

Pri delu s **Hydroblocker TekalInject DRY** moramo upoštevati splošna navodila za delo s kemikalijami:

- med delom ne jemo, pijemo ali kadimo,
 - po končanem delu roke temeljito umijemo z vodo.
-

OPOZORILO

Navodila so podana na osnovi naših preiskav in izkušenj, vendar zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne preskuse za vsak primer uporabe. Ker na izvajanje del ne moremo vplivati, tudi ne odgovarjamo za kvaliteto del!