



SIGILLANTE A BASE DI DISPERSIONE ACRILICA. INDICATO PER IL RIEMPIMENTO E LA SIGILLATURA DEI GIUNTI NEI PARQUET E PREFINITI O TRA PROFILO E PARETE. SI USA ANCHE PER IL RIEMPIMENTO DI CREPE NEI RIVESTIMENTI IN LEGNO ED NEI PAVIMENTI.

PROPRIETÀ

- Facile da applicare.
- Non cola dai giunti verticali.
- Buona presa su materiali porosi.
- Applicabile anche su superfici umide.
- Ad essiccazione avvenuta non è più sensibile all'acqua.
- Sovraverniciabile una volta essiccato.
- Elevata durezza finale. Levigabile.
- Resistente a diverse sollecitazioni atmosferiche, alla luce solare e all'invecchiamento.
- Privo di composti organici volatili (VOC free).
- Il sigillante fresco si pulisce facilmente con acqua.
- Colori: faggio, rovere, abete, acero, frassino e ciliegio.

TEST E CERTIFICATI

EMICODE EC 1+

test sulle emissioni

CAMPI D'IMPIEGO

- Per il riempimento e la sigillatura dei giunti nel parquet o prefinito o tra profilo e parete.
- Per il riempimento e la sigillatura dei giunti tra parquet e telaio della porta. Per il riempimento di crepe nelle pavimentazioni in legno (prefiniti, pavimenti in legno massello, sughero ecc.)

DATI TECNICI

Sigillante fresco

Base		dispersione acrilica
Forma		pasta
Modalità di essiccazione		con l'evaporazione dell'acqua
Peso specifico		1740 ± 20 kg/m ³
Tempo di reticolazione superf.	23 °C/50 % umid. rel.	10-15 min.
Temperatura di applicazione		da +5 °C a +40 °C

Sigillante essiccato

Durezza Shore A	ISO 868	60-65
Variazione di volume	ISO 10563	13 ± 2 %
Resistenza alla temperatura		da -20 °C a +75 °C

ISTRUZIONI D'USO

Preparazione della superficie:

La superficie da sigillare deve essere solida e pulita senza residui di polvere o grasso. Togliere tutte le parti sfaldate o poco aderenti. TKK SEAL PARQUET ACRYL si applica anche su superfici umide.

Preparazione del giunto e della cartuccia:

- È possibile migliorare l'aderenza con l'applicazione del primer che si prepara diluendo il sigillante TKK SEAL PARQUET ACRYL con acqua in proporzione 1 : 3. Inumidire la superficie applicando il primer con pennello o panno ed attendere alcuni minuti.
- Tagliare la parte superiore della cartuccia e avvitare la punta. Tagliare la punta in base allo spessore del giunto ed infine inserirla nella pistola. A interruzione del lavoro o al cambio cartuccia rilassare la leva della pistola e tirare indietro il pistone. L'applicazione deve essere il più possibile uniforme. Se necessario servirsi della spatola durante l'applicazione.
- Infine, prima che venga a crearsi la reticola, livellare il sigillante con la spatola TKK o con un dito, previamente bagnato nell'acqua. Importante: premere bene il sigillante sulla superficie da sigillare.
- Dopo l'utilizzo pulire con attenzione il sigillante fresco e gli attrezzi da lavoro con acqua. Il sigillante indurito può essere tolto solo meccanicamente.

CONFEZIONAMENTO

- Cartuccia da 300 ml.
- Fusto da 200 l.
- Su accordo possibili anche altri tipi di confezionamento.

STOCCAGGIO

24 mesi in luogo asciutto a temperatura tra +5 °C e +25 °C, nell'imballaggio originale intatto.

INFORMAZIONI SU SALUTE, SICUREZZA, GESTIONE E RIMOZIONE

Ulteriori informazioni relative alla sicurezza, la gestione sicura, l'attrezzatura per la protezione personale e la rimozione del prodotto sono riportate nella scheda di sicurezza a disposizione su richiesta. La scheda di sicurezza è inoltre reperibile dal tuo rappresentante di vendita TKK.

AVVERTENZA

Le nostre istruzioni si basano su indagini approfondite e sull'esperienza. Considerando le specifiche condizioni e modalità di applicazione si consiglia di eseguire delle prove preliminari prima di applicare il prodotto.

TKK TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija
+386 [0] 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com