



BRTVEĆA MASA NA BAZI BITUMENA. RABI SE ZA LIJEPLJENJE I BRTVLJENJE RAZLIČITIH MATERIJALA NA KROVOVIMA.

OSOBINE

- Jednostavna uporaba.
- Nije potreban prednamaz.
- Dobro prijanja na lim, aluminij, bakar, mjed, keramiku, bitumen, beton, zid, gips, crijep i krovnu ljepenu.
- Otporna je na kišu i vremenske uvjete.
- Zbog plastoelastičnih svojstava dobro podnosi sva kretanja uslijed temperaturnih promjena.

PODRUČJE PRIMJENE

- Brz popravak pukotina, šupljina, lomova na krovovima i između starih membrana.
- Brtvljenje između membrane i okomitog betonskog zida.
- Pukotine u bitumenskoj ljepenci.
- Brtvljenje pukotina, žlijebova i fuga između betona, zida, gipsa, lima, bakra, cinka i aluminija.
- Pogodna za lijepljenje dijelova koji se prekrivaju za postizanje vodobrtvenog sloja.
- Pogodna za brtvljenje krovova tipa »Tegola Canadese«.
- Brtvljenje pokrova dimnjaka.
- Ne preporuča se za lijepljenje poliuretana i polistirena.

TEHNIČKI PODATCI

Svježa masa

Kemijska osnova

Izgled

Mehanizam stvrdnjavanja

Specifična težina

Suha materija

Točka paljenja u zatvorenoj posudi

Vrijeme stvaranja pokorice

Temperatura nanošenja

bitumen s otapalima

gusta crna pasta

isparavanje otapala

1400 ± 40 kg/m³

85–95 %

>30 °C

≈ 30 minuta

od +5 °C do +35 °C

Stvrdnuta masa

Konzistencija

plastična masa

Temperaturna postojanost
Tvrdoća Shore A

od -30 °C do +80 °C
10-15

UPUTA ZA UPORABU

- Površine moraju biti suhe, čiste, čvrste i bez prašine.
- Materijal možemo nanositi ručnim pištoljem ili pištoljem pod tlakom, u točkama ili u linijama. Linije trebaju biti udaljene 4 cm. Ukoliko lijepimo najmanje 4 m², potrošnja je od 650 do 850 g/m². Ukoliko nanosimo u točkama, računamo od 50 do 80 g potrošnje za jednu točku. Na m² nanosimo približno 10 točaka.
- Ukoliko je stara membrana oštećena ili na njoj ima labavih dijelova, treba ih temeljito ukloniti i nanijeti TKK SEAL BITUMEN SEALANT na zdravu površinu. Za čišćenje treba koristiti sredstvo za čišćenje TKK CLEAN PROTECT tool cleaner.

PAKIRANJE

- Kartuša 300 ml.
- Po dogovoru moguća su i druga pakiranja.

SKLADIŠTENJE

Najmanje 24 mjeseca na suhom, hladnom mjestu na temperaturi ispod 25 °C, u originalnoj zatvorenoj ambalaži.

ZDRAVLJE, SIGURNOST, RUKOVANJE I INFORMACIJE ZA UKLANJANJE

Dodatne informacije o sigurnosti, upute za sigurno rukovanje i osobnoj zaštitnoj opremi, kao i informacije o odlaganju, nalaze se u sigurnosnom listu. Sigurnosni list može se dobiti na zahtjev. Primjerak možete dobiti i kod svojega prodajnog zastupnika TKK.

POZOR

Upute su dane na temelju naših ispitivanja i iskustava, međutim, zbog specifičnih uvjeta i načina rada preporučamo izvedbu testiranja za svaki slučaj uporabe.



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija
+386 [0] 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com