




TEKASWELL N 2005 / N 2010

Бъбващи уплътнителни ленти

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА И ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Бъбващи уплътнителни ленти **Hydroblocker Tekaswell N 2005 / N 2010** ползват се за системно уплътняване на фуги в бетонни (картина 1). При контакт с вода, лентата бъбва и уплътнява фугата така че става водонепропускателна.



картина 1

Предимства на **Hydroblocker Tekaswell N 2005 / N 2010**

бъбващи уплътнителни ленти:

- Надеждна способност за бъбване
- Обратим процес на бъбване
- Изключителна химична устойчивост

Предназначение на употреба:

- Уплътнение на съединенията в строителството
- Строителни съединения между основната плоча и стените
- Строителни съединения между две основни плочи
- Строителни съединения между две стени
- Инсталационни пробиви
- Съединенията между новата и старата сграда
- И под.

Размери на профила:

- **Hydroblocker Tekaswell N 2005:** ширина 20 mm, височина 5 mm
- **Hydroblocker Tekaswell N 2010:** ширина 20 mm, височина 10 mm

МАТЕРИАЛ И ДЕЙСТВАНЕ

Основните материали за **Hydroblocker Tekaswell N 2005 / N 2010** бъбващи уплътнителни ленти са устойчиви акрилни полимери които заради своята молекулна структура добре задържат вода и предоставят възможност за ръст на обема.

При контакт с вода обемът триизмерно се разширява в хомогенната структура на матрицата на полимер. По време на бъбването, бъбващи уплътнителни ленти натискат контактни повърхности и защитават фугата от проникване на вода.

Hydroblocker Tekaswell бъбващи уплътнителни ленти са изключително устойчиви на мнозина химикали, напр. Моторни горива, ароматични разтворители, разреждени разтвори на киселини и бази, солена (морска) вода, натриев хидроксид (pH = 11–12, коет осъответства на pH стойност в бетона).

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА**Съхранение**


Hydroblocker Tekaswell N 2005 / N 2010 бъбващите ленти необходимо е да се защитят от влага.

Приготвяне на повърхността

- Повърхността трябва да е чиста, обезмаслена, без прах и слабо свързани части.
- Преди поставяне на бъбващите ленти от повърхността отстранете застояла вода и изсушете повърхността, например с ползване на сгъстен въздух.

Употреба

- Продуктът да се фиксира за бетонна повърхност Hydroblocker Tekaswell Paste, при което да се внимава че време за втвърдяване на лепилото е са. 1 ден. Ако в този период е налице възможност за валежи, бъбващите ленти трябва да защитим и така избегнем **преждевременно** набъбване. В хоризонталните фуги, къде може да се появи застояла вода, бъбващите уплътнителни ленти трябва да се покират с фолио. От вертикалните фуги дъждовна вода изтича по-бързо, поради което рискът от преждевременното набъбване е по-малък.
- Бъбващите ленти по цялата дължина равно да се залепи върху повърхността (картина 3), за да предотвратим по късно пропускане на вода. Внимаваме, под лентата да няма слабо свързани части и малки камъни.
- Дебелина на стената която се бетонира над бъбващата лента от оная страна от която може да проникне вода трябва да бъде най-малко 8 cm (картина 4). Бъбващите уплътнителни ленти поставяме нпо средата на стената, ако тази стена е широка 30 cm, съответно, ако стената е по-широка от 30 cm, към онази страна на стената откъдето е източник на водата. Въпреки че, и в този случай, ние трябва да имаме предвид че гореспоменатата минималната дебелина на бетона е 8 cm.
- Съединенията между две бъбващи ленти слагаме челно една до друга

**Бетониране**

При беноринатого внимаваме да с бетон покрием напълно бъбващите ленти.

ОПАКОВКА

Hydroblocker Tekaswell N 2005: рулони по 20 m, 6 рулона в картоната

Hydroblocker Tekaswell N 2010: рулони по 10 m, 6 рулона в картоната

СЪХРАНЕНИЕ

Hydroblocker Tekaswell N 2005 / N 2010 се съхранява на сухо място, защитено от влага.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Описанията на продукти съдържат общи информации на основание на опитите и тестванията на производителя и нямат предвид специфичните изисквания при други видове употреба. Молим ви да следите прецизно инструкцията и препоръката за изпълнение на работи. Чертежите в тази брошура са представени като скици и могат да отстъпват от действителната ситуация. Ако има нужда, обърнете се към нашия технически отдел.