

TKK CLEAN PROTECT MAT ZINC SPRAY



ДОЛГОТРАЕН МАТ СЛОЈ КОЈ ШТИТИ ОД КОРОЗИЈА

Заштитен цинков слој за метал со одлична адхезија. Хемиски се стврднува и формира долготраен метален слој кој ги штити металните површини од корозија и атмосферски агенси како што се водата и солта. Може да се нанесува боја врз него или да се остави како финална заштита на металот. Особено е погоден за заштита на заварени галванизирани делови. Доволна е една доза од 400 ml за да се покрие површина од 1,5-2m².

СВОЈСТВА

- Спрејот е еднокомпонентен и спремен за употреба.
- Хемиски се стврднува и формира тврд и долготраен површински слој, има добра отпорност на механичко влијание, абразија, ерозија и ги штити металните површини од корозија и атмосферски агенси како што се водата и солта.
- Исушената површина е еластична, цврста, отпорна на временски услови и може да се остави како финална заштита или врз неа да нанесе друг вид боја.
- Слојот е до 30% подебел од класичните слоеви боја.
- Не е штетен за озонот.

ПРИМЕНА

- Погоден е за разубавување, поправки и заштита од корозија на металните површини.
- Погоден е за заштита на заварени галванизирани делови, вклучувајќи и точкасто заварување.
- Најчеста примена е на заварени спојки, по валање, за резервоари, за обработка на метал.
- Оптималната температура за употреба е од 20 до 25°C.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Боја:

светло сива течност

Мирис:

сличен на растворувач

Густина на 20°C:

0,75-0,80 g/ml

Притисок на 20°C:

4,0 ± 0,5 бари

Големина на зрно:

од 0 до 2 микрони

Дебелина по првото нанесување:

11 микрони

Дебелина по третото нанесување:

22 микрони

Сушење:

Доволно суво за да не се лепи прашина:

10 минути по нанесувањето

Суво на допир:

20 минути по нанесувањето

Целосно сува површина:

24 часа по нанесувањето

Температурна стабилност:

100 – 120°C

УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА

- Површината на која се нанесува слојот мора да биде сува и чиста.
- Добро протресете ја дозата пред употреба.
- Кога ќе го слушнете звукот на металните топчиња во дозата, продолжете да ја тресете уште една минута.
- Држете ја дозата 15 до 20 см од површината на која треба да се нанесе.
- За оптимален резултат препорачуваме да се нанесе два пати во временско растојание од 2 часа.
- По 24 часа може да се нанесе завршен слој.

ПАКУВАЊЕ

Доза од 400 ml

СКЛАДИРАЊЕ

36 месеци на суво место на температура меѓу +10°C и +20°C. Чувајте ги дозите во исправена положба.

ИНФОРМАЦИИ ЗА ВЛИЈАНИЕТО НА СРЕДСТВОТО ВРЗ ЗДРАВЈЕТО И ЗА НЕГОВО БЕЗБЕДНО КОРИСТЕЊЕ, РАКУВАЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ

Дополнителни информации за безбедноста, упатства за безбедно ракување, информации за личната заштитна опрема и информации за отстранување на лепакот може да се најдат во безбедносниот лист. Безбедносниот лист е достапен на барање. Можете да добиете примерок и од вашиот продажен претставник на ТКК.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Дадените информации се врз основа на нашите тестирања и практично искуство. Сепак, поради специфичните услови и методи на работа препорачуваме да се направи проба пред секоја употреба.



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 [0] 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com