

TKK CLEAN PROTECT SHINY ZINC SPRAY



TARTÓS, FÉNYES, ROZSDAMENTES VÉDŐBEVONAT

Cink védőbevonat fémekhez, kiváló tapadással. Kémiai úton szilárdul, és tartós fémbevonatot képez, amely megvédi a fémfelületeket a korróziótól és a légköri ártalmaktól, például a víztől és a sótól. Átfesthető vagy fémvédő befejező réteggént is használható. Kifejezetten alkalmas hegesztett galvanizált alkatrészek védelmére. Egy 400 ml-es flakon 1,5 - 2 m² -es terület lefedésére elegendő.

TULAJDONSÁGOK

- A spray egykomponensű és használatra kész.
- Kémiai úton való szilárdulás során kemény és hosszú élettartamú bevonatot képez a felszínen, mechanikai hatásokkal, kopással, erózióval szemben kiváló ellenálló képességgel rendelkezik, valamint védi a fémfelületeket a korróziótól és a légköri hatásoktól, például a víztől és a sótól.
- A megszáradt felület rugalmas, erős, időjárásálló, befejező fémvédő réteggént is használható, vagy más fajta festékkel is lefesthető.
- A bevonat akár 30% -kal vastagabb, mint a hagyományos festékbevonatok.
- Nem ártalmas az ózonnra.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

- Fémfelületek esztétikai minőségének fokozására, javítására és korrózióvédelmére alkalmas.
- Alkalmas hegesztett galvanizált alkatrészek védelmére, a ponthegeesztést is beleértve.
- A leggyakoribb felhasználása: hegesztett hézagok, menetelés után, tartályok, fémfeldolgozás.
- Az optimális felhasználási hőmérséklet 20 és 25 °C között van.

MŰSZAKI ADATOK

Szín:	világosszürke folyadék
Szag:	oldószerhez hasonló
Sűrűség 20°C-on:	0,75-0,80 g/ml
Nyomás 20 °C-on:	4,0 ± 0,5 bar
Szemcse méret:	0-2 mikron
Első alkalmazás utáni vastagság:	11 mikron
Harmadik alkalmazás utáni vastagság:	22 mikron
Száradás:	
Por megtapadáshoz száraz:	10 perccel a felvitel után
Érintésre száraz:	20 perccel a felvitel után
Teljesen száraz felület:	24 órával a felvitel után
Hőállóság:	100 – 120 °C

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

- A felületnek, amelyekre a bevonatot felviszi, száraznak és tisztának kell lennie. Használat előtt a palackot jól fel kell rázni.
- Amikor már hallja a fémgolyók hangját a flakonban, folytassa a rázást még egy percig.
- Tartsa az flakont 15-20 cm-re a bevonn kívánt felülettől.
- Az optimális eredmény érdekében két alkalommal történő felvitelt javasolunk köztük 2 órás időintervallum elteltével.
- 24 óra elteltével a befejező bevonatot is felvihet.

CSOMAGOLÁS

400 ml-es aeroszol fémdoboz

TÁROLÁS

36 hónapig száraz helyen, +10 °C és +20 °C közötti hőmérsékleten. A flakonokat álló helyzetben tárolja.

INFORMÁCIÓK EGÉSZSÉGÜGYI, BIZTONSÁGI RENDELKEZÉSEKRŐL ÉS A HULLADÉKKEZELÉSRŐL

A biztonsági információkkal, a biztonságos kezelési útmutatókkal, az egyéni védőeszközökkel, valamint a hulladék kezelésével kapcsolatos további információk megtalálhatók a biztonsági adatlapon. Kérésre biztonsági adatlap kapható. Emellett TKK forgalmazójától is kérhet egy példányt.

FIGYELEM

A megadott információk teszteken és gyakorlati tapasztalatokon alapulnak. Azonban a speciális körülményekre és munkamódszerekre való tekintettel, javasoljuk, hogy minden egyes használat előtt végezzen előzetes próbákat.



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 [0] 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com