



PLASTOELASTIČNA BRTVEĆA MASA NA BAZI AKRILNE DISPERZIJE, S GRUBIM IZGLEDOM POVRŠINE. RABI SE ZA POPRAVKE I ISPUNJAVANJE PUKOTINA NA ZIDOVIMA, FASADAMA I MORTU PRIJE LIČENJA VAPNOM.

OSOBINE

- Jednostavno nanošenje.
- U okomitim fugama ne klizi.
- Dobro prijanja na porozne materijale.
- Može se nanositi na vlažne podloge.
- Potpuno stvrdnuta masa je neosjetljiva na vodu.
- Može se bojiti poslije stvrdnjivanja.
- Otporna je na različite atmosferske utjecaje, sunčevu svjetlost i starenje.
- Ne sadržava otapala [VOC free].
- Svježa masa jednostavno se čisti vodom.

TESTOVI I CERTIFIKATI

EN 15651-1

EMICODE EC 1+

CE

test emisija

PODRUČJE PRIMJENE

- Popravci i ispunjavanje pukotina na zidovima, fasadama i mortu prije ličenja vapnom.
- Ispunjavanje i brtvljenje poroznih građevnih materijala [beton, cigla, drvo, pjenobeton itd.].

TEHNIČKI PODATCI

Svježa masa

Osnova

Izgled

Mehanizam stvrdnjivanja

Specifična težina

Vrijeme stvaranja pokorice

Temperatura nanošenja

akrilna disperzija

pasta

isparavanje vode

1740 ± 30 kg/m³

20-25 min

od +5 °C do +40 °C

23 °C/50 % rel. vlaž.

Stvrdnuta masa

Tvrdoća Shore A	ISO 868	20-25
Temperaturna postojanost		od -20 °C do +75 °C
Promjena volumena	ISO 10563	14 ± 1 %

UPUTA ZA UPORABU

Priprema površine:

Površina koju brtvimo mora biti tvrda, čista, bez prašine i masnoća. Odstranimo sve labave i loše vezane dijelove. TKK SEAL FACADE & WALL REPAIR može se nanositi na vlažne površine.

Priprema fuge i doze:

- Prianjanje možemo poboljšati uporabom prednamaza koji se pravi od brtveće mase TKK SEAL FACADE & WALL REPAIR i vode u omjeru 1 : 3. Četkom ili krpom navlažimo površinu i ostavimo nekoliko minuta.
- Dozu s gornje strane pored navoja odrežemo, navijemo dozator koji s obzirom na širinu spoja odn. fuge koso odrežemo i stavimo u pištolj. Pri prekidu rada, odnosno pri zamjeni doza otpustimo ručicu na ručnom pištolju i povučemo okidač unatrag. Nanošenje brtveće mase treba biti što ravnomjernije. Za nanošenje mase možemo koristiti lopaticu.
- Na kraju alatom za zaglađivanje, preciznije TKK zidarskom žlicom, ili prstom koji smo umočili u vodu, poravnamo brtveću masu prije nego se stvori pokorica. Veoma je važno brtveću masu dobro pritisnuti na površinu koju brtvimo.
- Svježu masu i alate nakon uporabe očistimo vodom. Stvrdnutu masu možemo ukloniti mehaničkim putem.

PAKIRANJE

- Kartuša 300 ml.
- Crijevo 600 ml, 400 ml.
- Po dogovoru moguća su i druga pakiranja.

SKLADIŠTENJE

12 mjeseci na suhom mjestu na temperaturi između 5 °C i 25 °C, u originalnoj zatvorenoj ambalaži.

ZDRAVLJE, SIGURNOST, RUKOVANJE I INFORMACIJE ZA UKLANJANJE

Dodatne informacije o sigurnosti, upute za sigurno rukovanje i osobnoj zaštitnoj opremi, kao i informacije o odlaganju, nalaze se u sigurnosnom listu. Sigurnosni list može se dobiti na zahtjev. Primjerak možete dobiti i kod svojega prodajnog zastupnika TKK.

POZOR

Upute su dane na temelju naših ispitivanja i iskustava, međutim, zbog specifičnih uvjeta i načina rada preporučamo izvedbu testiranja za svaki slučaj uporabe.



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija
+386 (0) 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com