



PLASTOELASTIČNA ZAPTIVNA MASA NA BAZI AKRILNE DISPERZIJE, SA GRUBIM IZGLEDOM POVRŠINE. UPOTREBLJAVA SE ZA POPRAVKE I ISPUNJAVANJE PUKOTINA NA ZIDOVIMA, FASADAMA I MALTERU PRE KREČENJA.

OSOBINE

- Jednostavno nanošenje.
- U vertikalnim fugama ne klizi.
- Dobro prijanja na porozne materijale.
- Masu možemo da nanosimo na vlažne površine.
- Potpuno očvrsla masa je neosetljiva na vodu.
- Može da se farba nakon stvrdnjavanja.
- Otporna je na različite atmosferske uticaje, sunčevu svetlost i starenje.
- Ne sadrži rastvarače [VOC free].
- Sveža masa se jednostavno čisti vodom.

TESTOVI I SERTIFIKATI

EN 15651-1

EMICODE EC 1+

CE

test emisija

OBLAST PRIMENE

- Popravke i ispunjavanje pukotina na zidovima, fasadama i malteru pre krečenja.
- Ispunjavanje i zaptivanje poroznih građevinskih materijala [beton, cigla, drvo, penobeton itd.].

TEHNIČKI PODACI

Sveža masa

Osnova

akrilna disperzija

Izgled

pasta

Mehanizam stvrdnjavanja

isparavanje vode

Specifična težina

1740 ± 30 kg/m³

Vreme stvaranja pokorice

23 °C/50 % rel. vlaž.

20-25 min.

Temperatura nanošenja

od +5 °C do +40 °C

Očvrsla masa

Tvrdoća Shore A

ISO 868

20-25

Temperaturna postojanost

od -20 °C do +75 °C

Promena zapremine

ISO 10563

14 ± 1 %

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Priprema površine:

Površina koju zaptivamo mora da bude čvrsta, čista, bez prašine i masnoća. Uklanjammo sve labave i loše vezane delove. TKK SEAL FACADE & WALL REPAIR može da se nanosi na vlažne podloge.

Priprema fuge i doze:

- Prianjanje možemo da poboljšamo upotrebom prednamaza koji se pravi od zaptivne mase TKK SEAL FACADE & WALL REPAIR i vode u razmeri 1 : 3. Četkom ili krpom nakvasimo površinu i ostavimo nekoliko minuta.
- Dozu sa gornje strane pored navoja odsečemo, navijemo dozator koji s obzirom na širinu spoja odn. fuge koso isečemo i stavimo u pištolj. Pri prekidu rada, odnosno pri zameni doza otpustimo ručicu na ručnom pištolju i povučemo okidač unazad. Nanošenje zaptivne mase treba da bude što ravnomernije. Za nanošenje mase možemo da koristimo lopaticu.
- Na kraju alatom za zaglađivanje, preciznije TKK mistrijom, ili prstom koji smo umočili u vodu, poravnamo zaptivnu masu pre nego što se stvori pokorica. Veoma je važno da zaptivnu masu dobro pritisnemo na površinu koju zaptivamo.
- Svežu masu i alate nakon upotrebe očistimo vodom. Očvrslu masu možemo da uklonimo mehaničkim putem.

PAKOVANJE

- Kartuša 300 ml.
- Crevo 600 ml, 400 ml.
- Po dogovoru moguća su i druga pakovanja.

SKLADIŠTENJE

12 meseci na suvom mestu na temperaturi između 5 °C i 25 °C, u originalnoj zatvorenoj ambalaži.

ZDRAVLJE, BEZBEDNOST, RUKOVANJE I INFORMACIJE ZA UKLANJANJE

Dodatne informacije o bezbednosti, uputstvima za bezbedno rukovanje i ličnoj zaštitnoj opremi, kao i informacije o odlaganju, nalaze se u bezbednosnom listu. Bezbednosti list se može dobiti na zahtev. Primerak možete da dobijete i kod svog prodajnog zastupnika TKK.

UPOZORENJE

Uputstva su data na osnovu naših istraživanja i iskustava, međutim, zbog specifičnih uslova i načina rada preporučujemo da izvedete testiranja za svaki slučaj upotrebe.



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija
+386 (0) 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com