TKK
SEAL

UNIVERSAL ACRYL

SIGILLANTE PLASTOELASTICO A BASE DI DISPERDENTI ACRILICI, ADATTO ALLA SIGILLATURA DI VARI MATERIALI POROSI SOTTOPOSTI A CARICHI RIDOTTI.

PROPRIETÀ

- Facile da applicare.
- Non cola dai giunti verticali.
- Buona presa su materiali porosi.
- Applicabile anche su superfici umide.
- Ad essicazione avvenuta non è più sensibile all'acqua.
- Sovraverniciabile una volta essiccato.
- Resistente a diverse sollecitazioni atmosferiche, alla luce solare e all'invecchiamento.
- Privo di composti organici volatili (VOC free).
- Il sigillante fresco si pulisce facilmente con acqua.

TEST E CERTIFICATI

EN 15651-1	CE

CAMPI D'IMPIEGO

- Sigillatura dei giunti esposti a carichi minori.
- Sigillatura dei giunti nella posa in opera di porte e finestre e dei giunti tra pannelli in cartongesso ed elementi in calcestruzzo.
- Riparazione e riempimento di crepe nell'intonaco e nei muri, per la realizzazione dei giunti finali tra mensole e parete e nei cassoni per avvolgibili.

DATI TECNICI

Sigillante fresco

Base		dispersione acrilica
Forma		pasta
Modalità di essiccazione		con l'evaporazione dell'acqua
Peso specifico		1690 ± 30 kg/m^3
Tempo di reticolazione superf.	23 °C/50 % umid. rel.	10–15 min.
Temperatura di applicazione		da +5 °C a +40 °C

Sigillante essiccato

Durezza Shore A	ISO 868	35–40
Variazione di volume	ISO 10563	15 ± 1 %
Resistenza alla temperatura		da –20 °C a +75 °C

ISTRUZIONI D'USO

Preparazione della superficie:
La superficie da sigillare deve essere solida e pulita senza residui di polvere o grasso. Togliere tutte le parti sfaldate o poco aderenti. TKK SEAL UNIVERSAL ACRYL si applica anche su superfici umide.
Preparazione del giunto e della cartuccia:

- È possibile migliorare l'aderenza con l'applicazione del primer che si prepara diluendo il sigillante TKK SEAL UNIVERSAL ACRYL con acqua in proporzione 1 : 3. Inumidire la superficie applicando il primer con pennello o panno ed attendere alcuni minuti.
- Tagliare la parte superiore della cartuccia e avvitare la punta. Tagliare la punta in base allo spessore del giunto ed infine inserirla nella pistola. A interruzione del lavoro o al cambio cartuccia rilassare la leva della pistola e tirare indietro il pistone. L'applicazione deve essere il più possibile uniforme. Se necessario servirsi della spatola durante l'applicazione.
- Alla fine, utilizzando uno strumento di levigatura, ovvero lo TKK SEAL smoothing tool, o un dito immerso nell'acqua, livellare il sigillante prima che si formi la pellicina. È molto importante premere bene il sigillante sulla superficie da sigillare.
- Dopo l'utilizzo pulire con attenzione il sigillante fresco e gli attrezzi da lavoro con acqua. Il sigillante indurito può essere tolto solo meccanicamente.

Profondità del giunto (mm)	Spessore del giunto (mm)				
	4	6	8	10	12
6		8,2	6,2	5,0	4,2
8			4,7	3,7	3,1
10				3.0	2,5
12					2,0

La tabella indica i metri lineari di giunti sigillati con una confezione di 300 ml di prodotto in rapporto a profondità e spessore del giunto.

CONFEZIONAMENTO

- Cartuccia da 300 ml
- Sacchetto da 600 ml
- Fusto da 200 l
- Su accordo possibili anche altri tipi di confezionamento.

STOCCAGGIO
24 mesi in luogo asciutto a temperatura tra +5 °C e +25 °C, nell'imballaggio originale intatto.

INFORMAZIONI SU SALUTE, SICUREZZA, GESTIONE E RIMOZIONE
Ulteriori informazioni relative alla sicurezza, la gestione sicura, l'attrezzatura per la protezione personale e la rimozione del prodotto sono riportate nella scheda di sicurezza a disposizione su richiesta. La scheda di sicurezza è inoltre reperibile dal tuo rappresentante di vendita TKK.

AVVERTENZA
Le nostre istruzioni si basano su indagini approfondite e sull'esperienza. Considerando le specifiche condizioni e modalità di applicazione si consiglia di eseguire delle prove preliminari prima di applicare il prodotto.

TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija
+386 (0) 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com