



**BRTVEĆA MASA I LJEPILO NA BAZI AKRILNE DISPERZIJE.
POGODNA JE ZA POPRAVKE I ISPUNJAVANJE PUKOTINA I
ŠUPLJINA U ZIDOVIMA I STROPU.**

OSOBINE

- Ne sadržava otapala.
- Gotovo bez mirisa
- Veoma lagana masa.
- Ne skuplja se prilikom stvrdnjavanja.
- Kada masa stvrdne, može se brusiti.
- Od 10 do 20 minuta nakon nanošenja može se prebojiti vodenim ili sintetičnim bojama, ne puca i ne gubi boju.
- Može se nanositi u debljem sloju od običnih akrilnih masa koje moramo nanositi u više slojeva (ušteda novca i vremena).
- Praktično bez skupljanja, dobivamo estetski ravnu površinu, bez pukotina.
- Nakon stvrdnjavanja ostaje malo elastična, iako je pogodna sama za statička opterećenja s niskom deformabilnosti.
- Dobro prijanja na porozne materijale kao što su gips ploče, mort i gips blokovi.
- Kemijski neutralna masa koja ne uzrokuje koroziju.
- Konzistencija meke paste.
- U okomitim fugama ne klizi.
- Boja: bijela.

PODRUČJE PRIMJENE

- Ispunjavanje šupljina, pukotina i ogrebotina u mortu, na zidu i stropu.
- Maskiranje pri izradi pregradnih zidova i spuštenih stropova.
- Manji popravci prije bojenja.

TEHNIČKI PODATCI

Osnova

Izgled

Boja

Mehanizam stvrdnjavanja

Specifična težina

Vrijeme stvaranja pokorice

Temperatura nanošenja

Temperaturna postojanost

23 °C/50 % rel. vlaž.

akrilna disperzija

lagana pasta

potpuno bijela

isparavanje vode

480 ± 20 kg/m³

≈ 5 min.

od +5 °C do +30 °C, ne nanositi
kada pada kiša

od -20 °C do +75 °C

UPUTA ZA UPORABU:

Priprema površine:

Površina koju brtvimo mora biti tvrda, čista, bez prašine i masnoća. Odstranimo sve labave i loše vezane dijelove. TKK SEAL FAST & EASY REPAIR ACRYL može se nanositi na vlažne površine.

Priprema fuge i doze:

- Prianjanje možemo poboljšati uporabom prednamaza koji se pravi od brtveće mase TKK SEAL FAST & EASY REPAIR ACRYL i vode u omjeru 1 : 3. Četkom ili krpom navlažimo površinu i ostavimo nekoliko minuta.
- Dozu s gornje strane pored navoja odsiječemo, navijemo dozator koji s obzirom na širinu spoja odn. fuge koso isiječemo i stavimo u pištolj. Pri prekidu rada, odnosno pri zamjeni doza olabavimo ručicu na ručnom pištolju i povučemo klip unatrag. Nanošenje brtveće mase treba biti što ravnomjernije. Za nanošenje mase možemo rabiti lopaticu.
- Na kraju alatom za zaglađivanje, preciznije TKK zidarskom žlicom, ili prstom koji smo umočili u vodu, poravnamo brtveću masu prije nego se stvori pokorica. Veoma je važno brtveću masu dobro pritisnuti na površinu koju brtvimo.
- Svježu masu i alate nakon uporabe očistimo vodom. Stvrdnutu masu možemo ukloniti mehaničkim putem.

PAKIRANJE

- Kartuša 300 ml.
- Po dogovoru moguća su i druga pakiranja.

SKLADIŠTENJE

12 mjeseci na suhom mjestu na temperaturi između 5 °C i 30 °C, u originalnoj zatvorenoj ambalaži. Zaštititi od smrzavanja.

ZDRAVLJE, SIGURNOST, RUKOVANJE I INFORMACIJE ZA UKLANJANJE

Dodatne informacije o sigurnosti, upute za sigurno rukovanje i osobnoj zaštitnoj opremi, kao i informacije o odlaganju, nalaze se u sigurnosnom listu. Sigurnosni list može se dobiti na zahtjev. Primjerak možete dobiti i kod svojega prodajnog zastupnika TKK.

POZOR

Masu ne nanosimo ukoliko postoji opasnost od zamrzavanja, kiše ili stalne izloženosti vodi. Upute su dane na temelju naših ispitivanja i iskustava, međutim, zbog specifičnih uvjeta i načina rada preporučamo izvedbu testiranja za svaki slučaj uporabe.



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija
+386 (0) 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com