

# MIRROR ADHESIVE



**NEUTRALNO, SILIKONSKO LJEPILO, KOJE SE RABI ZA LIJEPLJENJE ZRCALA.**

## OSOBINE

- Za lijepljenje zrcala na različite podloge kao što su emajl, glazirane pločice, obojeno drvo i glazirani klinker.
- Prilikom okomitog nanošenja ljepilo ne klizi.
- Odlično prianja na većinu građevnih materijala bez prednamaza.
- Za prianjanje na porozne materijale trebamo rabiti prednamaz TKK SEAL SILICONE & HYBRID PRIMER.
- Dobra mehanička svojstva.
- Otporno na širok spektar kemikalija.
- Ne uzrokuje koroziju.
- Boja: crna i siva.

## PODRUČJE PRIMJENE

- Lijepljenje zrcala na različite površine.

## TEHNIČKI PODATCI

### Svježa masa

Osnova

Mehanizam stvrnjivanja

Izgled

Specifična težina

Vrijeme stvaranja pokorice

Vrijeme stvrnjivanja

Otpornost prema tečenju

Temperatura nanošenja

neutralni oksimski silikon

pomoću vlage iz zraka

pasta

$1350 \pm 10 \text{ kg/m}^3$

7 min.

2 mm/dan

0 mm

od +5 °C do +40 °C

### Stvrdnuta masa

Tvrdoća Shore A

ISO 868

35-45

Vlačna čvrstoća

ISO 28339

0,80-1,0 MPa

Modul E 100 %

EN 28339

> 0,7 MPa

Rastezanje pri prekidu

SIST EN 28339

150-250 %

Vlačna čvrstoća

ISO 37 dio 1

> 1,50 MPa

Rastezanje pri prekidu

ISO 37 dio 1

> 250 %

Promjena volumena

SIST ISO 10563

< 10 %

Sposobnost povrata

SIST EN 27389

> 90 %

Temperaturna postojanost

od -40 °C do +180 °C

### **UPUTA ZA UPORABU:**

Prije uporabe preporučamo uraditi test prianjanja ljepljiva na podlogu.

#### **Priprema površine:**

Površina fuge mora biti suha, čvrsta, čista, bez prašine i masnoća. Odstranimo sve labave i loše vezane dijelove.

#### **Način nanošenja:**

- TKK SEAL MIRROR ADHESIVE uvijek nanosimo u tankim linijama (približno 10 mm), na rastojanju od približno 20 cm, neposredno iz kartuše, ručno ili pneumatskim pištoljem, na zadnju stranu zrcala.
- Ovisno o debljini zrcala važi pravilo: za kg zrcala potrebna je 20 cm duga linija silikona. -Primjer: za zrcalo veličine 100 x 100 cm i debljine 4 mm (težina približno 10 kg) potrebno nam je ukupno 200 cm linija, što znači 3 x 70 cm. Pri debljini zrcala od 8 mm potrošnja se udvostručuje, 6 x 70 cm.
- Nakon toga pritisnemo zrcalo na podlogu i pomoću postolja spriječimo da sklizne, a onda ljepljivom trakom spriječimo da se odlijepi. Pri tome moramo paziti da ne zapriječimo okomiti protok zraka.
- Mehaničko pričvršćivanje možemo ukloniti najranije nakon 48 sati.
- Moguće planirano brtvljenje možemo izvršiti najranije kroz tjedan dana.
- Svježu masu i alate čistimo TKK CLEAN PROTECT tool cleaner sredstvom za čišćenje, a stvrdnutu masu najprije uklonimo mehaničkim putem, a zatim sredstvom za čišćenje stvrdnutog silikona – TKK CLEAN PROTECT silicone remover.

### **PAKIRANJE**

- Kartuša 300 ml.
- Bačva 200 l.
- Po dogovoru moguća su i druga pakiranja.

### **SKLADIŠTENJE**

12 mjeseci u suhom i hladnom mjestu ispod 25 °C, u originalnoj zatvorenoj ambalaži.

### **ZDRAVLJE, SIGURNOST, RUKOVANJE I INFORMACIJE ZA UKLANJANJE**

Dodatne informacije o sigurnosti, upute za sigurno rukovanje i osobnoj zaštitnoj opremi, kao i informacije o odlaganju, nalaze se u sigurnosnom listu. Sigurnosni list može se dobiti na zahtjev. Primjerak možete dobiti i kod svojega prodajnog zastupnika TKK.

### **POZOR**

Upute su dane na temelju naših ispitivanja i iskustava, međutim, zbog specifičnih uvjeta i načina rada preporučamo izvedbu testiranja za svaki slučaj uporabe.



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija  
+386 [0] 5 38 41 300 | [info@tkk-group.com](mailto:info@tkk-group.com) | [www.tkk-group.com](http://www.tkk-group.com)