

ТЕКАТРАК SL 100

Самозалепващи се уплътнителни ленти, използвани за уплътняване в комбинация с еластични хидроизолации

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Уплътнителните ленти са част от алтернативна хидроизолационна система за хидроизолиране на фуги и дренажи между еднакви и различни вградени материали на хоризонтални и вертикални повърхности на резервоари за вода, басейни, бани, тераси, мазета и шахти в комбинация с еластични полимер-циментови и полимерни хидроизолационни смеси като HydroBlocker Cemlastik, HydroBlocker F2-Lastic и Hydroblocker WRC Coating.



HydroBlocker Tekatrak SL 100 хидроизолационните ленти се произвеждат на базата на бутилкаучуково лепило, устойчиво на стареене върху полипропиленов нетъкан текстил. Лепилото от бутилов каучук има отлична адхезия към всички видове сухи основи, така че те се залепват добре, водоустойчиви са, еластични, устойчиви на разкъсване и устойчиви на високи температури. Лентите HydroBlocker Tekatrak SL 100 могат да се използват в различни области на строителството и са специално предназначени за хидроизолационни влажни помещения като бани, душ кабинни, перални и др.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Метод на изпитване	Обявена стойност
Широчина		100 mm
Дебелина		0,64 mm
Температурна устойчивост		от -30 °C до +90 °C
Сила при скъсване - надлъжно	EN ISO 527-3	≥ 20 N/ 15 mm
Сила при скъсване - напречно	EN ISO 527-3	≥ 15 N/ 15 mm
Удължение при скъсване - надлъжно	EN ISO 527-3	≥ 35 %
Удължение при скъсване - напречно	EN ISO 527-3	≥ 50 %
Налягане при разрушаване		≥ 0,2 бара
Пропускливост на водни пари	EN 1931	≥ 7 m
Устойчивост на проникване на вода	EN 1928, Процедура Б	≥ 0,2 бара
Захват върху неутрална PVC основа		≥ 13 N/ 20 mm

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Основата трябва да бъде правилно подготвена. Отстранете всички лошо залепени части. Основата трябва да бъде чиста, суха, без прах, мазни петна и битумни остатъци, които могат да компрометират адхезията. Големите повреди се поправят предварително, така че да няма неравни или остри ръбове на повърхността, където лентата може да се скъса.

За да нанесете самозалепващата се лента, първо отстранете едната част от защитната хартия и прикрепете лентата от едната страна на конструктивната фуга, след това отстранете другата половина от защитната хартия и прикрепете лентата от другата страна на фугата, като я притиснете здраво към основата. Внимавайте да не се появят въздушни мехурчета под лентата.

Поставете лентите върху застъпване от най-малко 5 см.

Веднага след залепването на лентата може да се нанесе първият слой водоустойчиво покритие [мембрана] в съответствие с инструкциите в листа с технически данни [вж. листа с технически данни: Hydroblocker Cemlastik, HydroBlocker F2-Lastic или HydroBlocker WRC Coating].

Внимание: Лепилото от бутилов каучук е чувствително към разтворители.

ОПАКОВКА

- макар от 10 м или 30 м в картонена кутия

СЪХРАНЕНИЕ

- Съхранявайте продукта на сухо и хладно място. Защитете го от повреди, вода и влага и пряка слънчева светлина.
- Правилно съхраняваният продукт има срок на годност най-малко 1 година след датата на производство.
- Продуктът може да се използва и след датата на изтичане на срока на годност, но трябва да се проверят характеристиките, важни за предвидената употреба.

ВНИМАНИЕ

Инструкциите и препоръките са дадени въз основа на изследванията в нашите лаборатории и досегашния опит. Поради специфичните условия и начин на работа, препоръчваме предварителни тестове за всеки отделен случай на употреба.

Тъй като не можем да влияем на изпълнението на работата, не носим отговорност за цялостното качество на работата!



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Словения
+386 [0] 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com