

FIX 13

MONTAŽNI LEPAK ZA SVE GRAĐEVINSKE MATERIJALE

Montažni lepak na bazi sintetičke smole sa odličnim prijanjanjem na većinu građevinskih materijala: beton, cigla, drvo, staklo, keramika, gipsane ploče, metal i određene vrste plastike.

OSOBINE

- Brzo prijanjanje.
- Za spoljnu i unutrašnju upotrebu.
- Za porozne i neporozne površine.
- Zamenjuje eksere i šrafove.
- Lako se nanosi.
- Nakon očvršćavanja postiže izvrsna mehanička svojstva.
- UV stabilan.
- Otporan na vremenske uticaje i starenje.
- Ne izaziva koroziju.
- Snažno i trajno prijanjanje.
- Dobra sposobnost punjenja.

PODRUČJE UPOTREBE

- Koristi se za lepljenje dekorativnih elemenata, drvenih i metalnih elemenata, kanala za kablove, podnih i zidnih pločica i završnih letvica.
- Nije pogodno za lepljenje EPS-a i KSPS-a.

TEHNIČKI PODACI

Sveža masa

Osnova

Izgled

Specifična težina

Vreme formiranja kožice 23 °C/50 % rel. vlažn.

Vreme očvršćavanja 23 °C/50 % rel. vlažn. oko

Temperatura nanošenja

sintetička smola i organski rastvarač

bež pasta

1290 ± 60 kg/m³

≈ 15 min.

3 mm/dan

od +5 °C do +35 °C

Očvršćena masa

Zatezna smicajna čvrstoća EN 205

Otpornost na temperaturu

4,0 MPa

od -15 °C do +80 °C

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

- Površine moraju biti čvrste, čiste i bez prašine i masnoća.
- Isecite kartušu na vrhu duž navoja i zavrnite vrh koji ste isekli koso prema željenoj debljini nanošenja.
- Nanesite lepak u tačkama ili linijama na jednu od površina koje se lepe, a zatim spojite površine.
- Ako je potrebno, dodatno pričvrstite teže delove mehanički tokom 24 sata.
- Svežu masu očistite alifatičnim rastvaračem, a očvrslu masu mehanički.

PAKOVANJE

- Kartuša od 300 ml.



SKLADIŠTENJE


15 meseci na suvom i provetrenom mestu na temperaturi između 10 °C i 30 °C, u originalno zatvorenoj ambalaži.

ZDRAVLJE, BEZBEDNOST, RUKOVANJE I INFORMACIJE ZA UKLANJANJE

Dodatne bezbednosne informacije, uputstva za sigurno rukovanje, informacije o ličnoj zaštitnoj opremi i informacije o odlaganju mogu se naći u bezbednosnom listu. Bezbednosni list je dostupan na zahtev. Kopiju istog možete takođe dobiti od svog prodajnog predstavnika TKK.

UPOZORENJE

Podaci su zasnovani na našim testovima i praktičnom iskustvu. Međutim, zbog specifičnih uslova i radnih metoda preporučujemo preliminarna ispitivanja za svaki slučaj upotrebe.



TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on 
tkk-fix.com