



NEVTRALNO, SILIKONSKO LEPILO, KI SE UPORABLJA ZA LEPLJENJE OGLEDAL.

LASTNOSTI

- Za lepljenje ogledal na različne podlage, kot so emajl, glazirane ploščice, lakiran les in glaziran klinker.
- Pri vertikalnem nanašanju lepilo ne polzi.
- Odličen oprijem na večino gradbenih materialov brez prednamaza.
- Za oprijem na porozne materiale moramo uporabiti prednamaz TTK SEAL silicone & hybrid primer.
- Dobre mehanske lastnosti.
- Odporno na širok spekter kemikalij.
- Ne povzroča korozije.
- Barva: bela in siva.

PODROČJE UPORABE

- Lepljenje ogledal na različne površine.

TEHNIČNI PODATKI

Sveža masa

Osnova		nevtralni silikon
Mehanizem utrjevanja		z zračno vlago
Videz		pasta
Specifična teža		1350 ± 10 kg/m ³
Čas tvorjenja kožice	23 °C/50 % rel. vlaž.	7 min.
Čas utrjevanja	23 °C/50 % rel. vlaž.	2 mm/dan
Odpornost proti tečenju	SIST EN 27390	0 mm
Temperatura nanašanja		od +5 °C do +40 °C

Utrjena masa

Trdota Shore A	ISO 868	35-45
Natezna trdnost	EN 28339	0,80-1,0 MPa
Modul E 100 %	EN 28339	> 0,7 MPa
Raztezek pri pretrgu	EN 28339	150-250 %
Natezna trdnost	ISO 37 rod 1	> 1,50 MPa
Raztezek pri pretrgu	ISO 37 rod 1	> 250 %
Sprememba volumna	SIST ISO 10563	< 10 %

Sposobnost povrnitve
Temperaturna obstojnost

SIST EN 27389

> 90 %
od -40 °C do +180 °C

NAVODILA ZA UPORABO

Pred uporabo priporočamo test oprijemljivosti lepila na podlago.

Priprava površine:

Površina mora biti suha, trdna, čista, brez prahu in maščob. Odstranimo vse okrušene in slabo vezane dele.

Način nanašanja:

- TTK SEAL MIRROR ADHESIVE lepimo vedno v navpičnih ozkih črtah (pribl. 10 mm), v razmiku pribl. 20 cm, neposredno iz kartuše, z ročno ali pnevmatsko pištolo, na zadnjo stran ogledala.
- Glede na debelino ogledala velja pravilo: za kg ogledala potrebujemo 20 cm črt silikona. Primer: za ogledalo, veliko 100 krat 100 cm in debelo 4 mm (teža pribl. 10 kg), potrebujemo skupno 200 cm črt, to pomeni 3 krat 70 cm. Pri debelini ogledala 8 mm se poraba podvoji, 6 krat 70 cm.
- Nato pritisnemo ogledalo na podlago in s podstavkom preprečimo zdrs in z lepilnim trakom preprečimo odlepljenje. Pri tem moramo paziti, da ne preprečimo vertikalnega prehoda zraka.
- Mehansko pritrditev lahko odstranimo najprej čez 48 ur.
- Morebitno nameravano tesnjenje lahko izvedemo najprej čez teden dni.
- Svežo maso in orodje očistimo s čistilom TTK CLEAN PROTECT tool cleaner, utrjeno maso pa najprej mehansko, potem pa s čistilom za utrjen silikon TTK CLEAN PROTECT silicone remover.

PAKIRANJE

- Kartuša 300 ml.
- Sod 200 l.
- Po dogovoru so možna tudi druga pakiranja.

SKLADIŠČENJE

12 mesecev v suhem, hladnem prostoru pod 25 °C in v originalno zaprti embalaži.

ZDRAVJE, VARNOST, RAVNANJE IN INFORMACIJE ZA ODSTRANJEVANJE

Dodatne informacije o varnosti, navodilih za varno ravnanje in osebni varovalni opremi ter informacije o odstranjevanju so v varnostnem listu. Varnostni list je na voljo na zahtevo. Izvod lahko dobite tudi pri svojem prodajnem zastopniku TTK.

OPOZORILO

Navodila so podana na podlagi naših preiskav in izkušenj, vendar zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne preizkuse za vsak primer uporabe



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija
+386 (0) 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com