

FIX 15

LJEPILO ZA FOLIJE

Jednokomponentno elastično ljepilo na osnovi modificirane akrilne disperzije s odličnim prijanjanjem na različite vrste folija i većinu građevinskih materijala. Ljepilo je pogodno kako za pričvršćivanje različitih tipova folija tako i za nepropusno brtvljenje i brtvljenje parnih brana.

OSOBINE

- Elastično.
- Jednostavno nanošenje.
- Dobro prijanja na različite porozne i neporozne podloge.
- Dobro prijanja na različite vrste folija.
- Ljepilo se može nanositi na vlažne podloge.
- Ne sadržava otapala, silikone, ni izocijanate („VOC free“).
- Svježja masa jednostavno se čisti vodom.
- Boja: plava.

TESTOVI I CERTIFIKATI

Sukladno zahtjevima standarda DIN 4108-7.

PODRUČJE PRIMJENE

- Za trajno brtvljenje i pričvršćivanje aluminijskih, polietilenskih i poliamidnih folija na završetcima i kontaktima spojnih građevnih elemenata kao što su mort, betonske, drvene i metalne podloge.
- Za lijepljenje preklopnih folija.
- Za lijepljenje brtvenih traka tijekom ugradnje energetski učinkovitih prozora ("RAL - montaža").
- Pruža hermetičku zatvorenost i brtvljenje parne barijere.

TEHNIČKI PODATCI

Svježja masa

Osnova

Izgled

Proces stvrdnjavanja

Gustoća

Vrijeme stvaranja pokorice 23 °C/50 % rel. vlaž.

Temperatura nanošenja

Stvrdnuta masa

Temperaturna postojanost

modificirana akrilna disperzija

pasta

isparavanje vode

1200 ± 20 kg/m³

~40 min.

od +5 °C do +40 °C

od -20 °C do +75 °C

UPUTA ZA UPORABU

- Površine za lijepljenje moraju biti čvrste, čiste i bez prašine i masnoća. Odstranite sve ne nosive i loše vezane dijelove
- Ljepilo možete nanositi i na vlažne površine.
- Kartušu s gornje strane pored navoja odrežemo, navijemo dozator koji s obzirom na širinu fuge koso odrežemo.
- Ljepilo nanosite na jednu od površina koje se lijepe (na foliju ili na građevinski element), površine pritisnite i fiksirajte.
- Optimalna širina lijepljenog sloja iznosi 25 mm, a debljina nanosa ljepila od 3 do 4 mm.



- Stvrdnutu masu možemo ukloniti mehaničkim putem.

PAKIRANJE

- 300 ml kartuša

SKLADIŠTENJE


12 mjeseci na suhom mjestu na temperaturi između 5 °C i 25 °C, u originalnoj zatvorenoj ambalaži.

ZDRAVLJE, SIGURNOST, RUKOVANJE I INFORMACIJE ZA UKLANJANJE

Dodatne informacije o sigurnosti, upute za sigurno postupanje, oprema za osobnu zaštitu, kao i informacije o uklanjanju, nalaze se u sigurnosnom listu. Sigurnosni list može se dobiti na zahtjev. Primjerak možete dobiti i kod vašeg prodajnog zastupnika TKK.

UPOZORENJE

Upute su dane na temelju naših istraživanja i iskustava, međutim, zbog specifičnih uvjeta i načina rada preporučamo provesti testiranje za svaki slučaj uporabe.



TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on 
tkk-fix.com