

TRANSPARENT

ПРОЗРАЧНО ЕЛАСТИЧНО ЛЕПИЛО

Професионално супер качество 100 % прозрачно еластично лепило, създадено на базата на иновативната технология POWER-BOOST, подходяща за направа на невидими фуги между различни материали.

СВОЙСТВА

- Прозрачно еластично лепило.
- За вътрешна и външна употреба.
- Отлична адхезия към: бетон, мрамор, керамика, порцелан, стъкло, PVC, полиестер, корк, алуминий, ламарина, дърво... (не е подходящ за PE, PP, PTFE).
- Добра екструзия дори при ниски температури.
- Не се плъзга във вертикални пукнатини.
- Отлични механични свойства.
- Природосъобразен; без разтворител, изоцианат и силикон.
- Химически неутрално лепило, не уврежда повърхността.
- Не причинява корозия.
- Без мирис.
- Може да се боядисва, не се препоръчват покрития на основата на разтворители.
- Няма промяна в обема по време на втвърдяване, няма свиване.
- Устойчив на атмосферни условия, UV светлина и стареене.
- Химична устойчивост
 - добра: вода, алифатни разтворители, минерални масла, мазнини, разредени неорганични киселини и основи;
 - лоша устойчивост или липса на устойчивост на: ароматни разтворители, концентрирани киселини и хлорирани въглеводороди.
- Цвят: прозрачен.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

- Лепене и сглобяване на различни материали и правене на невидими фуги.
- За еластично свързване на части от конструкции, подложени на вибрации.
- Невидимо свързване на стъкло и други прозрачни и полупрозрачни материали.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Пряско лепило

Основа:

Външен вид:

Механизъм за втвърдяване:

Специфично тегло:

Време за образуване на кора: 23 °C/50 % отн. влажност

хибриден STP полимер
паста

с влажност на въздуха
1060 ± 10 kg/m³

15-25 минути



Време за втвърдяване:	23 °C/50 % отн. влажност	2-3 мм/ден
Температура на приложение:		от +5 °C до +30 °C
Втвърдено лепило		
Твърдост по Шор А:	ISO 868	30-35
Загуба на обем:	ISO 10563	<1,0 %
Якост на опън:	ISO 8339	0,9-1,2 МПа
Модул Е 100%:	ISO 8339	0,7 МПа
Удължение при скъсване:	ISO 8339	200 ± 50 %
Якост на опън:	ISO 37	1,90-2,30 МПа
Удължение при скъсване:	ISO 37	200-250 %
Температурна устойчивост:		от -40 °C до +90 °C

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

- Нанесете лепилото директно от касетата.
- Повърхностите, които трябва да бъдат залепени, трябва да са твърди, чисти, немазни и без прах.
- За да подобрите адхезията към определени повърхности, нанесете подходящ грунд.

Продължителност на залепване:

- Нанесете лепилото върху цялата повърхност или върху ръба на повърхността, който не се вижда или е покрит.
- Място обектът да се залепи на желаното място не по -късно от 15 минути след нанасяне на лепилото.
- Когато свързвате по-тежки предмети, използвайте допълнително механично фиксиране, докато лепилото се втвърди (2-3 mm/ден при 23 °C; 50 % влажност).
- Зареждането е възможно след 48 часа.
- Невтвърденото лепило може да се почисти с втвърдено лепило с алкохол, което може да се отстрани само механично.

ОПАКОВКА

- Патрон от 290 ml и туба от 125 ml.

СЪХРАНЕНИЕ

15 месеца на сухо място при температура между 5 °C и 25 °C, в оригиналната запечатана опаковка.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, БЕЗОПАСНОСТ, РАБОТА И ИЗПЪЛНЕНИЕ

Допълнителна информация за безопасност, инструкции за безопасно боравене, информация за лични предпазни средства и информация за изхвърляне могат да бъдат намерени в информационния лист за безопасност. Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване. Можете също така да получите копие от Вашия търговски представител на ТКК.

ВНИМАНИЕ

Инструкциите се основават на нашите тестове и практически опит. Въпреки това, поради специфични условия и методи на работа, препоръчваме предварителни тестове за всеки случай на употреба.



TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 384 13 00, tkk.si