



KOPALNICE

SISTEMI ZA TESNJENJE



1 Izdelava cementnega estriha (za talno gretje)

Cementol® SMB

Kemijski dodatek - plastifikator za zemeljsko vlažne betone.

Odlična homogenizacija betona, lažje vgrajevanje in poboljšana oblivnost cevi - boljša toplotna prevodnost.

ročke 10 kg
baloni 50 kg
kontejnerji 1 m³

0,2-0,5 % na težo cementa
(0,2-0,5 kg na 100 kg cementa)

2/1 Izdelava veznega sloja na opečnih ali betonskih stenah

Cementol® Elastosil 34

Polimerna disperzija, redčenje z vodo v razmerju 1 : 3.

Odlična oprijemljivost cementno-apnenih ometov. Z razredčeno raztopino pripravimo malto primerne obdelavnosti.

plastenke 1 kg
ročke 10 kg
baloni 50 kg

ca. 0,9 kg/m²/cm
(pri redčenju 1 : 3)

2/2 Nanašanje prednamaza na vpojne površine (npr. mavčno-kartonske plošče)

Cementol® Elastosil 34

Polimerna disperzija, redčenje z vodo v razmerju 1 : 4 do 1 : 3.

Regulacija vpojnosti površine, nanašanje s čopičem.

plastenke 1 kg
ročke 10 kg
baloni 50 kg

ca. 20-40 g/m²
(pri redčenju 1 : 4)
ca. 25-50 g/m²
(pri redčenju 1 : 3)
če porabimo 100-200 g
raztopine/m²

SISTEMI ZA TESNENJE

CEMENTOL SMB, CEMENTOL ELASTOSIL 34,
TEKATRAK HIDROIZOL, TEKATRAK HIDROIZOL SL,
TEKATRAK HIDROIZOL MA 12, TEKATRAK HIDROIZOL MA 35,
TEKATRAK KN, TEKATRAK KZ, TEKAFLEKS MS 15,
TEKATRAK HIDROIZOL EL, TEKASIL SANITAR NEUTRAL,
TEKASIL SANITAR ACETAT, TEKAFIKS ZA OGLEDALA,
TEKAFIKS ZA MARMOR, SILOFOB B, SILOFOB MP

VGRADNJA ESTRIHA IN PRIPRAVA STEN



3 Vgrajevanje vogalnih tesnilnih trakov in manšet

3/1 Tekatrak Hidroizol

Trajnoelastični gumiran trak na poliesterski mrežici s sredinsko raztezno cono.

Zagotavljanje vodotesnosti stikov tla-stena ali stena-stena. Trak na robovih pritisnemo v sveži premaz Hidroizol EL. Trakove spajamo s Tekaflex MS 15 ali pa jih polagamo na preklap.

kolut 50 m
v kartonu

širina 120 mm,
sredinska gumirana cona
70 mm

Tekatrak Hidroizol SL

Samolepilni elastični trak na osnovi lepila iz butil-kavčuka na polipropilenski tkanini.

Zagotavljanje vodotesnosti stikov tla-stena, stena-stena in vogalov. Dober oprijem na vse vrste suhih podlag.

kolut 10 m,
8 kolutov
v kartonu

širina 75 ali 100 mm

3/2 Tekatrak Hidroizol MA 12

Manšeta za steno, enake kvalitete kot Tekatrak Hidroizol.

Zagotavljanje vodotesnosti instalacijskih prebojev na stenah. Manšete ob robovih vgradimo v sveži premaz Hidroizol EL.

25 kosov
v kartonu

dimenzije 120 mm x 120 mm,
sredinska gumirana cona
100 mm x 100 mm

3/3 Tekatrak Hidroizol MA 35

Manšeta za tla, enake kvalitete kot Tekatrak Hidroizol.

Zagotavljanje vodotesnosti odtokov in instalacijskih prebojev na tleh. Manšete ob robovih vgradimo v sveži premaz Hidroizol EL.

10 kosov
v kartonu

dimenzije 350 mm x 350 mm,
sredinska gumirana cona
330 mm x 330 mm

3/4 Tekatrak Hidroizol KN

Kotnik notranji, enake kvalitete kot Tekatrak Hidroizol.

Zagotavljanje vodotesnosti notranjih vogalov. Kotnik na robovih vgradimo v sveži premaz Hidroizol EL, s trakovi ga spojimo s Tekaflex MS 15 tesnilno maso.

50 kosov
v kartonu

dolžina obeh krakov 140 mm

Tekatrak Hidroizol KZ

Kotnik zunanji, enake kvalitete kot Tekatrak Hidroizol.

Zagotavljanje vodotesnosti notranjih vogalov. Kotnik na robovih vgradimo v sveži premaz Hidroizol EL, s trakovi ga spojimo s Tekaflex MS 15 tesnilno maso.

50 kosov
v kartonu

dolžina obeh krakov 140 mm

3/5 Tekaflex MS 15

Trajno elastična tesnilna masa na osnovi modificiranega silikona.

Masa za medsebojno spajanje oziroma lepljenje Tekatrak Hidroizol trakov in kotnikov.

11,6 tm
pri nanosu
5 mm x 5 mm

kartuše 290 ml

4 Vgrajevanje vodotesne malte

Tekamal Hidroizol EL

Dvokomponentna vodonepropustna polimer-cementna malta.

Elastična vodonepropustna malta za zaščito in tesnenje kopalnic, bazenov, ravnih streh ipd. Nanos v dveh med seboj pravokotnih slojih, debelina enega sloja min. 1 mm. V še svež prvi sloj lahko vgradimo plastificirano armirno mrežico.

ca. 1,0 kg/m²/mm
komponente A +
ca. 0,6 kg/m²/mm
komponente B

komponenta A:
vreče 25 kg
komponenta B:
ročke 16 kg

5 Lepljenje keramičnih ploščic in fugiranje

Kvalitetno cementno lepilo
Elastično cementno lepilo
Fugirna masa

Za lepljenje keramičnih ploščic na stene uporabimo kvalitetno cementno lepilo, primerno za lepljenje na stene.
Za lepljenje keramičnih ploščic na Tekamal Hidroizol EL uporabimo izboljšano (elastično) cementno lepilo, tipa C2.
Za fugiranje keramičnih ploščic uporabimo ustrezno kvalitetno fugirno maso.

TESNJENJE KOPALNICE IN OBLAGANJE KERAMIKE



6 Tesnjenje dilatacijskih reg

6/1 Tekasil Sanitar Neutral

Trajnoelastična enokomponentna nevtralna silikonska tesnilna masa.

Za tesnjenje kotnih reg med raznovrstnimi materiali (keramika, steklo, les, PVC ipd.) v vlažnih prostorih.

kartuše 300 ml 8 tm pri regi
6 mm x 6 mm

Tekasil Sanitar Acetat

Trajnoelastična enokomponentna očetno kisl silikonska tesnilna masa.

Za tesnjenje kotnih reg med steklom, keramiko in aluminijem v vlažnih prostorih.

kartuše 300 ml 8 tm pri regi
6 mm x 6 mm

6/2 Tekaflex MS 15

Trajnoelastična enokomponentna tesnilna masa na osnovi MS polimera.

Za tesnjenje reg/stikov med plastiko, kovino in betonom, npr. pri tesnjenju odtočnih kanalov. Če tesnimo beton, moramo uporabiti Prednamaz KVZ 16.

kartuše 290 ml 8 tm pri regi
6 mm x 6 mm

7 Lepljenje dekorativnih predmetov

7/1 Tekafiks za ogledala

Trajnoelastična enokomponentna nevtralna silikonska tesnilna masa.

Za lepljenje ogledal in keramičnih ploščic.

kartuše 300 ml za ogledalo velikosti 100 cm x 100 cm, debeline 4 mm (teža ca. 10 kg) potrebujemo skupno ca. 200 cm črt (3 x 70 cm)

7/2 Tekafiks za marmor

Trajnoelastična enokomponentna nevtralna silikonska tesnilna masa.

Za lepljenje marmorja na keramične ploščice, beton, stene ter za tesnjenje reg med marmorjem in drugim materialom.

kartuše 300 ml 12 tm pri nanosu
5 mm x 5 mm

8 Zaščita fugirnih mas ter neglazirane keramike in marmorja

8/1 Silifob B

Silikonska vodoodbojna impregnacija za mineralne materiale.

Končna zaščita mineralnih materialov pred vodo in vlago. Ne naredi filma, videz materiala ostane nespremenjen, zmanjšan razvoj mikroorganizmov, lažje čiščenje. Opomba: Ne uporablja se za zaščito glaziranih keramičnih ploščic, ampak za zaščito cementnih fug.

doze 0,8 kg 0,2-0,5 kg/m², odvisno od
ročke 4 kg poroznosti podlage
sodi 160 kg

8/2 Silifob MP

Silikonska vodoodbojna impregnacija za marmor in neglazirano keramiko.

Brezbarvna zaščita marmorja pred vpijanjem vode, vlage in olj. Lažje vzdrževanje in čiščenje.

doze 0,4 kg 0,02-0,05 kg/m², odvisno
ročke 4 kg od vpojnosti podlage

Pomembno:

Pri delu z navedenimi proizvodi TKK Srpenica je treba OBVEZNO upoštevati navodila iz tehničnih informacij. Pred in med izvajanjem del morajo biti izpolnjeni vsi pogoji glede varnostnih zahtev. Dela lahko izvajajo le strokovno usposobljeni delavci, ki so seznanjeni z materiali in njihovimi lastnostmi ter poznajo predpisane postopke.

TESNJENJE STIKOV, LEPLJENJE DEKORATIVNIH PREDMETOV IN ZAŠČITA

7/1 Tekafiks za ogledala

6/1 Tekasil Sanitar Neutral

6/1 Tekasil Sanitar Acetat

6/1 Tekasil Sanitar Neutral

TKK
SISTEM ZA KOPALNICE

7/2 Tekafiks za marmor

6/1 Tekasil Sanitar Neutral

6/2 Tekaflex MS 15

8/2 Silofob Mip

8/1 Silofob B

Design & 3D Model
Amin Seferović d.o.o.

SISTEM ZA KOPALNICE

SISTEM ZA KOPALNICE



TKK PROIZVODNJA KEMIČNIH IZDELKOV, Srpenica ob Soči d.d.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija
tel. +386 5 38 41 300 , fax +386 5 38 41 390
www.tkk.si, info@tkk.si