



**PLASTOELASTIČNA BRTVEĆA MASA NA BAZI AKRILNE DISPERZIJE. POGODNA JE ZA ISPUNJAVANJE I BRTVLJENJE SPOJEVA IZMEĐU PARKETA I LAMINATA KAO I IZMEĐU LETVICA I ZIDA, ALI I ZA ISPUNJAVANJE PUKOTINA U DRVENIM I PODNIM OBLOGAMA.**

### OSOBINE

- Jednostavno nanošenje.
- U okomitim fugama ne klizi.
- Dobro prianja na porozne materijale.
- Može se nanositi na vlažne podloge.
- Potpuno stvrdnuta masa je neosjetljiva na vodu.
- Može se bojiti poslije stvrdnjivanja.
- Visoka konačna čvrstoća, može se brusiti.
- Otporna je na različite atmosferske utjecaje, sunčevu svjetlost i starenje.
- Ne sadržava otapala [VOC free].
- Svježa masa jednostavno se čisti vodom.
- Boje: bukva, hrast, smreka, javor, jasen i trešnja.

### TESTOVI I CERTIFIKATI

EMICODE EC 1+

test emisija

### PODRUČJE PRIMJENE

- Ispunjavanje i brtvljenje spojeva između parketa i laminata kao i između lajsni i zida.
- Ispunjavanje i brtvljenje spojeva između parketa i okvira vrata. Za ispunjavanje pukotina u drvenim podnim oblogama (laminati, drveni podovi, pluto itd.).

### TEHNIČKI PODATCI

#### Svježa masa

Osnova

akrilna disperzija

Izgled

pasta

Mehanizam stvrdnjivanja

isparavanje vode

Specifična težina

1740 ± 20 kg/m<sup>3</sup>

Vrijeme stvaranja pokorice

23 °C/50 % rel. vlaž.

10-15 min.

Temperatura nanošenja

od +5 °C do +40 °C

#### Stvrdnuta masa

Tvrdoća Shore A

ISO 868

60-65

Promjena volumena

ISO 10563

13 ± 2 %

Temperaturna postojanost

od -20 °C do +75 °C

## **UPUTA ZA UPORABU**

### **Priprema površine:**

Površina koju brtvimo mora biti tvrda, čista, bez prašine i masnoća. Odstranimo sve labave i loše vezane dijelove. TKK SEAL PARQUET ACRYL može se nanositi na vlažne površine.

### **Priprema fuge i doze:**

- Prianjanje možemo poboljšati uporabom prednamaza koji se pravi od brtveće mase TKK SEAL PARQUET ACRYL i vode u omjeru 1 : 3. Četkom ili krpom navlažimo površinu i ostavimo nekoliko minuta.
- Dozu s gornje strane pored navoja odrežemo, navijemo dozator koji s obzirom na širinu spoja odn. fuge koso odrežemo i stavimo u pištolj. Pri prekidu rada, odnosno pri zamjeni doza otpustimo ručicu na ručnom pištolju i povučemo okidač unatrag. Nanošenje brtveće mase treba biti što ravnomjernije. Za nanošenje mase možemo koristiti lopaticu.
- Na kraju alatom za zaglađivanje, preciznije TKK zidarskom žlicom, ili prstom koji smo umočili u vodu, poravnamo brtveću masu prije nego se stvori pokorica. Veoma je važno brtveću masu dobro pritisnuti na površinu koju brtvimo.
- Svježu masu i alate nakon uporabe očistimo vodom. Stvrdnutu masu možemo ukloniti mehaničkim putem.

### **PAKIRANJE**

- Kartuša 300 ml.
- Bačva 200 l.
- Po dogovoru moguća su i druga pakiranja.

### **SKLADIŠTENJE**

24 mjeseca na suhom mjestu na temperaturi između 5 °C i 25 °C, u originalnoj zatvorenoj ambalaži.

### **ZDRAVLJE, SIGURNOST, RUKOVANJE I INFORMACIJE ZA UKLANJANJE**

Dodatne informacije o sigurnosti, upute za sigurno rukovanje i osobnoj zaštitnoj opremi, kao i informacije o odlaganju, nalaze se u sigurnosnom listu. Sigurnosni list može se dobiti na zahtjev. Primjerak možete dobiti i kod svojega prodajnog zastupnika TKK.

### **POZOR**

Upute su dane na temelju naših ispitivanja i iskustava, međutim, zbog specifičnih uvjeta i načina rada preporučamo izvedbu testiranja za svaki slučaj uporabe.



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija  
+386 (0) 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com