

# ROOF REPAIR SEALANT – ЕЛАСТИЧЕН ПРОЗРАЧЕН УПЛЪТНИТЕЛ ЗА ПОКРИВ



**ПРОЗРАЧНА, ЕЛАСТИЧНА УПЛЪТНИТЕЛНА МАСА ЗА УПЛЪТНЯВАНЕ НА СУХИ, МОКРИ И ДОРИ ОМАЗНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ, КАТО ПОКРИВНИ СТРЕХИ, ПУКНАТИНИ В ПОКРИВНИ КЕРЕМИДИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО БИТУМНИ, ФУГИ ОКОЛО КОМИНИ И РЪБОВЕ НА ПОКРИВНИ ЕЛЕМЕНТИ, ПОКРИВНИ ПРОЗОРЦИ И ДР.**

## СВОЙСТВА

- Широк спектър от приложения, бързи ремонти при всякакви атмосферни условия.
- Подходяща за сухи, но и за омазнени повърхности.
- Гладките повърхности могат да бъдат и влажни, но поръзнатите трябва да бъдат сухи.
- Отлична адхезия към практически всякакви повърхности, включително асфалт и битум.
- Еластична.
- UV устойчива.
- Устойчива на мухъл.
- Съвместима с мед.
- Проста употреба.
- Може да се преобоядисва само след 24 часа.
- Не съдържа никакъв силикон и изоцианат.
- Не се изисква грунд.
- Цвят: прозрачна.

## ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

- Запълване на пукнатини.
- Уплътняване.
- Уплътняване на довършителни битумни фуги.
- Уплътняване на ръбове на покривни била.
- Отстраняване на различни видове течове.
- Уплътняване на плоски покриви.

## ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Невтвърдена маса

Химична основа

синтетичен каучук с разтворители

Форма

паста

Механизъм на втвърдяване

изпаряване на разтворителя

Специфично тегло

$940 \pm 10 \text{ кг}/\text{м}^3$

Време за засъхване

$\approx 15 \text{ мин.}$

Втвърдяване

2 мм/ден

Температура за полагане

от  $+5^\circ\text{C}$  до  $+40^\circ\text{C}$

## **Втвърдена маса**

Твърдост по Шор А

Температурна устойчивост

25 ± 5

от -25 °C до +100 °C

## **УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА**

- Повърхностите почистваме и отстраняваме хлабави части.
- Отрежете върха на флакона над резбата, завинтете дозатора, отрежете го под наклон според ширината на фугата и поставете флакона в пистолета. При прекъсване на работата, както и при смяна на флакона освободете ръчката на ръчния пистолет и издърпайте спусъка назад.
- Трябва да се нанася колкото може по-равномерно.
- Накрая заравнете уплътнителната маса с инструмент за заглаждане, по-точно мистрия от TKK, или я загладете с пръст, намокрен с препарата за заглаждане Smoothing agent.
- Когато уплътнителната маса се използва във вода, тя може да пожълтее, но това не се отразява на качеството на материала.
- Инструментите за нанасяне се почистват с почистващ препарат TKK CLEAN PROTECT tool cleaner.

## **ОПАКОВКА**

- Картуш 300 мл.

## **СЪХРАНЕНИЕ НА СКЛАД**

18 месеца в сухо и хладно помещение при температура до 25 °C, в затворена оригинална опаковка.

## **ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ, МАНИПУЛИРАНЕ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ**

Допълнителна информация за безопасността, указания за безопасно манипулиране и личните предпазни средства, както и информация относно депонирането на отпадъците ще намерите в информационния лист за безопасност. Информационен лист за безопасност се предоставя по заявка. Копие можете да получите и от търговския представител на TKK.

## **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Указанията са изгответи на базата на нашите проучвания и опит; въпреки това, поради специфичните условия и методи на работа ви препоръчваме да направите тестове за всеки случай на употреба.



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija  
+386 [0] 5 38 41 300 | [info@tkk-group.com](mailto:info@tkk-group.com) | [www.tkk-group.com](http://www.tkk-group.com)