



TEKASWELL PASTE

Еднокомпонентна бързаща уплътнителна паста

ДЕЙСТВАНЕ

- При контакт с вода, суха уплътнителна паста набъбва и попълва фугата и така предотвратява проникването на вода.
- Специална молекулярна структура на пастата задържа водата и по този начин предоставя възможност за увеличаване на обем до 450%.

ОБЛАСТ НА УПОТРЕБА

- Всички видове фуги и съединения в строителството.
- Фуги между бетон и стоманени носители.
- Свързващи съединения в носещите стени или преградните от лек бетон.
- Уплътняване на конични успоредни съединения.
- Пробиви на стени за метални, пластмасови и бетонни тръби и за уплътняване на кабели.
- Залепване/фиксиране Hydroblocker Tekaswell N 2005 / N 2010 бързащите уплътнителни ленти върху неравни и грапави повърхности; набъбващите уплътнителни ленти трябва да се набутат дълбоко в нанесената паста.

ПРЕДИМСТВА НА УПОТРЕБА

- Много проста употреба
- Бързо набъбва при контакт с вода
- Добра адхезия към сухи и влажни повърхности (бетон, стомана, пластмаса)
- Обратим процес на набъбване

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

- Набъбващата паста е опакована в практични патрони или маркучи, готови за пряка употреба.
- Повърхността трябва да е чиста, обезмаслена, без прах и слабо свързани части. Не нанасяйте я върху измръзнати повърхности.
- Преди бетониране, паста трябва да се втвърдява почти 24 часа.
- Защитете паста от прекалено бързо набъбване.
- При бетониране набъбващата паста трябва съвсем да бъде прекрита с бетон.
- Пастата нанасяме със съответен ръчен пистолет.
- Пробийте и надигнете двойното дъно на патрона и отстранете топченцето.

Hydroblocker Tekaswell Paste

е еднокомпонентна бързаща уплътнителна паста на полиуретанова база, изгодна за трайно уплътнение на фуги в бетонни конструкции.





TEKASWELL PASTE

Еднокомпонентна бърбаща уплътнителна паста

- Пробийте отвор за нанасяне и отворете целия профил.
- Диагонално изрежете разпръсквателя до отвор с размер са. 6–10 mm и поставете патрона в монтажния пистолет.
- Пистолета насочете към повърхността под ъгъл от 45 °, пастата равномерно изстисквайте и дръжте изтиснатата паста към повърхността.
- За по-обемни работи или по-лесно нанасяне препоръчваме пневматични пистолети или механични пистолети с по-големи скорости.
- Температура при нанасянето: +5°C до +40°C. При по-ниски температури паста по-трудно ще се изтиска, а време за втвърдяването ще се удължи. Препоръчваме преди употребата по студеното време пастата да се държи на топло.
- Дебелина на слой: обикновено 5–10 mm

РАЗХОД

- 310 ml патрон достатъчно е за са. 5 m, в зависимост от повърхността
- 600 ml маркуч достатъчно е за. 10 m, в зависимост от повърхността

ОПАКОВКА

- 310 ml патрони
- 600 ml маркучи

СЪХРАНЕНИЕ

- Продуктът трябва да се съхранява в сух и проветрив простор. Препоръчената температура на съхранение +5°C до +25°C.
- При правилното съхранение и оригинално затворена опаковка, срокът на годност е мин. 12 месеца от датата на производство.
- След изтичане на срок на годност, продуктът не е нужно неизгоден за употреба, но е необходимо да се проверят онези характеристики които са от значение за предназначенията употреба.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

При работата с Hydroblocker Tekaswell Paste не са необходими специални мерки по безопасност.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Описанията на продукти съдържат общи информации на основание на опита и тестовите на производителя и не се взимат предвид специфични изисквания при други видове. Моля ви прецизно да следите инструкцията и препоръката за изпълняване на работи. Ако има нужда, обърнете се към нашата техническа служба.

Техническа информация (08/17)