

# FIX D2

## БЪРЗО ЗАЛЕПВАЩО ЛЕПИЛО ЗА ДЪРВО

Дисперсно лепило за бързо лепене на дърво в случаи, когато се изисква висока якост на залепване, устойчивост на влага и на разтворители.

### СВОЙСТВА

- За употреба на закрито.
- За бързо залепване.
- Висока адхезивна якост.
- Без разтворители.
- Екологично.

### ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

- За залепване на столове, дървени аксесоари и навсякъде, където се изисква висока якост на фугата.
- За монтаж на лепене (дюбели, канали).
- За ширина и дебелина залепване на всички видове дървесина.
- Навсякъде, където се изисква висока якост на залепване, устойчивост на влага и на разтворители.

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Основа

водна дисперсия на поливинилацетатен полимер  
охра

Цвят

висока

Скорост на свързване

7000-10000 mPa s

Вискозитет при 23 °C (Brookfield RVT, vr.4/20 rpm. <sup>-1</sup>)

прибл. 4.5

Ph стойност (ISO 976)

прибл. 5 °C

Точка на кредитане

Отворено време при 20 °C, 65 % относителна влажност на въздуха, върху букова дървесина с 10 % влажност:

- при нанасяне на лепилото 100 g/m<sup>2</sup>: прибл. 3 минути
- при нанасяне на лепилото 200 g/m<sup>2</sup>: прибл. 7 минути

### УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

- След продължително време на съхранение се препоръчва лепилото да се смеси преди употреба.
- Залепените повърхности трябва да бъдат добре подготвени - равни, гладки, сухи, без прах, мазнини или друга мръсотия.
- Нанесете лепилото ръчно или машинно с конвенционални устройства и апликатори.
- Нанасянето трябва да бъде едностранно, на тънък слой, дори по цялата повърхност.
- За залепени конструкции и фуги, където се изисква висока якост на фугата, се препоръчва двустранно нанасяне на лепило.
- Оптималните условия на работа са:  
Температура на помещението, лепилата и залепените материали: 18-20 °C  
Относителна влажност в помещението: 60-70 %  
Влажност на залепени елементи: 8-10 %  
Нанасяне на лепилото: 150-200 g/m<sup>2</sup>  
Компресионно налягане:  
- за мека дървесина: 0,2 N/mm<sup>2</sup>  
- за твърда дървесина: 0,5 N/mm<sup>2</sup>



- Време за компресия: зависи от температурата на околната среда, лепилото и залепените елементи, влажността и вида на дървото, налягането на компресия и количеството на приложеното лепило. Като се вземат предвид посочените оптимални условия на работа, препоръчителното време за компресия е:

|                                             |           |              |
|---------------------------------------------|-----------|--------------|
| ширина на залепване (мека/твърда дървесина) |           | минимум      |
|                                             | при 20 °C | 15/30 минути |
| залепване с дюбели и тапи корпуси           | при 50 °C | 3/5 минути   |
|                                             | при 20 °C | 3-6 минути   |
|                                             | при 20 °C | 10-12 минути |

- При залепване на дърво с по-висока влажност, при по-високи адхезивни приложения или при по-ниски температури на залепване от препоръчаните, се изисква съответно удължаване на времето за пресоване.
- Не лепете при температури под +15 °C. По-нататъшна обработка е възможна след 12 часа.
- Почистване: измийте машините и инструментите с вода, преди лепилото да изсъхне.

#### ОПАКОВКА

- 500 g бутилка.

#### СЪХРАНЕНИЕ

18 месеца на сухо място при температура между 5 °C и 25 °C, в оригиналната запечатана опаковка. ДА СЕ ПАЗИ ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ! След продължително време на съхранение се препоръчва лепилото да се смеси преди употреба

#### ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, БЕЗОПАСНОСТ, РАБОТА И ИЗПЪЛНЕНИЕ

Допълнителна информация за безопасност, инструкции за безопасно боравене, информация за лични предпазни средства и информация за изхвърляне могат да бъдат намерени в информационния лист за безопасност. Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване. Можете също така да получите копие от вашия търговски представител на ТКК.

#### ВНИМАНИЕ

Дадената информация се основава на нашите тестове и практически опит. Въпреки това, поради специфични условия и методи на работа, препоръчваме предварителни тестове за всеки случай на употреба.



**TKK d.o.o.**  
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia  
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on   
**tkk-fix.com**