



PLASTO-ELASTIČNA TESNILNA MASA IN LEPILO NA OSNOVI AKRILNE DISPERZIJE.

LASTNOSTI

- Sveža masa je bele barve, po utrditvi postane prozorna.
- Ne vsebuje topil.
- Skoraj brez vonja.
- Odličen oprijem na večino poroznih materialov: les, beton, keramiko, kamen, omet in anodiziran aluminij.
- Lahko se barva, ko je utrjena z alkidnimi in disperzijskimi premazi.
- Odporna proti plesni.
- Lahko se nanaša na vlažne površine.
- Sveža masa je občutljiva na vodo, po utrditvi je odporna na vodo.
- Sveža masa se čisti z vodo.
- V primeru kratkotrajne izpostavljenosti vodi [24h] masa postane delno prosojna.
- V primeru daljše izpostavljenosti vodi [14 dni] masa postane ponovno bela in izgubi mehanske lastnosti.

TESTI IN CERTIFIKATI

EN 15651-1

CE

PODROČJE UPORABE

- Za tesnjenje zaključnih reg pri okenskih policah, med okrasnimi letvicami in podom, med opeko in lesom, betonom
- Za tesnjenje razpok v betonu in ometu
- Za tesnjenje in lepljenje v sanitarijah
- Za doseganje vodotesnosti pri sestavljanju lesenih delov [izdelava stavbnega pohištva]

TEHNIČNI PODATKI

Sveža masa

Osnova

akrilna disperzija

Videz

pasta

Barva

transparent po utrditvi

Mehanizem utrjevanja

izhlapevanje vode

Specifična teža

1060 ± 10 kg/m³

Čas tvorjenja kožice

23 °C/50 % rel. vlaž.

≈ 30 min

Čas utrjevanja

23 °C/50 % rel. vlaž.

2-3 mm/dan

Temperatura nanašanja

od +5 °C do +30 °C

Utrjena masa

Trdota Shore A	ISO 868	25-30
Sprememba volumna	ISO 10563	≈ 35 %
Natezna trdnost max.	ISO 8339	[0,32±0,02] MPa
Modul E 100%	ISO 8339	[0,22±0,02] MPa
Raztezek pri max. Sili	ISO 28339	[300 ± 50] %
Temperaturna obstojnost		od -20°C do +70°C

NAVODILA ZA UPORABO

Priprava površine:

Površina rege mora biti trdna, čista, brez prahu in maščob, lahko je malo vlažna. Odstranimo vse okrušene in slabo vezane dele.

Priprava rege in kartuše:

- Oprijem lahko izboljšamo z uporabo prednamaza, ki ga pripravimo iz tesnilne mase TKK SEAL TRANSPARENT ACRYL in vode v razmerju 1 : 3. S čopičem ali krpo omočimo površino in pustimo nekaj minut.
- Če želimo rege lepo izdelati, oblepimo njihove robove s samolepilnim trakom.
- Kartušo zgoraj ob navoju odrežemo, privijemo konico, ki jo glede na širino spoja oz. rege poševno odrežemo in vstavimo v pištolo. Pri prekinitvi dela oz. zamenjavi kartuše popustimo ročico na ročni pištoli in potegnemo bat nazaj. Nanos tesnilne mase naj bo čim bolj enakomeren. Pri nanašanju mase si lahko pomagamo z lopatico.
- Na koncu s pripomočkom za glajenje, in sicer z gladilko TKK, ali prstom, ki smo ga namočili v vodo, izravnamo tesnilno maso, preden naredi kožico. Zelo pomembno je, da tesnilno maso dobro pritismo na površino, ki jo tesnimo.
- Takoj odstranimo samolepilni trak, preden začne tesnilna masa utrjevati.
- Svežo maso in orodje po uporabi očistimo z vodo. Utrjeno maso lahko odstranimo mehansko.

PAKIRANJE

- Kartuša 300 ml.
- Črevo 600 ml.
- Po dogovoru možna tudi druga pakiranja.

SKLADIŠČENJE

18 mesecev pri temperaturi med 5 °C in 25 °C, v originalno zaprti embalaži. Zaščititi proti zmrzovanju..

ZDRAVJE, VARNOST, RAVNANJE IN INFORMACIJE ZA ODSTRANJEVANJE

Dodatne informacije o varnosti, navodilih za varno ravnanje in osebni varovalni opremini ter informacije o odstranjevanju so v varnostnem listu. Varnostni list je na voljo na zahtevo. Izvod lahko dobite tudi pri svojem prodajnem zastopniku TKK.

OPOZORILO

Mase ne nanašamo, če obstaja nevarnost zmrzovanja, dežja ali stalne izpostavljenosti vodi. Navodila so podana na podlagi naših preiskav in izkušenj, vendar zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne preizkuse za vsak primer uporabe.



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija
+386 [0] 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com