

TESNILNE MASE ZA IZDELAVO TERMOIZOLACIJSKEGA STEKLA

Termoplastična 1-K tesnilna masa na osnovi polizobutilena za doseganje plino tesnosti in tesnosti za vodno paro v dvo- ali več slojnih izolativnih steklih.

LASTNOSTI

- Odlična oprijemljivost na čiste površine kot so steklo, aluminij, nerjavno steklo in hibridne distančnike.
- Izredno nizka propustnost za pline in vodno paro
- Ne vsebuje topil
- Masa je kompatibilna s TKK tesnilnimi masami za izdelavo izolativnih stekel
- Za nanašanje BUTMELTA je potrebno predhodno segrevanje na T med 120°C-140°C
- Barva: črna

TESTI IN CERTIFIKATI

TÜV Rheinland certifikat po standardu EN 1279 : 2018 – 2,3, 6

PODROČJE UPORABE

- Primarna tesnilna masa za doseganje plino tesnosti termoizolacijskega stekla.
- Primerna za proizvodnjo dvo- ali večslojnih termoizolacijskih stekel
- Vedno uporabiti v kombinaciji s TKK tesnilnimi masami za izdelavo izolacijskega stekla ali tesnilnimi masami ,ki so bile odobrene s strani proizvajalca.

TEHNIČNI PODATKI

Sveža masa

Osnova:	Poliizobutilen
Videz:	Črna, plastoelastična masa
Specifična teža:	≈ 1,15 g/cm ³
Temperaturna nanašanja:	120°C – 140°C *

*Vrednosti temperature nanašanja BUTMELTA se lahko spreminjajo glede na tip in vzdrževanje stroja za apliciranje.

NAVODILA ZA UPORABO

Površina na katero nanašamo BUTMELT mora biti suha, čista in nemastna. Za čiščenje površine priporočamo uporabo čistila TKK ACTIVE CLEANER. Priporočena temperatura za nanašanje BUTMELTA je med 120° in 140°C. Na vsako stranico distančnika nanašamo ≈ 3g BUTMELTA/m. Količino nanašanja uravnavamo s hitrostjo pomikanja distančnika mimo šobe, s temperaturo in pritiskom. Nanos BUTMELTA na distančnik mora biti neprekinjen. Zato je posebno pozornost potrebno nameniti tesnjenju na vogalih.

Ne priporočamo daljših prekinitev med nanosom BUTMELTA na distančnik in lepljenjem distančnika na steklo, saj se v tem času BUTMELT lahko ohladi na temperaturo, ko ponovno postane plastičen in izgubi svojo lepljivost (to še posebej velja v hladnejših dnevih).

PAKIRANJE

- Kolut, 7 kg
- Sod, 200kg [po naročilu]

SKLADIŠČENJE

36 mesecev v suhem, hladnem prostoru pri temperaturi od +5°C do 25°C, v originalno zaprti embalaži. NE SME SE SKLADIŠČITI NA SONCU.

ZDRAVJE, VARNOST, RAVNANJE IN INFORMACIJE ZA ODSTRANJEVANJE

Dodatne informacije o varnosti, navodilih za varno ravnanje in osebni varovalni opremljeni ter informacije o odstranjevanju so v varnostnem listu. Varnostni list je na voljo na zahtevo. Izvod lahko dobite tudi pri svojem prodajnem zastopniku TKK.

OPOZORILO

Navodila so podana na podlagi naših preiskav in izkušenj, vendar zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne preizkuse za vsak primer uporabe.



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija
+386 [0] 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com